

[8] Кузнецов В.Р., Прасковский А.А., Сабельников В.А. // Изв. АН СССР. Мех. жидк. газа. 1988. № 6. С. 51-59.

Институт космических  
исследований АН СССР,  
Москва

Поступило в Редакцию  
6 июня 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 16

26 августа 1990 г.

11

(C) 1990

## НАБЛЮДЕНИЕ НЕЗЕРКАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ В СВЕРХМАЛОУГЛОВОМ РЕНТГЕНОВСКОМ РАССЕЯНИИ ОТ ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ТОНКОЙ ПЛЕНКИ

С.Р. Саркисов, Э.Р. Саркисов

В первых работах по изучению эффекта Ионеды [1, 2] причиной возникновения аномальной волны в рентгеновском рассеянии от гладкой поверхности в условиях полного внешнего отражения (ПВО) считалась шероховатость поверхности, изменяющая углы скольжения части рентгеновских лучей, а также указывалось на перспективность применения этого эффекта для определения параметров шероховатости и химического загрязнения поверхностного слоя. В последнее время предлагаются и другие интерпретации (см., например, [3-5]). Однако до сих пор нет строгой теории дифференциальных кривых ПВО (ДКПВО), описывающей поведение незеркальной компоненты в рентгеновском рассеянии в широком диапазоне углов скольжения.

В работе [5] сделана попытка в рамках единой модели исследовать индикаторы рентгеновского рассеяния от слaboшероховатой поверхности как в традиционной ситуации, когда угол скольжения  $\theta_i$  больше критического угла  $\theta_c$  ПВО (т.е. в условиях для проявления эффекта Ионеды), так и в новой ситуации, когда  $\theta_i < \theta_c$ . В частности, анализ показал, что в случае  $\theta_i < \theta_c$  и малых радиусов корреляции высот шероховатостей максимум индикаторы может существенно удаляться от зеркального пика и всегда располагается вблизи критического угла, независимо от  $\theta_i$  в рассматриваемом угловом диапазоне, т.е. в угловом спектре рассеянного излучения появляется аномальный пик. Этот факт в рентгеновском рассеянии ранее не наблюдался.

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований рассеяния жесткого рентгеновского излучения в условиях ПВО от гладкой поверхности и тонкой пленки. Основной целью работы было наблюдение в рентгеновском сверхмалоугловом рассеянии ( $\theta_i \ll \theta_c$ ) незеркальной компоненты в виде аномального


ника в угловом спектре. Сверхмалые углы скольжения выбраны не случайно: во-первых, в связи с техническими затруднениями, эта область углового диапазона мало исследована в рентгенооптических экспериментах, во-вторых, ставить подобные эксперименты при  $\theta_i$ , сравнимых с  $\theta_c$ , представляется менее перспективным, поскольку при  $\theta_i$ : чуть меньших  $\theta_c$  слабый аномальный пик будет незамечен на фоне близкорасположенного интенсивного зеркального пика, а при  $\theta_i > \theta_c$  ожидаемый эффект, как бы ни разнились между собой его интерпретации в [5] и „классический“ эффект Ионеды, будет невозможно отличить от последнего.

Измерения проводились на рефлектометре, созданном на основе двухкристального рентгеновского дифрактометра и позволяющем устанавливать и измерять малые углы скольжения и рассеяния, порядка  $10^{-5}$  рад. В качестве исходного пучка использовался монохроматический пучок  $\text{MoK}_{\alpha}$ -излучения ( $\lambda \approx 0.7 \text{ \AA}$ ) лентообразной формы, полученный с помощью кварцевого кристалл-монохроматора и ряда щелей, и имеющий следующие параметры: угловая расходимость в плоскости рассеяния  $\leq 6^\circ$ , ширина в районе образца  $\leq 10^{-2} \text{ mm}$ , высота 4 mm.

Образцами служили стеклянные пластины, одинаково отполированные с обеих сторон (параметр шероховатости  $\zeta \approx 120 \text{ \AA}$ ) и содержащие на одной стороне тонкую ( $\approx 50 \text{ \AA}$ ) пленку органического происхождения, т.н. фоторезист.

Предварительные измерения нескольких ДКПВО при  $\theta_i > \theta_c$  продемонстрировали наразличимость этих кривых для чистой стеклянной поверхности и поверхности с нанесенной пленкой, что свидетельствует о нечувствительности „классического“ эффекта Ионеды к присутствию столь тонкой пленки на поверхности образца.

На рис. 1, а приведена ДКПВО, измеренная на чистой поверхности при сверхмалом угле скольжения  $\theta_i = 20^\circ$ , т.е. при  $\theta_i \approx 0.05\theta_c$ . В этом случае высокointенсивный зеркальный пик располагается практически в области нулевого углового положения, за которое везде в данной работе принята поверхность образца. Угловое положение аномального пика приблизительно такое же, как и в эффекте Ионеды, т.е.  $\theta_d \approx \theta_c$ . Следует отметить, что наличие аномально рассеянного рентгеновского пучка при сверхмальных углах скольжения наблюдается впервые. Поскольку никаких специальных предположений о радиусах корреляции высот шероховатостей нами не делалось и отбора образцов по этому параметру не проводилось, представляется маловероятным, что наблюденный пик обусловлен предсказанным в [5] эффектом, где для его проявления необходима малость размера этих радиусов. Скорее всего, аномальный пик – проявление более общего эффекта, возможно даже полностью совпадающего по своей природе с тем же эффектом Ионеды, хотя последний и наблюдался исторически только при  $\theta_i > \theta_c$ . По-видимому, аномальный пик в сверхмалоугловом рентгеновском рассеянии не наблюдался ранее только по техническим причинам – в связи с невысоким угловым разрешением метода измерений и использованием недостаточно тонких и слаборасходящихся пучков.



На рис. 1, б дана ДКПВО, измеренная при  $\theta_i=20^\circ$  на поверхности стекла с пленкой. Из сравнения с рис. 1, а видно, что кроме интенсивного зеркального и слабого аномального пиков, аналогичных имеющимся на рис. 1, а, появился дополнительный слабоинтенсивный пик, угловое положение которого  $\theta'_a < \theta_a$ . Можно предположить, что этот аномальный пик, как и первый, обусловлен микропрофилированием поверхности, только не стекла, а пленки. Тот факт, что пик от пленки расположен левее пика от стекла, подтверждает более малую величину критического угла для материала пленки ( $\approx 4.6^\circ$ ) по сравнению с критическим углом для стекла ( $\approx 6.7^\circ$ ).

Таким образом, независимо от того, какую природу имеют обнаруженные пики (т.е. объясняются ли они „классическим“ эффектом Ионеды или имеют иное происхождение), очевидно, что в сверхмалоугловом варианте методика получения ДКПВО выигрывает, становясь чувствительной к наличию тонкой пленки. По-видимому, повышение чувствительности метода связано с увеличением пути рентгеновских лучей в пленке.

Дальнейшие исследования доказали, что при уменьшении  $\theta_i$  от  $20^\circ$  к нулю картина, содержащая два аномальных пика, сохраняется; более того, по неясной пока причине, оба пика наблюдаются и при небольших отрицательных значениях  $\theta_i$ , причем при  $-80^\circ \leq \theta_i \leq 0$

аномальные пики лучше разрешены и более интенсивны, чем при положительных  $\theta_i$ . Обнаружено, что угловые положения аномальных пиков не зависят от  $\theta_i$ .

Полученные результаты, помимо самого факта наблюдения аномальных пиков при сверхмалоугловом рентгеновском рассеянии, могут представить интерес и в прикладном смысле. Так, пользуясь математическим аппаратом работы [4] или работы [5] (в зависимости от механизма образования наблюдаемых пиков, который предстоит выяснить), можно определять различные параметры поверхности как подложки, так и пленки.

### Список литературы

- [1] Yoneeda Y. // Phys. Rev. 1963. V. 131. P. 2010.
- [2] Warren B.F., Clarke J.S. // J. Appl. Phys. 1965. V. 36. P. 324.
- [3] Андреева М.А., Борисова С.Ф., Степанов С.А. // Поверхность. 1985. № 4. С. 5-26.
- [4] Городничев Е.Е., Дударев С.Л., Рогозкин Д.Б., Рязанов М.И. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 48. В. 3. С. 137-139.
- [5] Виноградов А.В., Зорев Н.Н., Кожевников И.В., Сагитов С.И., Турьянский А.Г. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. В. 8. С. 203-216.

Поступило в Редакцию  
6 апреля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, выш. 16

26 августа 1990 г.

05.2

© 1990

### К ВОПРОСУ О СВЕРХВЫСОКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНА

А.Н. Ионов, В.М. Тучкевич

Экспериментально показано, что в образовании высокопроводящих каналов в тонких пленках полипропилена, находящегося в высокоэластическом состоянии, принимает участие материал электродов.

В последнее время в ряде работ [1-5] исследовался эффект аномально высокой локальной проводимости в тонких пленках атактического полипропилена (ПП), находящихся в высокоэластическом состоянии и предварительно подвергнутых обработке (окислению