

06.2;06.3;07;12

©1993

## ПРОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ФТОРИДОВ ЭРБИЯ, НЕОДИМА И ГАДОЛИНИЯ ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

*В.А.Рожков, А.И.Петров, М.Б.Шалимова*

Значительный коэффициент отражения света (35–40%) от поверхности кремния в области спектральной чувствительности 400–1100 нм вызывает необходимость просветления рабочей поверхности кремниевого фотоэлектрического преобразователя [1]. Среди материалов, перспективных для использования в качестве просветляющих покрытий кремниевых приборов, выгодно выделяются фториды редкоземельных элементов (РЗЭ), которые обладают высокой прозрачностью в рабочей области спектра и характеризуются химической и термической стойкостью [2]. Однако оптические и просветляющие свойства этих соединений в тонкопленочном состоянии до настоящего времени не изучены.

В настоящей работе исследуются оптические характеристики фторидов эрбия, неодима и гадолиния и эффект просветления с использованием этих материалов на кремниевых поверхностях фотоэлектрических преобразователей.

Пленки фторидов РЗЭ толщиной  $d = 80\text{--}110$  нм изготавливались на поляризованных кремниевых, кварцевых и стеклянных подложках методом термического распыления порошкообразного фторида на подогретую до температуры 573 К подложку. Распыление материала проводилось из молибденовой лодочки в вакууме  $10^{-5}$  Тор на установке типа ВУП-5. Для измерения спектров пропускания света пленочный фторид РЗЭ формировался на половине кварцевой или стеклянной подложки. Исследование свойств просветляющих покрытий из фторидов РЗЭ на поверхности кремния проводилось, когда в качестве подложки использовались кремниевые  $n^+ - p - p^+$  структуры с толщиной  $n^+$ -слоя, равной 0.45–0.5 мкм.

Спектральные зависимости пропускания света пленок фторидов РЗЭ исследовались на спектрофотометре СФ-26, спектральные зависимости коэффициента отражения света от системы просветляющая пленка фторида РЗЭ–кремний измерялись с помощью фотометра отражения ФО-1. Для исследования просветляющих свойств пленок фторидов РЗЭ




Рис. 1. Спектральные зависимости коэффициента пропускания пленок фторидов РЗЭ на кварцевых подложках (2'-4') и отражения света от поверхности кремния (1) и пленки фторида РЗЭ на кремниевой подложке (2-4).

2, 2' —  $\text{NdF}_3$ , 3, 3' —  $\text{ErF}_3$ , 4, 4' —  $\text{GdF}_3$ .

на кремниевой поверхности измерялись такие спектральные зависимости тока короткого замыкания  $n^+ - p - p^+$  кремниевых структур.

Как показали исследования, пленки исследуемых фторидов РЗЭ обладают высокой механической прочностью, хорошей адгезией к поверхности кремния и кварца и не царапаются стальной иглой. Тонкие слои фторидов РЗЭ рентгеноаморфны, а более толстые слои ( $d > 150$  нм) имеют поликристаллическую структуру. Зависимости спектров пропускания  $T$  пленок эрбия, неодима и гадолиния, нанесенных на кварцевые подложки, и спектры коэффициента отражения  $R$  света от поверхности кремния и системы пленка фторида РЗЭ-кремний приведены на рис. 1 и в таблице 1. Для компенсации искажений, связанных с потерями излучения из-за поглощения света кварцем и отражения от противоположной стороны подложки, излучение, прошедшее через часть кварцевой пластины, не содержащей пленки фторида, принималось за 100%. Как видно, пленки фторидов РЗЭ в спектральном диапазоне 400–1100 нм обладают высокой прозрачностью, коэффициент пропускания света изменяется в пределах 96–99.5%. Изменение коэффициента пропускания света пленок в зависимости от длины волны падающего излучения связаны с интерференционными явлениями в пленке фторида РЗЭ. Коэффициент отражения монохроматического света в спектральной области 400–927 нм прини-




Рис. 2. Спектральные зависимости фототока короткого замыкания кремниевой  $n^+ - p - p^+$  структуры без покрытия (1) и с пленкой фторида РЗЭ (2-4); 2 —  $\text{NdF}_3$ ; 3 —  $\text{ErF}_3$ ; 4 —  $\text{GdF}_3$ .

мает значения для чистой поверхности кремния, лежащие в пределах 30.6–44.3% и уменьшается до 2.0–5.6% при нанесении пленки из фторида РЗЭ (табл. 1), что указывает на наличие эффекта просветления. Следует отметить, что экспериментальные минимальные значения спектрального коэффициента отражения света являются несколько завышенными из-за неполной монохроматизации излучения в спектр-фотометре ФО-1, а также вследствие возможного неполного совпадения длины волны излучения при измерении со спектральным минимумом отражения света. Наилучший эффект просветления наблюдается для пленки фторида неодима. Интегральный коэффициент отражения  $R_0$ , измеренный в белом свете от структуры пленка фторида РЗЭ–кремний, составлял 5.5, 6.1 и 18% для фторида эрбия, гадолиния и неодима соответственно.

На рис. 2 представлены спектральные зависимости фототока короткого замыкания для  $n^+ - p - p^+$  кремниевой структуры с просветляющим слоем из фторида РЗЭ и без него. Как видно, все спектральные зависимости качественно подобны между собой и имеют максимум фототока на длине волны излучения около 900 нм. Характерно, что использование покрытия из фторида РЗЭ вызывает значительное увеличение фоточувствительности всех образцов в диапазоне длин волн излучения от 400 до 1100 нм. Рассчитанные из этих характеристик значения относительного увеличе-

**Таблица 1.** Значения коэффициента отражения света для различных длин волн излучения от поверхности кремния и пленки фторида РЗЭ на кремниевой подложке

Материалы	$\lambda$ , нм										$R_0$
	400	457	490	520	582	620	750	832	874	927	
Si	44.3	39.7	38.8	37	34.7	33.4	31.7	30	31.8	31.4	—
ErF <sub>3</sub>	26.8	11.2	8.9	6.0	5.2	5.6	9.2	11.9	15	15.1	5.5
GdF <sub>3</sub>	35.1	15.3	12.8	8.1	4.8	4.3	6.5	9.3	10	12.8	6.1
NdF <sub>3</sub>	45.3	31.4	29.4	23.8	13.9	9.7	3.0	2.0	4.0	4.0	18

**Таблица 2.** Значения  $K$ , % для различных длин волн излучения кремниевых фотоэлектрических преобразователей с просветляющим слоем

Фторид РЗЭ	$\lambda$ , нм										$K_0$
	500	600	700	750	800	850	900	950	1000		
ErF <sub>3</sub>	43	52.3	48	46	40.6	40.6	36	33	31	42	
GdF <sub>3</sub>	42	46	34	30	27.6	19	16.4	11.6	11	26	
NdF <sub>3</sub>	23	41	50	47.5	46	44	42	38	34	40	

ния фототока, определяемые соотношением:

$$K = \frac{J_{\phi} - J_{\phi}^*}{J_{\phi}^*} \cdot 100\%,$$

где  $J_{\phi}$  и  $J_{\phi}^*$  — фототоки короткого замыкания структур с просветляющим слоем и без него соответственно, показывают, что применение пленок фторидов РЗЭ позволяет увеличить спектральное значение фототока фотоэлектрического преобразователя более чем на 50% для фторида эрбия и неодима (табл. 2). Интегральная чувствительность фототока в области длин волн 400–1000 нм  $K_0$  фотоэлектрических преобразователей с пленками исследуемых фторидов РЗЭ увеличивается на 26–42%. Анализ показывает, что наблюдаемое увеличение спектральной чувствительности исследуемых кремниевых структур при использовании пленочного покрытия из фторида неодима или эрбия более чем на 8% больше ожидаемого значения только за счет эффекта просветления. Данный результат, очевидно, связан с пассивирующим действием пленки фторида РЗЭ, применение которой уменьшает скорость рекомбинации фотоносителей заряда на поверхности кремния.

Таким образом, проведенные исследования показывают перспективность использования пленки фторидов РЗЭ в качестве просветляющих и пассивирующих покрытий кремниевых фотоэлектрических приборов.

#### Список литературы

- [1] Колтун М.М. Солнечные элементы. М.: Наука, 1987. 191 с.
- [2] Риттер Э. Пленочные диэлектрические материалы для оптических применений. В кн.: Физика тонких пленок. Т. 8. / Под ред. Г.Хасса, М.Франкомба, Р.Гофмана. М.: Мир, 1978. С. 7–60.

Поступило в Редакцию  
19 июля 1993 г.

---