

ТЕПЛОЕМКОСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ИТТРИЙ-ГАДОЛИНИЙ АЛЮМИНИЕВЫХ БОРАТОВ

$Y_xGd_{1-x}Al_3(BO_3)_4$

С.Н.Иванов, Г.В.Егоров

Брянский государственный педагогический институт


Поступило в Редакцию 27 сентября 1994 года

В [1] была измерена зависимость теплоемкости и характеристической температуры Дебая кристаллов иттрий-алюминиевого и гадолиний-алюминиевого боратов от температуры в интервале 6–300 К. Было установлено, что в области гелиевых температур теплоемкость бората на основе гадолиния существенно превышает теплоемкость бората на основе иттрия. В настоящей работе исследованы зависимости теплоемкости от температуры для серии твердых растворов $Y_xGd_{1-x}Al_3(BO_3)_4$ ($x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$) с целью более детального анализа наблюдавшегося в [1] эффекта и его интерпретации.

Методика измерений описана в [1,2]. Погрешность измерений теплоемкости не превышала 5% при 6 К, 3% при 20 К, 2% при 50 К. Изменение теплоемкости осуществлялось в интервале температур 6–100 К, поскольку различия в значениях теплоемкости при температурах больших 100 К не превышают 2–3%. При обработке экспериментальных данных использовался следующий прием: изменение теплоемкости при изменении состава относительно матрицы иттриевого бората $\Delta C = C_{ss.} - C_Y$ относилось к величине C_Y , анализировались зависимости величины $\varepsilon = \Delta C/C_Y$ от температуры и содержания гадолиния. Данные по теплоемкости кристаллов $YAl_3(BO_3)_4$ и $GdAl_3(BO_3)_4$ взяты из [1].

На рисунке приведены зависимости величины ε для исследованных твердых растворов от температуры. Относительное изменение теплоемкости с ростом концентрации ионов гадолиния увеличивается примерно по линейному закону, и четко выраженный максимум для всех исследованных образцов достигается при температуре, близкой к 20 К. Максимальное значение ε , полученное для кристалла $GdAl_3(BO_3)_4$, равно 0.97. Полученные нами зависимости похожи на поведение низкотемпературной теплоемкости твердых растворов иттрий-лютиевыеого алюминиевого граната $Y_{3-x}Lu_xAl_5O_{12}$ [3]. В обоих случаях максимальное относительное изменение теплоемкости наблюдается при $T \sim 20$ К, а пик относительного изменения теплоемкости достаточно острый: уже при $T \sim 10$ и ~ 40 К величина отношения ε значительно уменьшается. Близость максимумов величины ε по температуре для кубической решетки граната иттрия-гадолиния может быть достаточно случайной. Кристаллические поля для пары Y-R в разных решетках, определяющие характерные частоты колебаний атомов примеси, оказались довольно близкими по величине, и поэтому наблюдавшийся эффект проявился при близких температурах.

– Появление максимума в температурной зависимости теплоемкости обусловлено, на наш взгляд, различием масс редкоземельных ионов и



Зависимость относительного изменения теплоемкости $\epsilon = \Delta C/C_Y$ от температуры и содержания гадолиния.

$\Delta C = C_x - C_Y$, где C_Y — молярная теплоемкость кристалла $Y\text{Al}_3(\text{BO}_3)_4$, C_x — молярная теплоемкость кристаллов: 1 — $\text{GdAl}_3(\text{BO}_3)_4$, 2 — $\text{Y}_{0.1}\text{Gd}_{0.9}\text{Al}_3(\text{BO}_3)_4$, 3 — $\text{Y}_{0.2}\text{Gd}_{0.8}\text{Al}_3(\text{BO}_3)_4$, 4 — $\text{Y}_{0.3}\text{Gd}_{0.7}\text{Al}_3(\text{BO}_3)_4$, 5 — $\text{Y}_{0.4}\text{Gd}_{0.6}\text{Al}_3(\text{BO}_3)_4$.

массы иона иттрия ($M_{\text{Gd,Lu}}/M_Y \approx 2$), а также проявлением вклада квазилокальных колебаний в теплоемкость кристалла [4]. Квазилокальные колебания ионов лютения в решетке граната идентифицированы методом рассеяния медленных нейтронов [5] и рядом акустических экспериментов [6]. В акустических экспериментах [7] наблюдаласьсь характерные частоты колебаний редкоземельных ионов в решетке бората иттрия.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 94-02.05504.

Список литературы

- [1] Иванов С.Н., Егоров Г.В. ФТТ **33**, 2, 626 (1991).
- [2] Сирота Н.Н., Антиюхов А.М., Новиков В.В., Федоров В.А. ДАН СССР **259**, 2, 362 (1981).
- [3] Антиюхов А.М., Моисеев Н.В., Смирнова С.А., Лысенко Т.М. Изв. АН СССР. Неорган. материалы **26**, 8, 1695 (1990).
- [4] Косевич А.М. Физическая механика реальных кристаллов. Киев (1981), 328 с.
- [5] Морозов С.И., Данилкин С.А., Закуркин В.В., Иванов С.Н., Медведь В.В., Ахметов С.Ф., Давыденко А.Г. ФТТ **25**, 4, 1135 (1983).
- [6] Иванов С.Н., Медведь В.В., Котелянский И.М., Хазанов Е.Н. ФТТ **28**, 10, 2941 (1986).
- [7] Гуляев Ю.В., Иванов С.Н., Котелянский И.М., Леонюк Н.И., Маклецов А.Н., Медведь В.В., Поткин Л.И., Тимченко Т.И. Письма в ЖТФ **12**, 1, 18 (1986).