

# МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ДВОЙНЫХ ВАНАДАТОВ РУБИДИЯ — РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ $Rb_3Ln(VO_4)_2$ ( $Ln=Pr, Nd, Gd, Tm, Yb$ )

*С.Зайнабидинов, Е.Г.Заугольникова, Ш.Б.Ибрагимов, Б.Ю.Соколов*

Ташкентский государственный университет, Ташкент, Узбекистан  
(Поступила в Редакцию 28 февраля 1995 г.)

Как показали многочисленные исследования, двойные и тройные соединения состава  $M_2MLn(AO_4)_2$  (где  $M$  — один или два разных щелочных катиона,  $Ln$  — трехвалентный редкоземельный (РЗ) ион,  $A=P, As, V$ ) обладают рядом интересных с точки зрения практического использования физических свойств: среди них обнаружены сегнето- и пьезоэлектрики, перспективные люминофоры, материалы для твердотельных лазеров [<sup>1</sup>]. Однако, насколько нам известно, в настоящее время в литературе отсутствуют какие-либо данные относительно магнитных характеристик соединений этой группы. Поэтому нами были проведены экспериментальные исследования магнитной восприимчивости двойных ванадатов  $Rb_3Ln(VO_4)_2$ , имеющих в своем составе разные типы ионов  $Ln^{3+}$ : крамерсовские ( $Nd, Yb$ ), некрамерсовские ( $Pr, Tm$ ), S-ион ( $Gd$ ). Результаты этих исследований представлены в данной работе.

Поликристаллы  $Rb_3Ln(VO_4)_2$  были получены по обычной керамической технологии спекания порошков карбоната рубидия  $Rb_2CO_3$ , окиси РЗ-элементов  $Ln_2O_3$  и пятиокиси ванадия  $V_2O_5$  [<sup>2</sup>]. Для синтеза использовались окислы  $Ln_2O_3$ , содержащие 99.99% основного вещества, и  $V_2O_5$ ,  $Rb_2CO_3$  марки ХЧ.

Рентгенографические исследования синтезированных поликристаллов  $Rb_3Ln(VO_4)_2$ , проведенные по методу порошка в  $CuK\alpha$ -излучении с использованием фокусирующей камеры-монохроматора Гинье—де Вольфа, показали, что все полученные образцы были практически однофазными по составу, изоструктурными между собой и при комнатной температуре имели кристаллическую структуру неискаженного глазерита (пространственная группа —  $P\bar{3}m1$ ). Параметры элементарных ячеек  $a$  и  $c$  ( $\pm 0.003 \text{ \AA}$ ) синтезированных ванадатов приведены в таблице.

Измерения магнитной восприимчивости проводились методом вибрационного магнитометра на образцах сферической формы диаметром  $\sim 3 \text{ mm}$  в интервале температур  $78 \div 550 \text{ K}$  в постоянном магнитном поле напряженностью до  $15 \text{ kOe}$ . Погрешность измерений величины магнитной восприимчивости для всех исследованных образцов не превышала 5%.


Температурные зависимости обратной величины магнитной восприимчивости  $\chi^{-1}(T)$  поликристаллов  $Rb_3Ln(VO_4)_2$  показаны на рисунке (для совмещения масштабов графиков вдоль оси ординат для  $Rb_3Gd(VO_4)_2$  приведена зависимость  $2\chi^{-1}(T)$ ). Видно, что для всех

Параметры элементарных ячеек и магнитные  
характеристики двойных ванадатов  $\text{Rb}_3\text{Ln}(\text{VO}_4)_2$

$\text{Ln}^{3+}$	$a, \text{\AA}$	$c, \text{\AA}$	$\chi \cdot 10^{-6}$ ( $T = 295 \text{ K}$ )	$\theta, \text{K}$	$C \cdot 10^{-3}, \text{K}$	$\mu_{\text{ef}}^{\text{exp}}, \mu_B$	$\mu_{\text{ef}}^{\text{calc}}, \mu_B [3]$
Pr	5.988	7.843	34	-22 $\mp$ 5	10.9 $\mp$ 0.5	3.8 $\mp$ 0.2	3.62
Nd	5.973	7.853	37	-41 $\mp$ 7	12.4 $\mp$ 0.6	4.0 $\mp$ 0.2	3.68
Gd	5.932	7.788	159	-5 $\mp$ 2	47.7 $\mp$ 0.6	7.9 $\mp$ 0.1	7.94
Tm	5.967	7.862	133	-34 $\mp$ 3	44.0 $\mp$ 0.6	7.3 $\mp$ 0.1	7.60
Yb	5.992	7.876	41	-42 $\mp$ 4	14.1 $\mp$ 0.3	4.3 $\mp$ 0.1	4.50

исследованных ванадатов температурная зависимость магнитной восприимчивости в пределах экспериментальной ошибки в широком интервале температур следует закону Кюри–Вейса  $\chi = C/(T - \theta)$ . Это позволило рассчитать эффективные магнитные моменты  $\mu_{\text{ef}}$ , приходящиеся на формульную единицу этих соединений, которые оказались близки к их теоретическим значениям для соответствующих свободных ионов  $\text{Ln}^{3+}$  [3] (см. таблицу, где так же представлены величины  $\chi$  при  $T = 295 \text{ K}$  и постоянные в законе Кюри–Вейса). Несколько завышенные по сравнению с теоретическими значениям  $\mu_{\text{ef}}$  для ванадатов с ионами  $\text{Pr}^{3+}$  и  $\text{Nd}^{3+}$ , вероятно, связаны с присутствием в их составе ионов  $\text{V}^{4+}$  (конфигурация  $d^1$ ,  $\mu_{\text{ef}} \approx 1.8\mu_B$ ).<sup>1</sup>

Обращают на себя внимание сравнительно высокие относительно большинства известных диэлектриков, магнетизм которых целиком обусловлен РЗ-ионами, величины полученных парамагнитных температур Кюри  $\theta$ , позволяющие предположить существование достаточно сильных (антиферромагнитных) взаимодействий между ионами  $\text{Ln}^{3+}$  в  $\text{Rb}_3\text{Ln}(\text{VO}_4)_2$ .



Температурная зависимость обратной величины магнитной восприимчивости  $\text{Rb}_3\text{Ln}(\text{VO}_4)_2$ , где  $\text{Ln}=\text{Pr}$  (1),  $\text{Nd}$  (2),  $\text{Yb}$  (3),  $\text{Gd}$  (4),  $\text{Tm}$  (5).

<sup>1</sup> По данным ЭПР, в калиевых и калий-рубидиевых РЗ-ванадатах поля ионов  $\text{V}^{4+}$  от общего числа немагнитных ионов  $\text{V}^{5+}$  при  $T = 78 \text{ K}$  составляет  $\sim 0.1 \div 1\%$  и зависит от условий синтеза, а так же от входящего в их состав иона  $\text{Ln}^{3+}$  [2,4].

В заключение отметим, что представленные в данной работе результаты могут служить основой дальнейших более детальных (прежде всего низкотемпературных) исследований магнитных свойств этого класса соединений.

### Список литературы

- [1] Мельников П.П., Комиссарова Л.Н. Координац. химия **12**, 10, 1299 (1986).
- [2] Ефремов В.А., Мельников П.П., Карильо Эредеро Х.Д., Трунов В.К. Изв. АН СССР. Неорган. материалы **27**, 1, 88 (1991).
- [3] Ельяшевич М.А. Спектры редких земель. М. (1953). 456 с.
- [4] Комиссарова Л.Н., Мельников П.П., Ибрагимов Ш.Б., Заугольникова Е.Г. ДАН СССР. Физ. химия **295**, 4, 911 (1987).

© Физика твердого тела, том 37, № 10, 1995  
Solid State Physics, vol. 37, N 10, 1995

## НАБЛЮДЕНИЕ ПЕРЕЗАРЯДКИ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ МЕДИ В AgCl МЕТОДОМ ЭМИССИОННОЙ МЕССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ НА ИЗОТОПЕ $^{67}\text{Cu}$ ( $^{67}\text{Zn}$ )

П.П. Серегин, С.М. Иркаев, А.В. Ермолаев

Санкт-Петербургский государственный технический университет,  
195251, Санкт-Петербург, Россия  
(Поступило в Редакцию 28 февраля 1995 г.)

Мессбауэровская спектроскопия является эффективным методом исследования состояния примесных атомов в твердых телах. В указанных исследованиях из-за малой растворимости примесных атомов, как правило, используется вариант эмиссионной мессбауэровской спектроскопии (ЭМС): в образцы вводится долгоживущий радиоактивный изотоп (материнский изотоп), после распада которого образуется мессбауэровский зонд (дочерний изотоп). В частности, в данной работе в качестве материнского изотопа служил  $^{67}\text{Cu}$  (период полураспада 59 часов), бета-распад которого приводит к образованию мессбауэровского зонда  $^{67}\text{Zn}$ . Следует иметь в виду, что информация ЭМС относится к материнскому атому, если речь идет о положении примесного атома в решетке и его локальной симметрии, и в то же время эта информация относится к дочернему атому, если речь идет о зарядовом состоянии примесного атома. Однако, как будет продемонстрировано в настоящей работе на примере примесных атомов  $^{67}\text{Cu}$  ( $^{67}\text{Zn}$ ) в AgCl, анализ данных ЭМС позволяет сделать вывод не только о положении и локальной симметрии примесных атомов меди в решетке AgCl, но и об их зарядовом состоянии.

Монокристаллы AgCl выращивались методом Стокбаргера из оптически чистого AgCl (содержание примесей не превышало  $2 \cdot 10^{-4}$  mol.%). Из выращенного кристалла вырезались диски диаметром 10 и толщиной 5 мм, ориентированные в направлении [100]. Образцы травились в 10% растворе тиосульфата натрия и отжигались при 350°C в течение 4 часов в атмосфере аргона.