

ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ УРАНА В СИСТЕМАХ С ТЯЖЕЛЫМИ ФЕРМИОНАМИ

© A.B.Тюнис, В.А.Шабуров, Ю.П.Смирнов, А.Е.Совестнов

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константина
Российской академии наук,
188350 Гатчина, Ленинградская обл., Россия
(Поступило в Редакцию 24 октября 1995 г.)

Все известные до настоящего времени системы с тяжелыми фермионами (СТФ) имеют в своем составе лантаноидный либо актинидный атом, что указывает на определяющую роль частично заполненной f -оболочки в их формировании. Одной из важных характеристик СТФ является электронная структура входящего в нее f -атома, так как конкретная модель образования тяжелых квазичастиц требует вполне определенного валентного состояния f -атома.

В случае возникновения СТФ за счет рассеяния электронов проводимости на локализованных моментах f -оболочки f -уровень лежит ниже уровня Ферми и следует ожидать целочисленного заполнения f -оболочки. Когда «утяжеление» электронов проводимости происходит в результате «всплыивания» f -уровня к уровню Ферми, состояния с электронными конфигурациями f^n и $f^{n-1} + e$ (e — электрон проводимости) становятся вырожденными и должно осуществляться состояние с нецелочисленным заполнением f -оболочки. Гибридизация $5f$ -электронов актинидного атома с валентными электронами лигантов также приводит к вырождению двух соседних конфигураций $5f^n$ и $5f^{n-1}$ [1] и к нецелочисленному заполнению $5f$ -оболочки.

Проведенные до настоящего времени исследования электронной структуры урана в тяжелофермионных системах не дают однозначного ответа на вопрос о заселенности $5f$ -оболочки урана; более того, данные об электронной структуре урана в таких системах, полученные различными методами, достаточно противоречивы. Так, установить электронную структуру урана в UBe₁₃ не удалось ни с помощью квазиупругого рассеяния нейtronов [2], ни с помощью фотоэмиссионной спектроскопии [3,4]. Выводы об электронной структуре урана, полученные из магнитных измерений, противоречивы: из данных ЯМР делается вывод о том, что уран в UBe₁₃ имеет электронную конфигурацию U⁴⁺($5f^2$) [5], в то время как на основании измерений нелинейного члена магнитной восприимчивости χ_3 утверждается, что уран в UBe₁₃ имеет конфигурацию U³⁺($5f^3$) [6]. В [7] на основе данных по резонансной фотоэмиссионной спектроскопии предполагается существенная роль гибридизации между f -электронами и валентными электронами ближайших лигантов при образовании СТФ в UBe₁₃, что в свою очередь противоречит выводам работы [8] о локализованном характере $5f$ -электронов урана в этом соединении. Подобная ситуация наблюдается в литературе и для других СТФ на основе урана.

В данной работе методом химического смещения рентгеновских линий [9] исследована электронная структура урана в СТФ UBe₁₃, UPt₃, URu₂Si₂, UCu₅, а также в UIn_{1.2}Sn_{1.8}.

В работе [10] показана чувствительность метода смещений рентгеновских линий L-серии урана к событиям, связанным с изменением заселенности 5f-оболочки, видно хорошее согласие экспериментальных смещений с теоретическими значениями, вычисленными методом Дирака-Фока [11], что позволяет с достаточно высокой точностью (~ 0.1 5f-электрона/атом U) определять разность заселенности 5f-оболочки урана в различных интерметаллических соединениях.¹

Измерение смещений рентгеновских линий L-серии урана проводилось на фокусирующем спектрометре по Кошуа, параметры которого описаны в [12]. Методика измерений подробно описана в [9].

Образцы интерметаллических соединений урана приготавлялись в дуговой печи в атмосфере аргона. Качество образцов проверялось рентгеноструктурным анализом на дифрактометре ДРОН-2М. Анализ показал, что присутствие посторонних фаз во всех образцах не превышало 5%, а структурные данные (тип решетки и ее параметры) соответствовали литературным [13].

Образцы представляли собой таблетки диаметром 15 mm, спрессованные из смеси исследуемого вещества, представляющего собой мелкодисперсный порошок в количестве 20–30 mg по U, и наполнителя (100–150 mg полиэтиленового порошка). В качестве реагента использовался UF₃, в котором уран имеет известную электронную конфигурацию U³⁺([Rn]5f³) [14].

Измерения проводились на двух интенсивных линиях L-серии урана: L_{α₁}-переход 2p_{3/2}–3d_{5/2} и L_{β₂}-переход 2p_{3/2}–4d_{5/2}.² Экспериментальные смещения рентгеновских линий урана в исследованных соединениях относительно референтного UF₃ приведены в таблице.

Из таблицы видно, что величины смещений для различных соединений имеют отрицательный знак, а по абсолютной величине расположены в широкой области от 75 ± 12 до 251 ± 7 meV и от 16 ± 12 до 249 ± 11 meV для L_{α₁}- и L_{β₂}-линий соответственно.

Из результатов работы [10] и теоретических расчетов методом Дирака-Фока следует, что по мере уменьшения заселенности 5f-оболочки урана абсолютная величина смещений как L_{α₁}- , так и L_{β₂}-линии увеличивается. Наибольшая разность в заселенности 5f-оболочки урана будет для соединений с максимальными и минимальными смещениями, т.е. в данном случае для UPt₃ и UBe₁₃. Численно эту разность можно получить, используя соотношение

$$\Delta n_{5f} = \frac{|\Delta E_{L_{\beta_2}}^{\text{exp}}|^{\max} - |\Delta E_{L_{\beta_2}}^{\text{exp}}|^{\min}}{|\Delta E_{L_{\beta_2}}^{\text{calc}}[U^{4+}(5f^2) - U^{3+}(5f^3)]|},$$

¹ Определение абсолютного значения заселенности 5f-оболочки затруднено из-за невозможности точного учета вклада в смещение валентных s- и d-электронов.

² Для UPt₃ и UIn_{1.2}Sn_{1.8} измерение смещений L_{α₁}-линий не проводилось из-за возможных паразитных эффектов, так как L_{α₁}-линия попадает на тонкую структуру L_{II}-края Pt и второй порядок K_{β₁}-линий In соответственно.

Экспериментальные смещения (ΔE) L_{α_1} -, L_{β_2} -линий
U (репер UF_3), заселенность 5f-оболочки (n_{5f}) и
валентность (m) U в исследованных соединениях

Исследуемое соединение	ΔE , мeV		n_{5f}	m
	L_{α_1}	L_{β_2}		
UBe ₁₃	-251 ± 7	-249 ± 11	$\equiv 2$	$\equiv 4$
UPt ₃	—	-16 ± 12	3.00 ± 0.07	3.00 ± 0.07
URu ₂ Si ₂	-220 ± 7	-231 ± 12	$2.10 \pm 0.03^*$	3.90 ± 0.03
UCu ₅	-75 ± 12	-51 ± 9	$2.65 \pm 0.12^*$	3.35 ± 0.12
UIIn _{1.2} Sn _{1.8}	—	-87 ± 4	2.69 ± 0.06	3.31 ± 0.06

* Величины n_{5f} и m для URu₂Si₂ и UCu₅ получены усреднением результатов по двум линиям; в качестве ошибки приведен среднеквадратичный разброс результатов, полученных по смещениям двух линий.

где $|\Delta E_{L_{\beta_2}}^{\exp}|^{\max}$ и $|\Delta E_{L_{\beta_2}}^{\exp}|^{\min}$ — максимальное и минимальное абсолютное значение смещений для L_{β_2} -линии U в исследованных соединениях относительно UF_3 , а $\Delta E_{L_{\beta_2}}^{\text{calc}}[U^{4+}(5f^2) - U^{3+}(5f^3)]$ — вычисленная методом Дирака-Фока разность энергий L_{β_2} -линии для электронных конфигураций $U^{4+}(5f^2)$ и $U^{3+}(5f^3)$, отличающихся на один 5f-электрон. Расчетное значение смещения для L_{β_2} -линии составляет -234 meV^3 . Таким образом, величина $\Delta n_{5f}(\text{UPt}_3 - \text{UBe}_{13}) = (233 \pm 16)/234 = 1.00 \pm 0.08 \pm 0.1$ 5f-электрона, т.е. в пределах экспериментальной и систематической (связанной с невозможностью точного учета вклада в смещение валентных электронов) ошибок заселенность 5f-оболочки урана в UPt₃ и UBe₁₃ отличается на один 5f-электрон, т.е. валентное состояние урана в UPt₃ близко к $U^{3+}(5f^3)$, в то время как в UBe₁₃ оно близко к $U^{4+}(5f^2)$. Полагая, что в UBe₁₃ электронная структура урана $U^{4+}(5f^2)$ ($m \equiv 4$), легко получить заселенности 5f-оболочки других исследованных соединений

$$n_{5f}(\text{UM}_x) = 2 + \frac{\Delta E_{L_i}(\text{UBe}_{13} - \text{UM}_x)}{\Delta E_{L_i}^{\text{calc}}[U^{4+}(5f^2) - U^{3+}(5f^3)]},$$

где $i = \alpha_1$ и β_2 . Полученные таким образом величины заселенности и соответствующие им валентности урана приведены в таблице.

Из таблицы можно сделать следующие выводы об электронном строении урана в исследованных СТФ: 1) валентные состояния урана в СТФ расположены в широком диапазоне от $U^{3+}(5f^3)$ в UPt₃ до $U^{4+}(5f^2)$ в UBe₁₃; 2) на основании прямых микроскопических измерений однозначно следует, что в UBe₁₃ валентное состояние урана $U^{4+}(5f^2)$, а не $U^{3+}(5f^3)$, как утверждается в [6]; 3) возможным механизмом образования СТФ в UPt₃, UBe₁₃ и URu₂Si₂ может являться коллективный эффект типа эффекта Кондо, в то время как для UCu₅ и UIIn_{1.2}Sn_{1.8} следует предполагать либо всplывание 5f-уровня урана к уровню Ферми,

³ Здесь мы пренебрегаем вкладом в смещение за счет изменения заселенности валентных s-, p- и d-электронов, который по расчетам не превышает $\sim 10\%$ от эффекта, связанного с изменением заселенности 5f-оболочки [15].

либо сильную гибридизацию 5f-электронов урана с валентными электронами лигандов, приводящую к вырождению состояний $U^{4+}(5f^2)$ и $U^{3+}(5f^3)$.

Авторы благодарят О.И. Сумбаева за обсуждения и полезные замечания, Б.В. Григорьева и Е.Г. Андреева за помощь в проведении эксперимента, П.Л. Соколову за оформление работы.

Работа выполнена в рамках проекта № 93-02-3236, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований.

Список литературы

- [1] Steglich F., Geibel C., Gloos K., Olesch G., Wassilew C., Loidl A., Krimmel A., Steward G.R. J. Low. Temp. Phys. **95**, 1/2, 3 (1994).
- [2] Goldman A.I., Shapiro S.M., Shirane G., Smith J.L., Fisk Z. Phys. Rev. **B33**, 3, 1627 (1986).
- [3] Wuilloud E., Baer J., Ott H.R., Fisk Z., Smith J.L. Phys. rev. **B29**, 9, 5228 (1984).
- [4] Allen J.W. J. Magn. Mater. **76**, 3, 324 (1988).
- [5] Clark W.G., Wong W.H., Hines W.A., Lan M.D., MacLaughlin D.E., Fisk Z., Smith J.L., Ott H.R. J. Appl. Phys. **63**, 8, 3890 (1988).
- [6] Ramirez A.P., Chandra P., Coleman P., Fisk Z., Smith J.L., Ott H.R. Phys. Rev. Lett. **73**, 22, 3018 (1994).
- [7] Parks R.D., den Boer M.L., Raaen S., Smith J.L., Williams G.P. Phys. Rev. **B30**, 3, 1580 (1984).
- [8] Felten R., Steglich F., Weber G., Rietschel H., Gompf F., Renker B., Beuvers J. Europhys. Lett. **2**, 4, 323 (1986).
- [9] Сумбаев О.И. УФН **124**, 2, 281 (1978).
- [10] Тюнис А.В., Смирнов Ю.П., Совестнов А.Е., Шабуров В.А., Банд И.М., Тржаковская М.Б. ФТТ **36**, 9, 2729 (1994).
- [11] Банд И.М., Фомичев В.И. Препринт ЛИЯФ-498. Л. (1979). 27 с.
- [12] Тюнис А.В., Самсонов В.М., Сумбаев О.И. Препринт ЛИЯФ-151. Л. (1975). 16 с.
- [13] Crystallographic Data on Metal and Alloy Structures. Dover Publ. Inc. N.Y. (1963). 263 p.
- [14] Nave S.E., Haire R.G., Huray P.G. Phys. Rev. **B28**, 5, 2317 (1983).
- [15] Тюнис А.В., Шабуров В.А., Смирнов Ю.П., Совестнов А.Е. ФТТ **37**, 8 2512 (1995).