


ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИ СЖАТОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

© В.И.Барбашов, Г.Я.Акимов

Донецкий физико-технический институт Академии наук Украины,
340114 Донецк, Украина
(Поступила в Редакцию 4 декабря 1995 г.)

Влияние гидростатического давления на процесс разрушения кристаллических твердых тел является в настоящее время одной из наименее изученных проблем в физике прочности. Ранее нами методами двухконсольной балки^[1] и микроиндицирования^[2] экспериментально было обнаружено увеличение критического коэффициента интенсивности напряжения K_{Ic} (трещиностойкости) с ростом давления соответственно для щелочно-галоидных и высокопрочных ионно-ковалентных монокристаллов и однофазных поликристаллов. В данной работе объектом исследований является частично стабилизированный диоксид циркония (ЧСДЦ), в основе высокой трещиностойкости которого лежит механизм трансформационного упрочнения^[3]. В этом материале высокое сопротивление распространению трещины обусловлено индуцированным растягивающим напряжением фазового превращения метастабильной тетрагональной фазы в стабильную моноклинную fazу. ЧСДЦ получают путем создания твердого раствора различных окислов в решетке ZrO_2 ^[4]. Эксперименты выполнялись на диоксиде циркония, стабилизированного 3 wt.% Y_2O_3 . Содержание тетрагональной фазы определялось методом рентгеновского анализа и составило 78–85%. Содержание неравновесной кубической и равновесной моноклинной faz находилось в интервале 12–15%. Поскольку в диоксиде циркония для faz выполняется соотношение $V_c < V_t < V_m$ (где V_i – объем элементарной ячейки соответствующей fazы), то воздействие гидростатического давления, характеризуемое уменьшением объема материала, должно приводить к стабилизации высокотемпературных faz.

Эксперименты выполнялись на разработанной авторами установке^[5]. Максимальное усилие, прикладываемое к алмазному индентору Виккерса, было увеличено до 100 N с целью повышения эффективности использования методики микроиндицирования для высокопрочных кристаллов. В работе исследовалось влияние гидростатического давления на трещиностойкость стабилизированного диоксида циркония (кристаллы фианита) и ЧСДЦ (моно- и поликристаллы).



Зависимость трещиностойкости от давления.

1 — монокристалл ЧСДЦ, 2,3 — поликристаллы, предварительно обработанные перед спеканием давлениями 0.1 и 0.8 GPa соответственно, 4 — монокристалл стабилизированного диоксида циркония.

На рисунке приведены зависимости критического коэффициента интенсивности напряжения K_{lc} от давления. Впервые для кристаллических твердых тел в моно- и поликристаллах из ЧСДЦ обнаруживается факт уменьшения K_{lc} в интервале давлений 0.0001–0.4 GPa. Особенно значительно гидростатическое давление влияет на охрупчивание поликристаллов из ЧСДЦ: $K_{lc}(0)/K_{lc}(0.4) = 2.5$ (кривая 3). Отметим и другую общую закономерность: характер зависимостей $K_{lc}(P)$ с минимумом при $P = 0.4$ GPa одинаков как для моно-, так и для поликристаллов. Различный ход кривых 1 и 2 связан с неодинаковым содержанием частично стабилизированной тетрагональной фазы.

Монокристаллы полностью стабилизированного диоксида циркония показывают качественно иную зависимость $K_{lc}(P)$, аналогичную полученным на других ионно-ковалентных кристаллах [1,2]. Для них наблюдается монотонный рост $K_{lc}(P)$ с увеличением давления (кривая 4). Высокая погрешность определения K_{lc} в этих кристаллах и малое число экспериментальных точек обусловлены методическими особенностями эксперимента, которые заключались в необходимости исследования образцов толщиной 0.5 ± 0.1 mm и использованием больших нагрузок на алмазный индентор ($F > 50$ N). В совокупности с относительно низким значением $K_{lc}(0)$ это приводило после второго уклона индентора к разрушению образца даже при $P = 1.0$ GPa.

Анализ полученных в данной работе результатов и сравнение их с данными ранее выполненных исследований для других хрупких ионно-ковалентных кристаллов [1,2] показывают, что падающая ветвь зависимости $K_{lc}(P)$ обусловлена подавлением с помощью высокого гидростатического давления процесса превращения метастабильной тетрагональной фазы в стабильную моноклинную фазу, которой индуцируется растягивающим полем напряжения трещины. С ростом давления стабильность тетрагональной фазы возрастает. Образование моноклинной фазы, имеющей больший, чем тетрагональная фаза, объем, затрудняется. Таким образом, условия для блокировки распространения трещины значительно ослабевают.

Восходящая ветвь зависимости $K_{lc}(P)$ определяется сжимающими напряжениями, действующими на образец со стороны жидкости высокого давления. Анализ этого механизма выполнен в работе [2], где было показано, что положительный знак $dK_{lc}(P)/dP$ связан с наличием нескомпенсированной площади в устье трещины и увеличением вязкости рабочей жидкости с ростом давления. Отметим, что использованный в качестве рабочей жидкости бензин не обладает заметными поверхностно-активными свойствами.

Обнаруженный факт охрупчивания ЧСДЦ с ростом гидростатического давления показывает необходимость учета прочностных фаз высокого давления даже в опытах, выполняемых при атмосферном давлении. Ранее подобный вывод был сделан нами при исследовании микротвердости кристаллов с низкими давлениями полиморфных фазовых переходов [6]. Полученные результаты подтверждают модель, описывающую процесс разрушения в ЧСДЦ как результат перехода его из нестабильной тетрагональной фазы в стабильную моноклинную фазу, сопровождающейся увеличением объема.

В заключение авторы выражают благодарность И.Ю.Прохорову за полезные дискуссии и В.И.Тимченко за помощь при изготовлении поликристаллических образцов ЧСДЦ с заданными свойствами.

Список литературы

- [1] Акимов Г.Я., Прохоров И.Ю. Пробл. прочности, 7, 23 (1987).
- [2] Барбашов В.И., Ткаченко Ю.Б. ФТВД 5, 7, 12 (1995).
- [3] Gupta T.K., Lange F.F., Bechtold J.H. J. Mat. Sci. 13, 1464 (1978).
- [4] Рутман Д.С., Торопов Ю.С., Плиннер С.Ю., Неуймин А.Д., Полежаев Ю.М. Высокоогнеупорные материалы из диоксида циркония. М. (1985). 136 с.
- [5] Барбашов В.И., Ткаченко Ю.Б., Попов В.П. ФТВД 2, 1, 108 (1992).
- [6] Барбашов В.И., Ткаченко Ю.Б. ФТВД 1, 4, 53 (1991).