

©1994 г.

## ДЕФЕКТНО-ПРИМЕСНЫЙ СОСТАВ $n$ -БАЗЫ ТИРИСТОРОВ ИЗ КРЕМНИЯ

**Н.В.Колесников**, **С.Е.Мальханов**

Технический университет,  
195251, Санкт-Петербург, Россия

(Получена 24 января 1994 г. Принята к печати 1 марта 1994 г.)


Показана возможность применения емкостных методов для контроля дефектно-примесного состава в структурах со встречно включенными  $p-n$ -переходами. Определен спектр энергетических уровней и сечения захвата носителей на эти уровни в области  $n$ -базы тиристора на кремнии.

Важнейшим условием, сопутствующим изготовлению тиристоров из кремния, является надежный контроль за содержанием термодефектов и примесей в их базовой области [1]. Существенное значение здесь придается неразрушающим методам контроля, осуществляемым на готовых приборах. Таковыми являются емкостные методы [2]. Емкостные методы позволяют также разделить вклады объема и поверхности в величину тока утечки.

В данной работе приводятся результаты исследований дефектно-примесного состава в тиристорах с базой из кремния марки БЕ3-170 методами вольт-фарадовых характеристик (ВФХ), термостимулированной емкости (ТСЕ) и изотермической релаксации емкости (ИРЕ).

В исследуемых тиристорах  $p$ -эмиттер и  $p$ -база создавались одновременной диффузией бора и алюминия при  $T = 1230^\circ\text{C}$  из диффузанта на органической связке, нанесенного на шлифованную поверхность пластин. Каждый из  $p-n$ -переходов располагался на глубине 50–5 мкм. Вместе с  $n$ -базой они образуют структуру типа  $p-n-p^+$ , емкость переходов которой измерялась в эксперименте. Измерения емкости в данной работе производились мостом ВМ-400 с чувствительностью 0.5 пФ. Измерительная частота составляла 10 кГц, амплитуда измерительного сигнала 100 мВ.

Профиля распределения бора и алюминия описываются функцией erf и, вообще говоря, не являются резкими. Однако при достаточно больших напряжениях смещения  $U \geq 20$  В обоих знаков эти переходы ведут себя как резкие и зависимости  $C^2(U)$  ( $C$  — емкость) являются прямыми линиями, как показано экспериментально в данной работе.



Зависимость емкости тиристора от температуры при напряжении смещения  $U = 20$  В, приложенном между эмиттером и электродом управления.

Заметим, что при любом знаке смещения измеряемая емкость представляет собой последовательно включенные барьерную ( $C_b$ ) и диффузионную ( $C_d$ ) емкости. Однако при реальных смещениях  $C_d \gg C_b$  и тогда  $C \approx C_b$ .

Оценки концентрации фосфора в базе по ВФХ, измеренным при комнатной температуре, находятся в хорошем согласии с расчетными и составляют  $\sim 2.4 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ .

Разность наклонов ВФХ, измеренных при комнатной температуре и при 77 К, указывает на наличие в  $n$ -базе глубоких уровней.

В данной работе измерялись зависимости емкости от температуры по методу ТСЕ. Скорость изменения температуры составляла 0.1 К/с. На рисунке представлена типичная зависимость  $C(T)$ . Из рисунка следует, что емкость с увеличением температуры ступенчато возрастает в определенных температурных интервалах, что обусловлено перезарядкой глубоких уровней в слое объемного заряда. Для участков 1 и 2 были измерены ИРЕ, которые позволили определить энергетические уровни и сечения захвата носителей:  $E_1 = 0.27$  и  $E_2 = 0.54$  эВ,  $\sigma_1 = 4 \cdot 10^{-18}$  и  $\sigma_2 = 3 \cdot 10^{-16} \text{ см}^2$ .

Заметим, что параметры перезарядки 1 хорошо согласуются с параметрами (температурой и энергией ионизации) перезарядки, исследованной в [3] на диодных структурах.

В [3] предполагалось, что уровни  $E_c - 0.27$  эВ и  $E_c - 0.54$  эВ принадлежат двухзарядному термоцентру и, следовательно, имеют одинаковую концентрацию. У нас концентрация уровня  $E_c - 0.54$  эВ значительно, примерно в 10 раз, превышает концентрацию уровня  $E_c - 0.27$  эВ. Можно предположить, что состояние термоцентра с энергетическим положением  $E_c - 0.54$  эВ маскируется неконтролируемой примесью с таким же энергетическим положением. По энергетическому положению, согласно [4], такими примесями могут быть цинк, золото, кобальт или сера. Величина сечения захвата носителей для ступени 2 в данной работе хорошо согласуется с сечением захвата носителей для золота [4]. Контрольные измерения на структурах, заведомо не содержащих золота, показали, что ступень 2 в них составляет примерно десятую долю от величины ступени в исследуемых тиристорах.

Таким образом, в данной работе показана возможность применения емкостных методов для контроля дефектно-примесного состава в структурах со встречечно включенными  $p-n$ -переходами, определен

спектр энергетических уровней, а также величина сечений захвата носителей на эти уровни. Это позволило ввести контроль в технологический процесс производства тиристоров.

В заключение авторы благодарят Р.Ф.Кутейникова за предоставленные для измерения тиристоры.

### Список литературы

- [1] К.Д. Глинчук, Н.М. Литовченко, Р. Меркер. Полупроводниковая техника и микроэлектроника, вып. 25, 17 (1977).
- [2] П. Блад, Дж. Ортон. Зарубеж. электрон., вып. 1, 3 (1981).
- [3] С.Т. Sah, С.Т. Wang. J. Appl. Phys., 45, 1767 (1975).
- [4] А. Милнс. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках (М., Мир, 1977).

Редактор Л.В. Шаронова

### Defect-Impurity Complexes the *n*-Base of Silicon Thyristors

N.V.Kolesnikov, and S.E.Malkhanov

Technological Unisrity, 195251, St.Petersburg, Russia

Two thermal defects in *n*-base of silicon thyristors have been found by DLTS. Corresponding energy levels are  $E_c - 0.27$  eV and  $E_c - 0.54$  eV, the latter being the same as for Au impurity. However, concentration of Au is 10 times higher than that of thermal defects.

---