

©1995 г.

## ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В КРЕМНИИ ПРИ ПРОТОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

*C.E. Мальханов*

Санкт-Петербургский государственный технический университет,  
195251, Санкт-Петербург, Россия  
(Получена 8 июня 1994 г. Принята к печати 31 октября 1994 г.)

Приводится расчет коэффициента диффузии положительно заряженной вакансии в слое объемного заряда  $n^+ - p$ -перехода  $p$ -кремния при протонном облучении ( $D_{V^+} = 1.2 \cdot 10^{-12} \text{ см}^2/\text{с}$ ). Найдена локальная температура в этом слое во время облучения ( $T = 1300^\circ\text{C}$ ) путем сравнения нашего результата с литературными данными. Предположено, что присутствие дефектов, обнаруженное нами ранее на глубине, вдвое большей, чем пробег протонов с энергией 100 КэВ в кремнии, происходит благодаря диффузии нейтральных вакансий на данную аномальную глубину.

Проблема дефектообразования при облучении кремния  $\alpha$ -частицами, дейtronами или протонами в настоящее время продолжает оставаться актуальной [1–4]. Самодиффузия в кремнии в процессе облучения определяет образование более стабильных, чем вакансии, точечных дефектов, содержащих как вакансии, так и дивакансии в своем составе [1]. В данной работе приводятся результаты исследования радиационных дефектов, образующихся вследствие диффузии положительно заряженных  $V^+$  и нейтральных  $V^0$  вакансий в процессе облучения протонами  $p$ -кремния в слое объемного заряда, образованного в приповерхностной области кремния путем ионного легирования фосфором.

Образцы вырезались из пластин кремния марки КЛБ-10 (кремний, легированный бором, с удельным сопротивлением  $\rho \approx 10 \Omega \cdot \text{см}$ ) толщиной  $d \leq 0.5 \text{ мм}$  перпендикулярно кристаллографическому направлению  $\langle 112 \rangle$  в виде прямоугольных параллелепипедов с размерами плоских граней  $2 \times 5 \text{ мм}^2$ . Со стороны одной из плоских граней методом ионного легирования фосфором создавался низкоомный слой  $n^+$ -типа на глубину (0.2–0.3) мкм, со стороны противоположной грани аналогичным способом произведено легирование бором для создания  $p^+$ -слоя, после чего образцы подвергались отжигу в нейтральной среде с целью




Рис. 1. Зависимость концентрации радиационных дефектов  $N$  от температуры изохронного отжига  $T_{\text{anno}}$ .




Рис. 2. Зависимость концентрации радиационных дефектов  $N$  от дозы облучения протонами  $\Phi$ .

деаморфизации нарушенного при легировании слоя. Облучение кремния протонами с энергией 100 КэВ со стороны  $n^+$ -слоя проводилось на нейтронном генераторе НГ-200У, специально перестроенном для получения и ускорения ионов водорода. По оценкам из работы [5], протоны с энергией 100 КэВ проникают в кремний на глубину 0.9 мкм.

В работе [4] нами ранее исследован сигнал индуцированной фотоемкости, соответствующий радиационным дефектам (РД), образующимся в кремнии при облучении протонами. При этом в [4] показано, что концентрация РД имеет профиль с максимумом на аномально большой глубине порядка 2 мкм.

Изохронный отжиг образцов показывает (рис. 1), что концентрация РД сначала возрастает при температуре отжига 150°C примерно в 4 раза, а затем резко уменьшается примерно в 30 раз при температуре 200°C. Концентрация РД в зависимости от дозы (рис. 2) вначале линейно нарастает, а затем выходит на насыщение при дозе равной  $\Phi \approx 10^{15} \text{ см}^{-2}$ . Такое поведение, вообще говоря, можно объяснить давлением данных РД другими дефектами или, например, образованием разупорядоченных областей, содержащих скопления вакансий, которые потом, при изохронном отжиге кремния, дают дополнительный вклад в образование данных РД. Подобное поведение рассмотрено, например, в [5], где в составе дефекта, образованного в результате облучения электронами, предположено наличие углерода. Оригинальность метода индуцированной фотоемкости не позволяет найти в литературе более точного аналога для сравнения.

Диффузия положительно заряженных частиц при наличии электрического поля в твердых телах описана в работе [6]. В случае диффузии положительно заряженных вакансий  $V^+$  из тонкого слоя перенос вещества

ства (вакансий в нашем случае) можно описать формулой из работы [6]:

$$N_{V+} = Q/2(D_{V+}t)^{1/2} \exp(-\Delta x^2/4D_{V+}t).$$

Это уравнение является трансцендентным по отношению к коэффициенту диффузии  $D_{V+}$  и решается графически или численно на ЭВМ. Концентрация  $N_{V+}$  и ширина профиля  $\Delta x$  взяты нами из работы [4]; заряд  $Q = 2hN_0$ , где  $h$  — толщина слоя, из которого идет диффузия, (она оценивается по разбросу энергии протонов и составляет 0.1 мкм);  $N_0$  — концентрация частиц в слое  $h$ ;  $t$  — время облучения, которые составляет 1.4 ч. Из расчета следует, что  $D_{V+} = 1.2 \cdot 10^{-12} \text{ см}^2/\text{с}$ . По температурной зависимости коэффициента самодиффузии в кремнии [7] и полученному нами значению  $D_{V+}$  можно оценить эффективную температуру, развивающуюся локально во время облучения кремния протонами. Эта температура составляет примерно 1300°C. Заметим, что так как взаимодействие заряженных вакансий между собой маловероятно, образование дефектов или скоплений вакансий может идти путем взаимодействия нейтральных вакансий между собой и нейтральными вакансиями с заряженными. Одновременно с положительно заряженными вакансиями  $V^+$ , согласно, например, [1], в р-кремни образуются и нейтральные вакансии  $V^0$ , которые также могут дифундировать в кремний. Однако характер диффузии  $V^0$  подчиняется совсем другим закономерностям. Оценка коэффициента диффузии нейтральных вакансий  $D_{V^0}$  может быть произведена по обычной формуле, например, из работы [1]. Если использовать все необходимые параметры из той же работы, а температуру — из наших оценок, то из расчета следует, что  $D_{V^0} = 2 \cdot 10^{-15} \text{ см}^2/\text{с}$ .

Таким образом, механизм образования дефектов в кремни при протонном облучении можно объяснить диффузией нейтральных вакансий на глубину порядка 2 мкм по локальным трекам вслед за положительно заряженными вакансиями с слое объемного заряда.

Автор благодарит В.Н.Ломасова за проведение протонного облучения образцов.

#### Список литературы

- [1] В.В. Емцев, Т.В. Мащовец. *Примеси и точечные дефекты в полупроводниках* (М., 1981).
- [2] Е.М. Вербицкая, В.К. Еремин, А.М. Иванов, Н.Б. Срокан. ФТП, **27**, 113 (1993).
- [3] Л.С. Берман, А.М. Иванов, М.Л. Павлова, А.Д. Ременюк, Н.Б. Срокан. ФТП, **27**, 1795 (1993).
- [4] Н.В. Колесников, В.Н. Ломасов, С.Е. Мальханов. ФТП, **22**, 534 (1988).
- [5] Л.С. Берман, В.А. Жепко, В.Н. Ломасов, В.Н. Ткаченко. ФТП, **23**, 2129 (1989).
- [6] Б.И. Болтакс. *Диффузия в полупроводниках* (Л., 1961).
- [7] Б.И. Болтакс. *Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках* (Л., 1972).

Редактор Т.А. Полянская

# Defect formation in silicon exposed to proton bombardment

S.E. Malkhanov

Diffusion coefficient of a positive vacancy in the transition region of  $n^+ - p$ -junction in  $p$ -silicon under proton irradiation ( $D_{V+} = 1.2 \cdot 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$ ) has been calculated. A local temperature of the region can be obtained by means of comparison with the literature results available ( $T = 1300^\circ\text{C}$ ). Assumption has been made that the observed earlier presence of defects at a depth twice as big occurs due to diffusion of neutral vacancies to this anomalous depth.

---