

# ВЛИЯНИЕ ОДНООСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА ПРОВОДИМОСТЬ И ФОТОПРОВОДИМОСТЬ ПЛЕНОК PbS

© К.Э.Онаркулов

Ферганский государственный университет,  
712000 Фергана, Узбекистан  
(Получена 6 марта 1995 г. Принята к печати 15 мая 1995 г.)

Исследовано влияние одноосной деформации сжатия и растяжения на величину проводимости и фотопроводимости поликристаллических пленок PbS при разных температурах. Изменение параметров пленок PbS объясняется в модели поликристаллических пленок с инверсионным изгибом зон на поверхности кристаллитов.

Применение деформационного метода совместно с другими, такими как использующие влияние электрических и магнитных полей, температуры и излучения, дает дополнительную информацию о физических свойствах полупроводников. Сложность интерпретации кинетики физических процессов, протекающих в поликристаллических структурах, определяет актуальность исследования влияния одноосной деформации на основные свойства поликристаллических слоев PbS.

Исследование влияния деформации на основные свойства поликристаллов посвящено немного работ (см., например, [<sup>1,2</sup>]), и в этих работах механизмы воздействия деформации на кинетические и фотоэлектрические явления практически не обсуждаются.

Данная работа посвящена изучению влияния одноосной деформации на темновое сопротивление ( $R_d$ ), напряжение фотосигнала ( $U_s$ ) и на их температурные зависимости. Поликристаллические фоточувствительные слои были изготовлены, как и в [<sup>3</sup>], на слюдяных подложках. Исследование влияния деформации проводилось с помощью специального приспособления [<sup>4</sup>].

На рис. 1 приведена температурная зависимость темнового сопротивления ( $R_d$ ) и напряжения фотосигнала ( $U_s$ ) при одноосной деформации растяжения и сжатия. При этом величина относительной деформации была равной  $\epsilon = \pm 3.5 \cdot 10^{-3}$  [<sup>4</sup>]. Из рис. 1 видно, что при понижении температуры образцов их параметры сначала изменяются термоактивационным образом, а затем выходят на насыщение, которое обусловлено влиянием фонового излучения окружающей среды




Рис. 1. Температурные зависимости  $R_d$  и  $U_s$  без деформации (1, 2), при деформации сжатия (3, 4) и растяжения (5, 6).




Рис. 2. Относительное изменение сопротивления при деформации сжатия и растяжения при температурах 300 (1) и 80 K (2).

[<sup>3</sup>]. Заметное влияние деформации на величину  $R_d$  и  $U_s$ , проявляется при температурах  $T < 220$  K. При деформации растяжения и сжатия наблюдается увеличение  $R_d$  и  $U_s$ .

Для объяснения наблюдавшихся деформационных зависимостей необходимо представить себе конкретную модель фоточувствительного слоя. В работе [5] на основе модели [6] была развита теория, которая дает количественное объяснение кинетических и фотоэлектрических явлений в поликристаллических пленках PbS. Согласно этой модели, пленки PbS состоят из кристаллитов  $n$ -типа проводимости, на поверхности которых имеются инверсионные  $p$ -каналы, образующиеся в результате захвата электронов из объема на акцепторные состояния, локализованные в межкристаллитных прослойках. В пленках акцепторные состояния в межкристаллитных прослойках образованы кислородом или его комплексами [7]. Токоперенос осуществляется дырками вдоль инверсионных каналов.

Рассмотрим закономерности изменения параметров пленок на основе этой модели. Согласно [5] проводимость слоя можно описать выражением

$$\sigma = e\mu_p \frac{n_i^2}{n} \frac{a}{L} \frac{kT}{\varphi} \exp\left(\frac{\varphi}{kT}\right), \quad (1)$$

где  $L$  — размер кристаллитов,  $\varphi$  — амплитуда изгиба зон на границах;  $n_i$  — собственная, а  $n$  — реальная концентрация электронов в объеме кристаллитов. Величина  $\varphi$  при больших значениях концентрации акцепторных состояний в прослойках и достаточно низких температурах

задается соотношением

$$\varphi = E_F - E_s + \frac{1}{2} kT \ln \frac{e^2 N_s^2}{8\pi\kappa_0 |E_s|}, \quad (2)$$

где  $N_s$  — поверхностная концентрация акцепторных состояний,  $E_s < 0$  — максимальная энергия незаполненных акцепторов в прослойках,  $\kappa$  — диэлектрическая проницаемость среды.  $\kappa_0$  — диэлектрическая проницаемость вакуума,  $E_F$  — уровень Ферми. Согласно (1) и (2) энергия активации проводимости ( $E_\sigma$ ) определяется соотношением

$$E_\sigma = -(E_g + E_s), \quad (3)$$

где  $E_g$  — ширина запрещенной зоны PbS.

Соотношение (2) может быть использовано для определения зависимости  $\varphi$  от уровня деформации. При деформации возможно смещение поверхностного уровня  $E_s$  относительно уровня Ферми. Согласно (3) это приводит к изменению энергии активации  $\sigma$  при деформации. Под действием давления изменяются  $E_g$ ,  $E_F$  и  $E_s$  [8]. При одноосной деформации пленок изменение  $E_s$  определяется как

$$E_s = E_{s0} + \beta\varepsilon. \quad (4)$$

Для определения  $\beta$  надо знать скорость изменения поверхностного уровня при деформации. Крайними значениями  $\beta$  могут быть нуль (уровень не смещается при деформации) и наибольшее — скорость смещения нижнего уровня зоны проводимости.

Из формулы (2) видно, что как  $\varphi$ , так и скорость изменения  $\varphi$  зависят от плотности поверхностных состояний  $N_s$  и от положения уровня  $E_s$ . Из наклона зависимости  $R_d$  от  $T$  можем определить значение энергии активации  $E_\sigma$ . Значение  $E_\sigma$  без деформации равно 0.24 эВ, а при деформации сжатия и растяжения  $E_\sigma$  повышается и становится равным  $E_g(\varepsilon) \approx 0.28$  эВ. Учитывая, что в PbS при  $T = 300$  К  $E_g = 0.41$  эВ [9], согласно (3) получим в недеформированной пленке  $E_s = -0.17$  эВ, а при деформации  $E_s(\varepsilon) = -0.13$  эВ. Изменение напряжения  $U_s$  при деформации и его температурная зависимость коррелируют с изменением  $R_d$ . Согласно [5] величина удельной фотопроводимости поликристаллических пленок PbS определяется формулой

$$\Delta\sigma = e\mu_p\tau_p(1+B)\exp(E_\mu/kT), \quad (5)$$

где  $e$  — заряд электрона,  $\mu_p$  — подвижность дырок в монокристаллах PbS,  $B$  — коэффициент. Отсюда видно, что величина  $\Delta\sigma$  в основном определяется энергией активации подвижности ( $E_\mu$ ), которая в свою очередь зависит от  $\varphi$ . Поэтому можно сказать, что изменение фотопроводимости  $\Delta\sigma$  при деформации имеет такой же характер, как и изменение проводимости.

При температурах  $T < 220$  К наблюдается заметное изменение  $R_d$  и  $U_c$  при деформации. Об этом свидетельствуют полученные нами деформационные характеристики пленок при фиксированных температурах (рис. 2). видно, что, действительно, относительное изменение

сопротивления  $\Delta R/R = (R_1 - R_0)/R_0$  при низких температурах намного больше, чем при комнатных. По-видимому, большой температурный коэффициент ширины запрещенной зоны приводит к заметному изменению параметров приграничной области при  $T < 200$  К. Уменьшение  $E_g$  приведет к изменению  $E_F$  и  $E_s$ , и область поверхностного заряда становится чувствительной к внешним воздействиям. Наблюдаемое в эксперименте увеличение  $R_d$  и  $U_s$  при деформации сжатия и растяжения показывает, что в обоих случаях высота потенциального барьера увеличивается.

Таким образом, можно сделать вывод, что изменение параметров пленок PbS при воздействии деформации определяется изменением  $N_s$  и, следовательно, изменением  $E_s$ , т.е. изменением изгиба зон на границах кристаллитов.

### Список литературы

- [1] И.М. Викулин, В.И. Стafeев. *Физика полупроводниковых приборов* (М., 1980).
- [2] А.З. Кулиев, Э.А. Абдуллаев, К.Ш. Каҳраманов. ФТП, 5, 1855 (1971).
- [3] Л.Н. Неустров, В.В. Осипов, К.Э. Орнакулов. Микроэлектроника, 15, 244 (1986).
- [4] К.Э. Орнакулов. В сб.: *Физика полупроводниковых первичных преобразователей* (Ташкент, 1984) р. 29.
- [5] Л.Н. Неустров, В.В. Осипов. ФТП, 20, 59 (1986).
- [6] Л.Н. Неустров, В.В. Осипов. ФТП, 18, 359 (1984).
- [7] Y.N. Humphrey. Appl. Opt., 4, 665 (1965).
- [8] А.Л. Полякова. *Деформация полупроводников и полупроводниковых приборов* (М., 1979).
- [9] Ю.М. Равич, Б.А. Ефимов, П.А. Смирнов. *Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца PbTe, PbSe, PbS* (М., 1986).

Редактор Л.В. Шаронова

### The influence of a uniaxial deformation on conductivity and photoconductivity of PbS films

K.E. Onarkulov

Fergana State University, 712000 Fergana, Uzbekistan

The influence of uniaxial compressive and tensile stresses on conductivity and photoconductivity of PbS photosensitive polycrystalline films has been studied. Change in parameters of PbS films is explained in a framework of a physical model of polycrystalline films with inverse band bending on crystallite surfaces.