

05.4;12

©1994

**ВЛИЯНИЕ СВОБОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА  
НА ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖАТОМНЫХ  
РАССТОЯНИЙ ОТ ИОННОГО РАДИУСА В  
СОЕДИНЕНИЯХ**


**$\text{RBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$**

*О.А.Усов, Н.Ф.Карченко,  
С.И.Голощапов, С.Г.Конников*

Анализ кристаллической структуры ВТСП материалов методами рентгеновской и нейтронной дифракции [1–10] играет важную роль в исследовании явлений сверхпроводимости. Особый интерес в настоящее время вызывает анализ эффектов изоморфных замещений атомов меди и редкоземельных (РЗ) элементов. РЗ элементы весьма чувствительны к локальной симметрии, распределению зарядов в сверхпроводящих  $\text{CuO}_2$  слоях [1], и частично контролируют концентрацию свободных носителей [9].

Целью данной работы является анализ структурных параметров, полученных методами рентгеновской дифракции [7–10] для соединений  $\text{RBa}_2(\text{Cu}, \text{Al})_3\text{O}_{7-\delta}$  ( $\text{R}=\text{Y}, \text{Eu}, \text{Nd}$ ). Ранее в работе [10] описаны особенности технологии получения монокристаллов соединений  $\text{RBa}_2(\text{Cu}, \text{Al})_3\text{O}_{7-\delta}$ , методика измерений критической температуры образцов с использованием модулированного магнитным полем микроволнового поглощения в слабых магнитных полях и методика рентгеноструктурных исследований [10]. Оценка концентрации свободных носителей заряда в исследованных образцах была сделана методом сумм валентных усилий [9,10]. Полученные результаты занесены в базу данных “Inorganic Crystal Structure Database” (ICSD) под номерами: CSD=300 218, 400 095 и 400 096 [7,8].

Главная особенность исследованных образцов в том, что из-за большого содержания Al критическая температура образцов низка ( $\simeq 10$  К), т. е. концентрация носителей заряда в слоях  $\text{CuO}_2$  на порядок меньше, чем у аналогичных по составу высокотемпературных сверхпроводников при том же содержании кислорода [9,10]. На рисунке, *a* приведены две линейные зависимости межатомных расстояний  $\text{Cu}(2)-\text{Cu}(2)$  от ионного радиуса: верхняя — для ВТСП материалов  $\text{RBa}_2\text{CuO}_{7-\delta}$  ( $\text{R}=\text{Yb}, \text{Tm}, \text{Er}, \text{Ho}, \text{Y}, \text{Dy}, \text{Sm}, \text{Nd}$ ,



Зависимость межатомных расстояний от ионного радиуса редкоземельного элемента в соединениях 1:2:3. (а)  $\text{Cu}(2)-\text{Cu}(2)$ , (б)  $\text{Cu}(2)-\text{O}(1)$ , (в)  $\text{Cu}(1)-\text{O}(1)$ . о — данные [1], • — [7–9], · — [5], ▲ — [4], погрешность в [4] не превышает  $0.003\text{\AA}$ .

La) ( $\delta = 0$ ) по данным [1–5], нижняя — для материалов с низкой критической температурой, обусловленной либо низким содержанием кислорода [4], либо присутствием Al в соединении  $\text{RBa}_2(\text{Cu}, \text{Al})_3\text{O}_{7-\delta}$  ( $\text{R}=\text{Y}, \text{Eu}, \text{Nd}$ ) [9,10]. Положение линий чувствительно к концентрации свободных носителей  $\text{CuO}_2$  слоев и коррелирует с величиной критической тем-

пературы этих материалов [13]. Точность измерений этого расстояния методами рентгеновской и нейтронной дифракции приблизительно одинакова и достаточно высока ( $\approx 0.005\text{\AA}$ ). Это межатомное расстояние обычно используется для оценки валентности РЗ элементов в соединениях 1:2:3 [1]. Предположение, сделанное в работе [1] о том, что валентность Pt равна +3.4 (при  $\delta = 0$ ), представляется мало обоснованным, т.к. для материалов с различной критической температурой линейные зависимости разные (см. рисунок, а). Элементы Y, Eu, Nd в соединениях 1:2:3 с низкой критической температурой имеют валентность +3, следовательно, валентность Pt такая же, несмотря на высокое ( $\delta = 0$ ) содержание кислорода. Празеодим является предельным в ряду РЗ элементов, начиная с которого перестает работать неизвестный пока механизм образования свободных носителей заряда в плоскостях  $\text{CuO}_2$ , что отчетливо видно на рисунке, б, в. При появлении свободных носителей заряда в плоскостях  $\text{CuO}_2$  межатомное расстояние  $\text{Cu}(1)-\text{O}(1)$  у всех без исключения соединений 1:2:3 становится постоянным и равным  $\approx 1.856(5)\text{\AA}$ , а у изоляторов и материалов с низкой критической температурой характер зависимости длины связи  $\text{Cu}(1)-\text{O}(1)$  от ионного радиуса аналогичен зависимости для связи  $\text{Cu}(2)-\text{Cu}(2)$ . Эти особенности зависимостей длин связей от ионного радиуса для соединений 1:2:3 нами обнаружены впервые. Свободные носители увеличивают межатомное расстояние  $\text{Cu}(2)-\text{Cu}(2)$  на  $\approx 0.10\text{\AA}$ , при этом в слое  $\text{CuO}_2$  расположение атомов кислорода и меди в одной плоскости заметно искажается (‘‘гофрировка’’\* плоскости) за счет смещений атомов вдоль оси ‘‘с’’. ‘‘Гофрировка’’ плоскости  $\text{BaO}$ , наоборот, уменьшается. Эти эффекты обсуждаются в работе [10].

Структурные исследования выполнены для соединений 1:2:3 с широким интервалом критических температур от 0 до 92 К. На рисунке, а показаны две зависимости, характерные для соединений с предельными критическими температурами:  $T_c > 90$  и  $T_c < 15$  К. При промежуточных концентрациях носителей аналогичные зависимости, по-видимому, располагаются между ними. Так как соединений Pt 1:2:3 с величиной межатомного расстояния  $\text{Cu}(2)-\text{Cu}(2)$ , соответствующего верхней зависимости ( $> 3.5\text{\AA}$ ), не обнаружено, то свободных носителей в этих соединениях нет, и валентность Pt, как и других РЗ элементов, равна +3.0(1) (см. рисунок, а). Вывод авторов работы [1] об особой валентности атомов Pt основан на том, что существует единственная ли-

\* В английской терминологии ‘‘puckering’’ [1].

нейная зависимость, характерная для материалов с высокой критической температурой. В действительности для материалов с низкой критической температурой и изоляторов она иная. Отсутствие свободных носителей и сверхпроводимости в соединениях  $\text{Pr}_{1:2:3}$  следует искать в сильной  $\text{Pr}4f\text{-O}2p$  гибридизации и особенностях электронной плотности состояний соединений  $\text{Pr}_{1:2:3}$  в окрестности уровня Ферми [1,14].

Таким образом, в результате анализа дифракционных данных удалось показать:

1. Линейная зависимость межатомных расстояний от ионного радиуса РЗ элемента для соединений 1:2:3 чувствительна к концентрации свободных носителей в плоскостях  $\text{CuO}_2$ .

2. Валентность  $\text{Pr}$ , как и всех РЗ элементов в соединениях 1:2:3, составляет +3, с погрешностью меньше 0.1.

В заключение авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам лабораторий А.Г.Забродского, С.Г.Конникова и М.П.Петрова ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН за обсуждение работы, а также А.С.Колосовой за помощь в проведении экспериментов и оформлении статьи.

Работа выполнена в рамках проекта 803 Государственной программы "Высокотемпературная сверхпроводимость".

### Список литературы

- [1] Guillaume M., Allenspach P., Mesot J., Roessli B., Staub U., Fischer P., Furrer A. // Z. Phys. 1993. V. B90. N 1. P. 11-17.
- [2] Jorgensen J.D., Veal B.W., Paulikas A.P., Nowicki L.J., Crabtree G.W., Claus H., Kwok W.K. // Phys. Rev. 1990. V. B41. N 2. P. 1863-1877.
- [3] Cava R.J., Hewat A.W., Hewat E.A., Batlogg B., Marezio M., Rabe K.M., Krajewski J.J., Peck W.F., Rupp L.W. // Physica. 1990. V. C165. N 2. P. 419-433.
- [4] Beyers R., Shaw T.M. // Solid State Phys. 1989. V 42. P. 135-211.
- [5] Asano H., Takita K., Katoh H., Akinaga A., Ishigaki T., Nishino M., Masuda K. // Jap. J. Appl. Phys. 1987. V. 26. N 5. P. 1410-1412.
- [6] Miceli P.F., Tarascon J.M., Greene L.H., Barboux B., Giroud M., Newman D.A., Rhyne J.J., Schneemayer L.F., Waszcak L.W. // Phys. Rev. 1988. V. B38. N 8. P. 9209-9215.
- [7] Usov O.A., Kartenko N.F., Rozhdestvenskaya I.V., Saposhnikova L.S., Veinger A.I., Goloschapov S.I. // Zeit. Krist. 1993. V. 205. Pt II. P. 285-286.
- [8] Usov O.A., Kartenko N.F., Rozhdestvenskaya I.V., Konnikov S.G., Veinger A.I., Goloschapov S.I., Nosov Yu.G., Osipov V.N. // Zeit. Krist. 1994. To be published.
- [9] Усов О.А., Картенко Н.Ф., Конников С.И., Голощапов С.И., Носов С.И., Осипов В.Н. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. В. 18. С. 10-15.
- [10] Усов О.А., Картенко Н.Ф., Конников С.И., Голощапов С.И., Носов С.И., Осипов В.Н. // ФТТ. 1994. В печати.

- [11] *Usov O.A., Kuzmin A.M., Rozhdestvenskaya I.V., Fundamenskii V.S.*  
// Abstr. VI Eur. Crystallogr. Meet. (ECM-6). Spain, Barcelona, 1980.  
P. 150.
- [12] *Shannon R.D.* // Acta Crystallogr. 1976. V. A32. N 3. P. 751–768.
- [13] *Tokura Y., Torrance J.B., Huang T.C., Nazzal A.I.* // Phys. Rev. 1988.  
V. B38. N 7. P. 7156–7159.
- [14] *Soderholm L., Loong C.K., Goodman G.L., Dabrowski B.D.* // Phys. Rev. 1991. V. B43. N 7. P. 7123–7132.

Физико-технический  
институт им. А.Ф.Иоффе РАН  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
12 ноября 1993 г.

---