

05.2
©1994

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРРОМАГНИТНЫХ НИТЕЙ В МАТРИЦЕ ИЗ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ

*С.А.Гусев, Н.А.Короткова,
Д.Б.Розенштейн, А.А.Фраерман, В.Г.Шенгурев*

В последние годы большой интерес представляют системы малых магнитных частиц в связи с возможностью использования их для экспериментального изучения свойств объектов с пониженной размерностью. Особое практическое значение имеют системы частиц с сильной магнитной анизотропией как перспективные среды для сверхплотной магнитной записи [1–3]. В данной работе приводятся результаты получения и исследования системы ферромагнитных никелевых нитей в матрице из пористого кремния (ПК).

Особенностью ПК, формируемого при электрохимическом травлении кремния в электролитах фтористоводородной кислоты, является существование в нем каналов, ориентированных перпендикулярно поверхности кремния. Диаметр, длину и плотность этих каналов (пор) легко изменять, выбирая подходящий режим травления и тип кремния [4]. В наших экспериментах получение ПК проводилось при анодировании кремния КЭС 0.01 ориентаций (100) и (111) во фтористоводородно-спиртовом электролите с концентрацией кислоты в диапазоне 10–30% при плотностях тока 10–200 мА/см² в стандартной гальванической ячейке с платиновым катодом. Для определения морфологии пористого слоя изучались электронно-микроскопические изображения поверхности скола образцов в электронном микроскопе JEM2000EXP. На рис. 1 приведена фотография скола ПК. Пористый слой представляет собой систему каналов в кремнии с характерным диаметром ~ 10 нм и длиной 30 мкм.

Заполнение пор никелем проводилось методом электрохимического высаживания из солянокислого никелевого электролита при пропускании через гальваническую ячейку с никелевым анодом реверсивного тока с частотой 50 Гц и плотностью 10–50 мА/см². Заполнение пор контролировалось по распределению интенсивностей линий характеристического излучения никеля и кремния вдоль скола образца, возбуждаемых при сканировании электронным




Рис. 1. Фотография электронно-микроскопического изображения поверхности скола пористого кремния при увеличении $\times 60000$.




Рис. 2. Распределение интенсивностей линий характеристического излучения $Si_{K\alpha}$ и $Ni_{K\alpha}$ вдоль скола образца.

пучком. Излучение регистрировалось анализатором LINK ANALYTICAL, совмещенный с электронным микроскопом. На рис. 2 приведено распределение интенсивностей линий $Si_{K\alpha}$ и $Ni_{K\alpha}$, которое свидетельствует о заполнении пор на всю глубину пористого слоя.

Магнитные свойства полученных образцов исследовались методом ФМР спектроскопии на частоте 9.5 ГГц в магнитных полях до 7 кГс с использованием ЭПР спектрометра PS100.X. На рис. 3 приведена зависимость величины резо-




Рис. 3. Зависимость величины резонансного поля ФМР от угла между плоскостью образца и направлением внешнего магнитного поля.

нанского поля от угла между плоскостью образца и направлением внешнего магнитного поля. Характер полученной зависимости свидетельствует о положительной одноосной магнитной анизотропии с осью, перпендикулярной поверхности образца и полем анизотропии 800 Гс. Для образцов с различной структурой пористой матрицы измеренная величина поля анизотропии лежит в диапазоне 300–2000 Гс.

Проведенные исследования свидетельствуют о получении нового композитного материала, представляющего собой систему ориентированных ферромагнитных нитей с характерным диаметром ~ 10 нм и длиной свыше 30 мкм в немагнитной матрице из пористого кремния. Диаметр нитей сравним с магнитной длиной в никеле (~ 30 нм). Представленные результаты позволяют предположить существование квазиодномерных свойств у этого материала, которые должны проявиться при изучении температурного поведения магнитных характеристик.

Работа выполнена при частичной поддержке программы “Твердотельныеnanoструктуры”.

Список литературы

- [1] *AlMawlawi D., Coombs N., Moskovits M.* // *J. Appl. Phys.* 1991. V. 70. N 8. P. 4421–4425.
- [2] *Lyberatos A., Chantrell R.W., Sterringa E.R., Lodder J.C.* // *J. Appl. Phys.* 1991. V. 70. N 8. P. 4431–4438.
- [3] *Abe M., Gomi M., Yokoyama F.* // *J. Appl. Phys.* 1985. V. 57. N 1. P. 3909–3911.
- [4] *Smith R.L., Collins S.D.* // *J. Appl. Phys.* 1992. V. 71. N 8. P. R1–R22.

Нижегородский исследовательский
физико-технический институт

Поступило в Редакцию
3 января 1994 г.

Нижегородского государственного
университета;
Институт прикладной физики
Нижний Новгород
