

05.4; 12

©1994

О ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЛОЯ Ag И Au, НАПЫЛЕННОГО НА ВТСП КЕРАМИКУ YBaCuO


Г.С.Куликов, Р.Ш.Малкович, Е.А.Скорятина, В.П.Усачева

Серебро и золото широко используются в технологии керамических ВТСП материалов при изготовлении оболочек и покрытий, а также в качестве контактов [1–3]. Технологический процесс зачастую требует при этом проведения термообработки при повышенных температурах, в связи с чем приобретает значение проблема проникновения материала контакта или покрытия в объем керамики при термообработке. В настоящей работе исследовано влияние термообработки на профили серебра и золота, формирующиеся при нанесении этих металлов на ВТСП керамику YBaCuO.

Использовались образцы оксидной керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-y}$, полученной твердофазным синтезом, с плотностью $\sim 70\%$ от теоретической. Размеры образцов $\sim 8 \times 8 \times 1.5$ мм. Слой серебра или золота, меченых радиоактивными изотопами ^{110m}Ag или ^{198}Au соответственно, напылялся в вакууме на одну из граней образца. Затем образцы подвергались термообработке на воздухе: с серебром в интервале 140–800, а с золотом — в интервале 500–700°C. После этого с образцов сошлифовывались слои толщиной 2–20 мкм и измерялась их гамма-активность. Абсолютные значения концентрации определялись сравнением активности слоев с активностью эталонов.

Как видно из рисунка, *a* и *b*, термообработка образцов — с золотом во всем интервале исследования (500–700°C) и с серебром ниже $\sim 500^\circ\text{C}$ — практически не приводит к изменению исходного профиля концентрации, который, как отмечено в ранее выполненных нами работах [4,5], формируется в основном вследствие того, что атомы в процессе напыления попадают на поверхность открытых пор керамики. Выше $\sim 500^\circ\text{C}$ наблюдается проникновение серебра в глубь керамики, увеличивающееся с температурой. Отметим, что, как показано в ранее выполненной нами работе [6], профиль cobальта, напыленного на керамику YBaCuO, ведет себя аналогично профилю золота — он не претерпевает изменений при термообработке вплоть до $\sim 700^\circ\text{C}$.

Таким образом, полученные в настоящей работе данные свидетельствуют о большей термической стабильности



Концентрационные профили серебра (а) и золота (б).

а — $T, ^\circ\text{C}$: 1 — 140, 2 — 270, 3 — 400, 4 — 500, 5 — 600, 6 — 800; $t, \text{ч}$:
 1 — 570, 2 — 550, 3 — 94, 4 — 24, 5 — 14.5, 6 — 3. б — $T, ^\circ\text{C}$: 1, 2 — 500,
 3, 4 — 600, 5, 6 — 700; $t, \text{ч}$: 1, 3 — 21.5, 2 — 47, 4 — 44, 5 — 2, 6 — 4.

слоя золота, напыленного на керамику YBaCuO, в сравнении со слоем серебра.

Список литературы

- [1] *Wagener J., Gao Y., Vitomirov I.M. et al.* // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 1. P. 232–239.
- [2] *Ekin J.W., Larson T.M., Bergren N.F. et. al.* // Appl. Phys. Lett. 1988. V. 52. N 21. P. 1819–1821.
- [3] *Pendrick V., Brown R., Matey J.R. et al.* // J.Appl. Phys. 1991. V. 69. N 11. P. 7927–7929.
- [4] *Гафаров С.Ф., Джрафоров Т.Д., Кулаков Г.С. и др.* // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 21. С. 66–69.
- [5] *Kulikov G.S., Makovich R.Sh., Skoryatina E.A. et al.* // Ferroelectrics. 1993. V. 144. N 1–4. P. 61–70.
- [6] *Кулаков Г.С., Малкович Р.Ш., Скорятина Е.А., Усачева В.П.* // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. В. 6. С. 72–75.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
25 апреля 1994 г.