

06.2;06.3;07;12

# ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В АСИММЕТРИЧНОЙ НАНОСТРУКТУРЕ GaAs/AlGaAs ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

© И.В.Кучеренко, Л.К.Водопьянов, В.И.Кадушкин

В работе [1] впервые была высказана идея о том, что в асимметричной системе квантовых ям при освещении в магнитном поле возникает ЭДС фотогальванического эффекта. В отсутствие магнитного поля под действием циркулярно поляризованного освещения фотогальванические эффекты (ФГЭ) наблюдали в однородных кристаллах без центра симметрии [2]. Эти эффекты чаще всего обнаруживаются в сегнетоэлектриках. ФГЭ наблюдали также в полупроводниках со сложными зонами, таких как Te, *p*-Ge и *p*-GaAs [3]. В магнитном поле в условиях неоднородной освещенности возникает хорошо известный эффект Кикоина–Носкова [4]. Холловский ток может быть обусловлен также потенциальными барьерами, например, в области контакта металл–гетероструктура. Оба эти эффекта возможны в случае биполярной проводимости при возбуждении светом в области фундаментального поглощения, но они отсутствуют в стационарном состоянии при монополярной проводимости.

О первом экспериментальном обнаружении ФГЭ, предсказанного в [1], сообщается в работе [5]. В настоящей работе исследовались фотоэдс и фототок короткого замыкания в магнитном поле до 12 кЭ в структурах GaAs/AlGaAs с тремя квантовыми ямами *i*-GaAs шириной 70, 60 и 54 Å, разделенным барьерами *i*-Al<sub>0.25</sub>Ga<sub>0.75</sub>As шириной 30 и 20 Å.

Квантово-размерная система отделена от подложки GaAs (Cr) буфером *i*-GaAs (0.5) мкм, ограничена буферными слоями *i*-Al<sub>0.25</sub>Ga<sub>0.75</sub>As (300 Å) и заканчивается слоем *i*-GaAs (200 Å). В качестве источника освещения использовались различные линии аргонокрептонового лазера с  $\lambda = 4760 - 6470$  Å, а также лазер на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом  $\lambda = 1.065$  мкм). Мы изучали те же структуры, что и в работе [5], но в больших магнитных полях, используя в качестве источника света генераторы когерентного излучения. Свет был направлен по оси структуры, по нормали к плоскости образца, магнитное поле прикладывалось вдоль слоев, а фототок короткого замыкания измерялся в плоскости слоев перпендикулярно направлению




Рис. 1. Спектральная зависимость фототока короткого замыкания  $I_{к.з.}$  при  $T = 300$  К.

магнитного поля (вставка на рис. 3). Спектральная зависимость фототока короткого замыкания при  $T = 300$  К показана на рис. 1. Учитывая экспериментальные данные работы [5], можно предполагать, что максимум  $I_{к.з.}$  расположен при  $\lambda = 0.86$  мкм, что соответствует ширине запрещенной зоны GaAs при  $T = 300$  К ( $Eg = 1.43$  эВ [6]). На рис. 2 представлены вольт-амперные характеристики при освещении структуры лазерами с длиной волны  $\lambda = 6764$  А и 1.065 мкм. Мощность в обоих случаях составляла 20 мВт. Из рисунка видно, что ВАХ при освещении лазером с  $\lambda = 1.065$  мкм близка к линейной, незначительные отклонения от линейности наблюдаются при  $U < 0.05$  В. При освещении лазером с  $\lambda = 6764$  А ВАХ существенно нелинейна. При коммутации напряжения ток не изменяет знак вплоть до  $U \leq 2$  В (кривая 1). Этот результат свидетельствует о возникновении электрического поля внутри структуры при освещении све-





Рис. 2. Вольт-амперные характеристикиnanoструктуры при возбуждении лазерами с  $\lambda = 6764$  А и 1.065 мкм при  $T = 300$  К.



**Рис. 3.** Зависимость фототока  $I_{\text{к.з.}}$  от напряженности магнитного поля при возбуждении лазером с  $\lambda = 1.065 \text{ мкм}$ . Вставка — геометрия эксперимента.

том в области фундаментального поглощения и отсутствии таких полей при освещении лазером с  $\lambda = 1.065 \text{ мкм}$ . Исследования в магнитном поле мы проводили при освещении образца лазером с  $\lambda = 1.065 \text{ мкм}$ , работающим в квазинепрерывном режиме. Мощность излучения составляла 18 мВт, а удельная мощность  $P = 0.6 \text{ Вт/см}^2$ . При такой длине волны могут возбуждаться только носители с энергетических состояний примесей и дефектов; таким образом, вклад в фототок ФЭМ эффекта исключается.

Как видно из рис. 3, фототок линейно возрастает с полем до 11 кЭ. При коммутации магнитного поля знак фототока изменяется на противоположный. Представленные здесь значения фототока равны  $I_{\text{к.з.}} = I_{\text{к.з.}}(H) - I_{\text{к.з.}}(0)$ . При облучении образца лазером с  $\lambda = 1.065 \text{ мкм}$  сопротивление образца уменьшается на 2 порядка, что, очевидно, связано с возбуждением носителей примесей и дефектов. Величина  $I_{\text{к.з.}}$  при возбуждении лазером с  $\lambda = 1.065 \text{ мкм}$  того же порядка, что и в работе [5]. Это свидетельствует о том, что основной вклад в фототок в [5] вносит ФГЭ. При охлаждении структуры до азотной температуры мы также наблюдали изменение знака  $I_{\text{к.з.}}$ . Объяснение этого явления дано в [5].

Согласно [1] в системе с асимметричным по квазимпульсу спектром плотность тока  $j_{\text{ФГЭ}} = \beta \bar{T}$ , где  $\beta$  — коэффициент, обусловленный неравновесностью;  $\bar{T}$  — тороидальный момент, который индуцируется магнитным полем,  $\bar{T} = [\bar{H} \bar{I}]$ ,  $\bar{I}$  — ось структуры. В слабых магнитных полях ток  $j \cong H$ , а в

сильных магнитных полях  $j \cong 1/H$ . Из наших результатов следует, что вплоть до  $H = 12$  кЭ  $j_{\text{фре}} \cong H$ . Максимум зависимости  $j = f(H)$  должен наблюдаваться при  $H \cong 40 - 50$  кЭ.

Авторы выражают благодарность Ю.В. Копаеву и А.А. Горбацевичу за участие в интерпретации экспериментальных результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код 93-02-2361).

### Список литературы

- [1] Горбацевич А.А., Копаев В.В., Копаев Ю.В. // Письма в ЖЭТФ. 1993. Т. 57. С. 565.
- [2] Белиничер В.И., Стурман Б.И. // УФН. 1980. Т. 130. С. 415.
- [3] Doviak I.M., Kothari S. // Proc. XII Int. Conf. on Phys. of Semicond. Stuttgart, 1974. Р. 1257.
- [4] Рыекин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М.: Физматгиз, 1963. С. 371.
- [5] Алещенко Ю.А., Воронова И.Д., Гришечкина С.П. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1993. Т. 58. С. 377.
- [6] Гавриленко В.И., Грехов А.М. и др. Оптические свойства полупроводников: Справочник. Киев. Наук. думка, 1987. С. 208.

Физический институт  
им. П.Н. Лебедева РАН  
Москва  
Научно-исследовательский  
технологический институт  
Рязань

Поступило в Редакцию  
15 ноября 1995 г.