



05:06:12

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУЛЬФОЙОДИДА СВИНЦА


© В.И.Пополитов

В последние годы у многих исследователей возник интерес к получению и исследованию соединений, относящихся к группе халькогенидов различных элементов [1]. Это вызвано тем, что многие соединения этой группы обладают фотополупроводниковыми и сегнетоэлектрическими свойствами и находят широкое применение в технике. В связи с этим целью настоящей работы является исследование гидротермальной кристаллизации сульфоиода свинца ($Pb_5S_2I_6$) в системе $Pb(CH_3COO)_2$ - S - HI - H_2O при различных физико-химических параметрах, а также изучение некоторых свойств полученных монокристаллов. Процесс кристаллизации монокристаллов $Pb_5S_2I_6$ проводили по методике [2] при 460 К и температурном градиенте 0.2–0.9 К/см. Предварительные эксперименты, проведенные в вышеуказанной системе, показали, что оптимальный выход монокристаллов $Pb_5S_2I_6$ реализуется при мольном соотношении $Pb(CH_3COO)_2$ и S , равном 2:1, концентрации водного раствора HI 30–40 мас.% и отношении жидкой фазы к твердой 3:1. Во всем указанном интервале концентраций HI и различных мольных соотношениях компонентов происходит кристаллизация монокристаллов $Pb_5S_2I_6$. Физико-химический процесс, который соответствует образованию монокристаллов $Pb_5S_2I_6$, может быть выражен через следующие стадии:

1) растворение и диссоциация уксусно-кислого свинца в йодистоводородной кислоте по схеме



2) растворение серы в водном растворе HI



В зоне пересыщения раствора, создаваемого температурным градиентом, в результате нарушения химического равновесия будет происходить реакция между ионами Pb^{2+} , I^- ,




Рис. 1. Спектральное распределение фотопроводимости монокристаллов $Pb_5S_2I_6$.

S^2- -с кристаллизацией монокристаллов сульфойдида свинца. Было установлено, что изменение температурного градиента ($0.2\text{--}0.9\text{ К/см}$) не влияет на процесс однофазового выхода монокристаллов $Pb_5S_2I_6$, однако изменяет их скорость роста, т. е. размеры.

Монокристаллы сульфойдида свинца представляют собой иголки светло-рубинового цвета длиной от 5 до 15 мм, толщиной от 0.1 до 0.3 мм. Кристаллы $Pb_5S_2I_6$ образованы простыми формами (110) , (100) , (010) , (101) и принадлежат, как установлено рентгенографическими исследованиями, к моноклинной сингонии с параметрами решетки: $a = 14.33\text{ \AA}$, $b = 4.434\text{ \AA}$, $c = 14.53\text{ \AA}$, $\beta = 98.0^\circ$. Проведенный дифференциально-термический анализ монокристаллов $Pb_5S_2I_6$ показал, что при температуре $290 \pm 5^\circ\text{C}$ наблюдается фазовый переход. На полученных монокристаллах $Pb_5S_2I_6$ на приборе Е 8-2 перпендикулярно оси C была исследована температурная зависимость диэлектрической проницаемости. Диэлектрическая проницаемость рассчитывалась из измерений емкости в слабом электрическом поле ($E \leq 1\text{ В/см}$) на частоте $f = 1\text{ кГц}$. Емкость монокристаллов при комнатной температуре не превышала $6\text{--}12\text{ мФ}$. Было установлено, что температурная зависимость характеризуется острым максимумом при 294°C . Таким образом, на основании сопоставления данных дифференциально-термического анализа и измерений температурной зависимости диэлектрической проницаемости можно заключить,




Рис. 2. Проводимость образцов (1-3) монокристаллов $\text{Pb}_5\text{S}_2\text{I}_6$ из различных опытов.

что монокристаллы $\text{Pb}_5\text{S}_2\text{I}_6$ имеют фазовый переход, природа которого требует дальнейшего изучения. Необходимо отметить, что угловые наклоны прямых $I/\varepsilon(T)$ при $T > 294^\circ\text{C}$ примерно равны друг другу. Такое соотношение может наблюдаться у сегнетоэлектриков с размытым фазовым переходом. На монокристаллах сульфойодида свинца изучена фотопроводимость и электропроводность. Для исследования спектрального распределения фотопроводимости использовали монохроматор УС-2. К образцам, покрытым электродами из аквадага и In-Ga-пасты, прикладывали напряжение 5–10 В. Фототок измеряли электрометрическим усилителем У 5–6 и приводили к единице падающей энергии. Сульфойодид свинца является новым фотополупроводником. Отношение фототока к темновому току при $t = 20^\circ\text{C}$ колебалось от 3 до 15. На рис. 1 представлено спектральное распределение фотопроводимости монокристаллов $\text{Pb}_5\text{S}_2\text{I}_6$. Как видно из рисунка, максимум фототока при $t = 25^\circ\text{C}$ приходится на область $\lambda = 610 \text{ нм}$. Красная граница фотопроводимости при этой температуре соответствует $\lambda = 650 \text{ нм}$. Энергетическая ширина запрещенной зоны (ΔE), рассчитанная по красной границе фотопроводимости, составляет 1.8 эВ. Результаты исследования проводимости σ монокристаллов сульфойодида свинца представлены на рис. 2. Проводимость всех изученных в данном температурном интервале образцов имеет полупроводнико-

вый характер. При величине измерительного поля 20 В/см σ не превышает 10^{-10} Ом $^{-1} \cdot$ см $^{-1}$. Следовательно, разработанный гидротермальный метод кристаллизации монокристаллов сульфойдида свинца с высоким выходом и наличие исследованных свойств у Pb₅S₂I₆ представляет научный и практический интерес для расширения поискового ассортимента подобных соединений и применения их в фотополупроводниковой технике.

Выводы. Осуществлена и проанализирована гидротермальная кристаллизация сульфойдида свинца в системе Pb(CH₃COO)₂-S-HI-H₂O, исследованы его диэлектрические, фотополупроводниковые свойства и показана перспективность применения и поиска таких соединений.

Список литературы

- [1] Пополитов В.И. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1983. Т. 19. № 10. С. 1651.
- [2] Пополитов В.И., Литвин Б.Н. // Выращивание монокристаллов в гидротермальных условиях. М.: Наука, 1986. С. 42.

Институт
криSTALLографии
РАН
Москва

Поступило в Редакцию
17 января 1996 г.