

05.2;06.3;07

ЭФФЕКТ ФРЕДЕРИКСА В КАПСУЛИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОМ КАПЛЯХ НЕМАТИКА

© В. Я. Зырянов, В. В. Пресняков, В. Ф. Шабанов

Эффект Фредерикса в капсулированных полимером нематических жидких кристаллах (КПНЖК) с биполярной конфигурацией директора в каплях ЖК исследован для случая нежесткой фиксации полюсов [1,2]. При этом эффект переориентации заключается в перемещении полюсов по поверхности капли без разрушения одноосной симметрии ее объема, а величина порогового поля зависит от анизометрии капель [2]:

$$E_c = \frac{1}{a} \left(\frac{2\epsilon_p + \epsilon_{lc}}{3\epsilon_p} \right) \left(\frac{K(l^2 - 1)}{\epsilon_0 \Delta \epsilon} \right)^{1/2}, \quad (1)$$

где a — длина максимальной оси эллипсоидальной капли; $l = a/c$ — отношение длины максимальной к минимальной оси; ϵ_0 — абсолютная диэлектрическая проницаемость; $\Delta \epsilon$ — анизотропия диэлектрической проницаемости НЖК; $K = (K_{11} + K_{22} + K_{33})/3$, K_{ii} ($i = 1, 2, 3$) — модули упругости соответственно для S -, T - и B -деформации; ϵ_{lc} и ϵ_p — диэлектрические проницаемости ЖК и полимера. Величина $(2\epsilon_p + \epsilon_{lc})/3\epsilon_p$ — поправка на действующее поле в капле ЖК. Однако нежесткая фиксация полюсов капель характерна не для всех КПНЖК структур.

Целью работы является исследование особенностей эффекта Фредерикса в КПНЖК пленке с сильным планарным сцеплением молекул нематика и полимера, обеспечивающим жесткую фиксацию полюсов биполярной структуры.

Нематический ЖК 5ЦБ капсулировался в поливинилбутирате (в соотношении 1:1) из раствора в этаноле. Поливинилбутират известен как ориентант, обусловливающий жесткую планарную ориентацию молекул ЖК [3]. Капли ЖК в полимерной пленке были расположены в один слой. Размер капель и структура упорядочения директора в них определялись с помощью поляризационного микроскопа. В исходном состоянии капли имели форму сплюснутого эллипсоида с максимальным размером осей $a_0 = b_0 = 19$ мкм в плоскости пленки и поперечной оси $c_0 = 11$ мкм. Оси биполярной структуры капель НЖК лежали в плоскости пленки, но не имели преимущественного направления ориентации.

Для исследования зависимости порога Фредерикса от анизометрии капель НЖК образец пленки размером 5×20 мм растягивался в одном направлении. В результате капли приобретали форму вытянутого вдоль направления растяжения эллипсоида ($a > b > c$). Длина оси c в процессе растяжения рассчитывалась из условия сохранения объема капли. Оси биполярной структуры капель НЖК в этом случае совпадали с максимальной осью эллипсоида. Толщина пленки определялась контактным способом с погрешностью 1 мкм и в начальном состоянии составляла 16 мкм.

Измерение вольт-контрастных характеристик (ВКХ) проводилось с использованием гелий-неонового лазера, излучение которого проходило через прозрачные электроды и образец между ними, диафрагмировалось и попадало на фотодиод. Сигнал с фотодиода выводился на двухкоординатный самописец. Образец переориентировался под действием знакопеременного электрического поля частотой 1 кГц. Кривая ВКХ записывалась в течение 0.1 мин при стабильной температуре 22° С.

Процесс переориентации капель нематика в исследуемых образцах существенно отличается от случая [1,2]. Точечные дисклинации, соответствующие полюсам биполярной структуры и расположенные на концах длинной оси капель, остаются неподвижными. Переориентация капли имеет пороговый характер и начинается с центра, постепенно распространяясь к границам.

На рис. 1 показан типичный вид вольт-контрастной характеристики (ВКХ) исследуемых образцов КПНЖК-пленки для компоненты света, поляризованной параллельно направлению растяжения пленки. Выше порога наблюдаются осцилляции светопропускания. Данный результат согласуется с теорией [4], откуда следует, что для больших капель зависимость сечения рассеяния от фазовой задержки света в ЖК имеет осциллирующий характер. Осцилляции не связаны с возникновением дефектов структуры капель, так как визуальные наблюдения показывает отсутствие дисклинаций в этом диапазоне значений напряженности электрического поля. Наличие осцилляций облегчает экспериментальное определение величины порога Фредерикса.

На рис. 2 представлены измеренные в настоящей работе значения порогового поля в зависимости от степени эллиптичности капель нематика (отношения a/c). К сожалению, экспериментальные измерения аналогичной зависимости для случая [1/2] отсутствуют. Поэтому проведено сравнение только с результатами расчета по формуле (1). Для расчета использованы значения $K_{11} = 6.2 \cdot 10^{-12}$ Н,





Рис. 1. а — типичный вид кривой ВКХ для света, поляризованного параллельно направлению растяжения КПНЖК пленки; $l = 8$; б — фрагмент данной кривой в увеличенном масштабе (A — светопропускание).




Рис. 2. Зависимость порогового поля от степени эллиптичности капель нематика. 1 — экспериментальные данные; 2 — результаты расчета по формуле (1).

$K_{22} = 3.1 \cdot 10^{-12}$ Н, $K_{33} = 8.3 \cdot 10^{-12}$ Н [5], $\Delta\epsilon = 1.8$ [6] и экспериментально определенное отношение $\epsilon_{lc}/\epsilon_p = 1.46$ (E_{lc} в данном случае — перпендикулярная компонента диэлектрической проницаемости ЖК). Из сравнения следует, что величина порогового поля существенно больше в случае жесткой фиксации полюсов. По-видимому, это связано со сложным характером возникающей под действием поля упругой деформации директора НЖК: одновременно *B*-типа вдоль оси *a*, *T*-типа вдоль оси *b* и *S*-типа вдоль оси *c* соответственно.

Таким образом, в исследованных образцах КПНЖК пленки с жестким планарным сцеплением молекул нематика и полимера переориентация капель ЖК имеет пороговый характер, начинаясь с центральной части и распространяясь к границам, при этом полюса капель остаются неподвижными. Показан осциллирующий характер ВХ, обусловленный осцилляцией сечения рассеяния капель при плавном изменении фазовой задержки света в ЖК. Измеренные значения порога Фредерикса в зависимости от анизометрии капель НЖК лежат существенно выше результатов расчета по формуле (1), что показывает необходимость разработки соответствующей теоретической модели.

Список литературы

- [1] Ковальчук А.В., Лаврентович О.Д., Серган В.В. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 3. С. 197-202.
- [2] Wu B.-C., Erdmann J.H., and Doane J.W. // Liq Cryst. 1989. V. 5. N 5. P. 1453-1465.
- [3] Конъяр Ж. // Ориентация нематических жидкких кристаллов и их смесей. Минск: Изд-во Мин ун-та, 1986. С. 104.
- [4] Zumer S. // Phys. Rev. A. 1988. V. 37. N 10. P. 4006-4015.
- [5] Bunning J.D., Faber T.E., Sherrell P.L. // J. Physique. 1981. V. 42. P. 1175-1182.
- [6] Чандрасекар С. // Жидкие кристаллы. М.: Мир, 1980. С. 344.

Институт физики им. Л.В. Киренского
СО РАН

Поступило в Редакцию
25 января 1996 г.
