

Письма в ЖТФ, том 22, вып. 24
05.4;11;12

26 декабря 1996 г.

ЭПИТАКСИАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_4$: ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА

© В.С.Ноздрин, С.И.Красносвободцев,
О.М.Иваненко, П.В.Братухин, К.В.Мицен

Продемонстрирована возможность получения высококачественных эпитаксиальных пленок $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_4$ с $T_c(R = 0) = 23.3$ К методом лазерного напыления *in situ*. Приведены данные сравнительных исследований сверхпроводящих характеристик пленок в зависимости от условий осаждения и термообработки.

Соединение $Nd_{2-x}Ce_xCuO_4$ (NCCO) привлекает к себе внимание благодаря ряду особых свойств, выделяющих его среди других высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Этот интерес обусловлен прежде всего тем, что согласно простым "химическим" соображениям в NCCO, где додирование осуществляется путем замещения 3-валентного Nd 4-валентным Ce, должен осуществляться "электронный" механизм проводимости. В то же время в других ВТСП носителями тока являются дырки, и данное отличие может существенно сказываться как на механизме рассеяния носителей, так и на параметрах сверхпроводящего взаимодействия в NCCO. Выяснение особенностей поведения NCCO в сравнении с "дырочными" ВТСП может дать ключ к решению вопроса о механизме высокотемпературной сверхпроводимости.

Для проведения данных экспериментов необходимы образцы, не уступающие по своим свойствам высококачественным монокристаллам. Поэтому в последние годы были

предприняты значительные усилия для получения высококачественных эпитаксиальных пленок NCCO [1–3]. Трудности, возникающие при синтезе пленок NCCO, обусловлены как очень узкой областью концентраций церия на фазовой диаграмме, соответствующей сверхпроводящим составам (вблизи $x = 0.15$), так и необходимостью поддержания точного стехиометрического состава по кислороду (т. е. удаления избыточного кислорода, образующегося в процессе синтеза и занимающего апикальные позиции в ячейке). На практике необходимое соотношение Nd/Ce достигается оптимизацией режимов осаждения, а кислородная стехиометрия — либо применением вакуумного отжига после осаждения пленок [1, 2], либо поддержанием определенного (пониженного) давления кислорода еще в процессе напыления (режим *in situ*) [3]. До настоящего времени наилучшие результаты были достигнуты в пленках, полученных с использованием методики вакуумного отжига [2]. Однако возможности улучшения качества пленок, получаемых методом *in situ* нельзя считать исчерпанными. Преимуществом такого метода является значительно большая однородность по концентрации кислорода (отсутствие градиента от поверхности в глубь пленки). Это позволяет получить образцы с поверхностным слоем, обладающим свойствами массивного кристалла, что делает его более пригодным для проведения физических исследований.

Целью настоящей работы являлись оптимизация технологии синтеза эпитаксиальных пленок NCCO методами лазерного напыления (“*in situ*” и с последующим вакуумным отжигом) и сравнительный анализ сверхпроводящих характеристик получаемых образцов.



Напыление пленок производилось методом двухлучевого лазерного испарения [4]. Использовались два синхронизированных ИАГ:Nd³⁺ лазера. Мишенями служили сверхпроводящие керамические таблетки Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO₄, подготовленные по стандартной технологии [5]. Осаждение пленок проводилось в атмосфере Ar/O при давлении около 0.4 Тор на разогретые подложки монокристаллического [100] SrTiO₃. Парциальное давление кислорода в смеси варьировалось от 0 до 0.4 Тор. Скорость напыления составляла 2 Å/с при частоте повторения лазерных импульсов 30 Гц. Толщина пленок составляла 1000–2000 Å.

Сверхпроводящие характеристики пленок измерялись четырехконтактным резистивным методом на постоянном токе и индуктивным на частоте 10 кГц. Структурные исследования проводились методом рентгеновской дифрактометрии.

Исследования показали, что сверхпроводящие свойства пленок NCCO являются значительно более чувствительными к отклонениям режимов напыления от оптимальных, чем YBCO. К важнейшим контролируемым параметрам относятся парциальное давление кислорода в камере, плотность энергии лазерного излучения, расстояние до подложки, температура осаждения и качество мишеней. Небольшое отклонение любого из них от оптимального приводило к существенному ухудшению сверхпроводящих параметров. Опыты показали, что при напылении в атмосфере чистого Ag происходит потеря кислорода из пленки, что приводит к ее разложению и диэлектризации. Последующими отжигами в кислородной атмосфере не удавалось добиться образования в пленке сверхпроводниковой фазы. Аналогично образцы, приготовленные в чистом кислороде и подвергнутые затем вакуумному отжигу, также не обнаруживали сверхпроводящих свойств. Оптимальный (с точки зрения достижения наивысших сверхпроводящих характеристик) диапазон концентрации кислорода в смеси составлял 20–30%. Оптимальная плотность энергии лазерного излучения была около $20 \text{ Дж}/\text{см}^2$, расстояние до подложки 5.5 см. Экспериментальный подбор этих параметров определялся необходимостью передачи состава и одновременно исключения бомбардировки поверхности подложки высокоэнергетическими частицами.

Найдено, что лучшими сверхпроводящими характеристиками обладали пленки, осажденные при температуре подложки $T_h = 780^\circ\text{C}$. Пленки, приготовленные при указанных выше режимах, имели критическую температуру $T_c = 10\text{--}16 \text{ К}$ и широкой (несколько градусов) диамагнитный переход. Для улучшения сверхпроводящих свойств таких пленок требовался вакуумный отжиг с целью удаления избыточного апикального кислорода.

Известно [2], что хорошие результаты дает быстрая ($\sim 10 \text{ с}$) откачка при температуре осаждения до давления 10^{-5} Тор с последующим охлаждением. Имеющиеся в нашем распоряжении средства откачки не позволяли достичь такого вакуума за столь короткое время. Поэтому использовалась несколько иная процедура: после напыления температура подложки сначала понижалась до 400°C и в течение пяти минут производилась откачка камеры до давления 10^{-2} Тор , после чего подложка нагревалась до 680°C , выдерживалась около 5 мин и затем охлаждалась. (При более низком давлении не удавалось поддерживать его величину постоянной в процессе отжига). Пленки, подвергнутые описанной выше процедуре, имели $T_c(R = 0) = 24 \text{ К}$ и довольно узкий “индуктивный” переход, измеряемый по магнитной восприимчивости на переменном токе (см. рисунок, а). Од-



Температурные зависимости действительной части магнитной восприимчивости χ' и сопротивления R для пленок $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$, полученных с помощью вакуумного отжига (a) и *in situ* (b).

нако добиться одновременно высоких критических температур и резкого индуктивного перехода с помощью такого метода не удавалось. На кривой температурной зависимости динамической магнитной восприимчивости $\chi'(T)$ (см. рисунок, а) видны три ступеньки, соответствующие трем фазам с одинаковой кристаллической структурой, но с различным содержанием кислорода. Увеличение времени отжига приводило к уширению индуктивных переходов и сначала к росту (до ≈ 25.5 К), а затем к падению критической температуры. Увеличение температуры отжига выше оптимальной требовало резкого сокращения времени выдержки и приводило к невоспроизводимым результатам. С другой стороны, уменьшением температуры не удавалось улучшить характеристики образцов, даже при значительном увеличении времени отжига.

Было замечено, что снижение парциального давления кислорода при напылении пленок ведет к увеличению их T_c и обострению индуктивного перехода. Однако последующий отжиг этих пленок приводил к деградации их сверхпроводящих характеристик вследствие избыточного раскисления. При концентрации кислорода в смеси около 15% путем подбора плотности энергии лазерного излучения и положения подложки относительно результирующего факела [4] были получены *in situ* NCCO пленки с высокой критической температурой ($T_c(R=0) = 23.3$ К) и резким индуктивным переходом (см. рисунок, б). Величина отношения сопротивлений $R(300\text{ K})/R(27\text{ K}) \approx 7.0$, остаточное удельное сопротивление составляло $65\text{ мкОм} \cdot \text{см}$. Контактное сопротивление не превышало $0.01\text{ Ом}/\text{см}^2$, что более чем на два порядка ниже, чем в пленках, полученных с применением вакуумного отжига.

Исследования пленок методом рентгеновской дифракции не обнаружили сколько-нибудь заметных различий в их структурных характеристиках. В пленках присутствовала только тетрагональная T' (NCCO) фаза, ориентированная осью с перпендикулярно поверхности пленки. Полуширина пика (004) кривой качания, характеризующая разориентацию вдоль оси c , не превышала 0.5° . Полуширина рефлекса (2012) кривой качания, характеризующая разориентацию кристаллитов в плоскости срастания подложка-пленка, составляла 0.5° . В пленках не обнаружено кристаллитов, находящихся в случайном срастании с подложкой.

Таким образом, в настоящей работе представлены результаты исследований взаимосвязи сверхпроводящих характеристик с условиями синтеза пленок $\text{Nd}_{1.85}\text{Ce}_{0.15}\text{CuO}_4$. Показано, что оптимизация параметров осаждения позволяет получать высококачественные эпитаксиальные пленки данного соединения методом *in situ*, не уступающие по сво-

им свойствам лучшим образцам, приготовленным с использованием вакуумного отжига.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №№ 96-02-19696 и 95-02-06052).

Список литературы

- [1] *Ivanov A.A., Galkin S.G., Kuznetsov A.V. et al.* // *Physica C.* 1991. P. 69.
- [2] *Mao S.N., Xi X.X., Bhattacharya S. et al.* // *Appl. Phys. Lett.* 1992. V. 61. P. 2356-2358.
- [3] *Lin W.-T., Chen Y.-F.* // *Appl. Phys. Lett.* 1994. V. 64. P. 2157-2159.
- [4] *Pechen E.V., Krasnosubodtsev S.I., Kessler G. et al.* // *Phys. Stat. Sol. (a).* 1992. V. 131. P. 179-188.
- [5] *Androsov V.V., Bezotosnyi I.Yu., Bobrov N.I. et al.* // *Physica C.* 1994. V. 219. P. 71-73.

Физический институт
им. П.Н. Лебедева
РАН Москва

Поступило в Редакцию
18 октября 1996 г.