

# ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ЦЕНТРОВ С ВОДОРОДНОЙ СВЯЗЬЮ И ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В КРИСТАЛЛАХ LiF—OH И LiF—OH, Mg

*Л. И. Брюкина, В. М. Хулугуров*

В настоящей работе изучались послерадиационные преобразования центров окраски и молекулярных центров (МЦ) в кристаллах LiF—OH и LiF—OH, Mg.

Наибольший интерес для нас представляли  $F_2^+$ -центры и роль водородных дефектов в процессе их образования и стабилизации.

Спектры поглощения в видимой и ИК областях измерялись на спектрометре Beckman UV-2400 и ИК спектрофотометре UR-20. По результатам




Рис. 1. ИК спектры кристалла LiF—OH, облученного  $\gamma$ -излучением Со<sup>60</sup> до дозы  $1.3 \cdot 10^7$  Р при  $T=80$  К, измеренные сразу после облучения (1), через сутки после облучения (2).

Температура измерения 300 К.




Рис. 2. ИК спектры кристалла LiF—OH, Mg, облученного  $\gamma$ -излучением Со<sup>60</sup> до дозы  $1.3 \cdot 10^7$  Р при  $T=80$  К, измеренные сразу после облучения (1), через сутки после облучения (2).

Температура измерения 300 К.

измерений при  $T=300$  К сразу после облучения при азотной температуре в кристаллах LiF—OH и LiF—OH, Mg в области  $F_2^+$ -центров ( $\lambda=600\text{--}700$  нм) отсутствует какое-либо поглощение. В то же время в ИК спектре ( $\nu=1900\text{--}2350$  см<sup>-1</sup>) появился ряд полос поглощения. В LiF—OH наблюдаются полосы с максимумами при  $\nu_1=2225$ ,  $\nu_2=2245$ ,  $\nu_3=2300$  см<sup>-1</sup> (рис. 1, 1); в LiF—OH, Mg — при  $\nu_1=2000$ ,  $\nu_2=2045$ ,  $\nu_3=2080$ ,  $\nu_4=2160$ ,  $\nu_5=2200$ ,  $\nu_6=2300$  см<sup>-1</sup> (рис. 2, 1).

Через 1 ч после облучения в обоих кристаллах произошло накопление так называемых «нестабильных»  $F_2^+$ -центров с  $\lambda_m=646$  нм ( $K_{F_2^+}\simeq 15$  см<sup>-1</sup>). В ИК спектре некоторые полосы исчезли.

К тому моменту, когда произошло полное разрушение нестабильных (примерно через сутки) и началось накопление стабильных  $F_2^+$ -центров ( $\lambda_m=600$  нм), ИК спектры имели вид, представленный на рис. 1, 2 (криевые 2).

Примерно через 2 месяца, когда концентрация стабильных  $F_2^+$ -центров достигла максимального значения, ИК спектры обоих кристаллов остались теми же, что и на рис. 1, 2 (кривые 2).

Через год, когда концентрация стабильных  $F_2^+$ -центров сохранилась приблизительно на том же уровне, из ИК спектров LiF—OH и LiF—OH, Mg исчезла полоса при  $\nu=2300$  см<sup>-1</sup>, остальные ИК полосы остались без изменения, если не считать небольшого уменьшения интенсивности.


В [1, 2] полосы поглощения в области 1900—2225 см<sup>-1</sup> идентифицируются как принадлежащие  $U_1$ -центрам. Самыми нестабильными по результатам исследований [2] оказались центры с полосой поглощения при  $\nu=2300$  см<sup>-1</sup>, идентифицированные как  $U_1$ -центры, в ближайшем соседстве с которыми находится анионная вакансия. Однако результаты нашей работы показывают, что центры с полосой при  $\nu=2300$  см<sup>-1</sup> являются более стабильными, чем ряд центров, имеющих более коротковолновое поглощение. Особенностью полосы при  $\nu=2300$  см<sup>-1</sup> является то, что она принадлежит центру, не зависящему от дополнительного введенного актива-

тора. Стабильность такого центра обусловлена собственными, а не примесными дефектами облученной матрицы LiF. Стабилизация центров с полосой при  $\tilde{\nu}=2300 \text{ см}^{-1}$  анионной вакансией маловероятна, так как в этом случае они должны исчезнуть одними из первых в процессе отжига по реакции (1) [3]




Однако нами установлена их стабильность в течение года.

В [4, 5] высказывается альтернативная точка зрения о принадлежности полос при  $\tilde{\nu}=1900-2300 \text{ см}^{-1}$  молекулярным комплексам (МК) с водородной связью ( $H$ -связью). Как нами уже указывалось [4], поглощение в области  $1900-2300 \text{ см}^{-1}$  может быть обусловлено валентными колебаниями МК с сильной  $H$ -связью типа (FHO)<sup>-</sup>. Вероятнее всего предположить, что разрушение МК с  $H$ -связью типа (FHO)<sup>-</sup> в облученных при 80 К кристаллах в течение отжига при комнатной температуре может происходить двумя путями: 1) с распадом на первичные дефекты, такие как OH<sup>-</sup>, и дырочные центры типа  $F_2^-$ , которые в свою очередь ассоциируются в более крупные агрегаты из атомов фтора:



2) с распадом комплексов на молекулы HF и агрегатные кислородные дефекты:



Возможность протекания подобных реакций подтверждается тем, что нами наблюдалась образование промежуточных продуктов, такие как ионы OH<sup>-</sup>, молекулы HF. Образование агрегатов атомов галоида (в том числе и фтора) в процессе отжига рассматривается, например, в [6].

Следует отметить, что отжиг МК с полосами поглощения при  $\tilde{\nu}=1900-2300 \text{ см}^{-1}$  в зависимости от времени происходит антисимметрично по сравнению с разрушением нестабильных и созданием стабильных  $F_2^+$ -центров. Это приводит к предположению, что данные центры не принимают участия в процессе разрушения нестабильных и образования стабильных  $F_2^+$ -центров.

#### Список литературы

- [1] Akhvlediani Z. G., Berg G. // Cryst. Latt. Def. 1980. V. 8. N 4. P. 167-175.
- [2] Златов Б., Георгиев Г. // Годишник ВТУЗ. Физика. 1973. Т. 1. С. 131-140.
- [3] Fritz B. // J. Phys. Chem. Sol. 1962. V. 23. N 4. P. 375-394.
- [4] Брюкина Л. И. // Изв. вузов, физика. 1988. Т. 31. № 9. С. 101-103.
- [5] Алексеев П. Д., Беляева В. К., Маров И. Н. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 1. С. 308-311.
- [6] Catlow C. R. A., Diller K. M., Hobbs L. W. // Phil. Mag. A. 1980. V. 42. N 2. P. 123-150.

Иркутский государственный университет  
НИИ прикладной физики  
Иркутск

Поступило в Редакцию  
23 мая 1989 г.  
В окончательной редакции  
28 июня 1989 г.