

УДК 541 : 548

© 1990

**СВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ
УПОРЯДОЧЕННОСТИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО ФЕРРИТА
С ЭНЕРГИЕЙ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КАТИОНОВ
К ОКТАЭДРИЧЕСКИМ УЗЛАМ**

M. P. Богданович

Исследованы зависимости от состава отношения интенсивностей сверхструктурной 210 и структурной 220 дифракционных линий и параметра кристаллической решетки твердых растворов $(1-x) \text{Li}_{0.5} \text{Fe}_{2.5} \text{O}_4 - x \text{MCr}_2 \text{O}_4$ ($\text{M} \equiv \text{Mg}, \text{Ni}, \text{Co}, \text{Ca}, \text{Zn}$, $x = 0 \div 0.2$). Получена линейная зависимость между концентрацией, при которой $I_{210}/I_{220} = 0$, и энергией предпочтения катионов M^{2+} к октаэдрическому узлу. Найдено распределение катионов по узлам кристаллической решетки для твердых растворов, у которых $\text{M} \equiv \text{Ni}$ и Zn .

В [1-6] показано, что литиевый феррит $(\text{Li}_{0.5} \text{Fe}_{2.5} \text{O}_4)$ имеет структуру обращенной шпинели $\text{Fe}[\text{Li}_{0.5} \text{Fe}_{1.5}] \text{O}_4$. При температуре ниже $734-755^\circ\text{C}$ в литиевом феррите происходит упорядочение катионов Fe^{3+} и Li^{1+} в октаузлах. В процессе такого упорядочения три катиона Fe^{3+} и один катион Li^{1+} располагаются последовательно вдоль направления [110], причем структура в упорядоченном состоянии остается кубической (пространственная группа $\text{O}^7-\text{P}4_1\text{3}2$).

В настоящей работе исследуется влияние хромитов-шпинелей, входящих в твердые растворы на основе литиевого феррита, на концентрационное упорядочение в октаэдрической подрешетке. Как известно, все хромиты-шпинели ($\text{MCr}_2 \text{O}_4$) имеют нормальное распределение катионов по подрешеткам, когда все катионы Cr^{3+} находятся только в октаэдрических узлах, т. е. катионы Cr^{3+} обладают большой энергией предпочтения к октаэдрическим узлам. Образование твердых растворов литиевого феррита с хромитами связано с вытеснением из октаэдрической подрешетки катионами Cr^{3+} катионов Fe^{3+} и Li^{1+} . Дополнительный вклад в такое вытеснение могут внести катионы M^{2+} . Этот вклад зависит от энергии предпочтения катионов M^{2+} к октаэдрическим узлам. В целом все это должно проявиться в концентрационной зависимости степени упорядочения твердых растворов на основе литиевого феррита.

В данной работе были приготовлены твердые растворы состава $(1-x) \text{Li}_{0.5} \text{Fe}_{2.5} \text{O}_4 - x \text{MCr}_2 \text{O}_4$, где $\text{M} \equiv \text{Mg}, \text{Ni}, \text{Co}, \text{Zn}, \text{Ca}$, $x = 0 \div 0.20$, и исследована концентрационная зависимость отношения интенсивностей сверхструктурной линии 210 и структурной линии 220. Были также определены концентрационные зависимости параметра кристаллической решетки ($\Delta a = \pm 0.0005 \text{ \AA}$).

Кольца приготавлялись путем спекания на воздухе смеси окислов $\text{Fe}_2 \text{O}_3$, $\text{Cr}_2 \text{O}_3$, MO и соли $\text{Li}_2 \text{CO}_3$ при 1150°C в течение 3 ч и последующим их охлаждением вместе с печью. Интенсивность дифракционных линий I_{210} и I_{220} , а также параметр кристаллической решетки исследовались на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 при излучении COK_{α} на порошках, полученных из колец.

Согласно [5], плоскости 210 кристаллической решетки упорядоченной шинели заняты только катионами Fe^{3+} . Замещение части этих катионов другими ведет к уменьшению степени дальнего порядка, которое проявляется в конечном счете в уменьшении интенсивности линии 210 до нуля. Концентрационные зависимости отношений I_{210}/I_{220} изображены на рис. 1. Экстраполяция этих зависимостей к значению, равному нулю, дает концентрацию X , при которой параметр дальнего порядка становится также равным нулю. Исходя из вышесказанного, значения этих концентраций должны быть связаны с энергиями предпочтения катионов M^{2+} к октаэдрическим узлам.




Рис. 1. Концентрационные зависимости отношения I_{210}/I_{220} (1—5) и степени обращенности (6, 7) твердых растворов $(1-x)\text{Li}_{0.5}\text{Fe}_{2.5}\text{O}_4-x\text{M}\text{Cr}_2\text{O}_4$.

$\text{M}=\text{Zn}^{2+}$ (1, 6), Ca^{2+} (2), Co^{2+} (3), Mg^{2+} (4), Ni^{2+} (5, 7).




Рис. 2. Зависимость между энергией предпочтения катионов к октаэдрическому узлу и концентрацией x , при которой параметр дальнего порядка равен нулю.



рическому узлу. Используя данные [7] для энергий предпочтения катионов M^{2+} к октаэдрическим узлам,

M^{2+} ккал/г-атом	Ni^{2+}	Mg^{2+}	Co^{2+}	Ca^{2+}	Zn^{2+}
	9.0	-5.0	-10.5	-30.7	-31.6

построим зависимость концентраций полного разупорядочения от энергий предпочтения (рис. 2). Из этого рисунка видно, что в пределах некоторой допустимой погрешности такая зависимость имеет линейный характер.

На рис. 3 изображены концентрационные зависимости параметра кристаллической решетки данных твердых растворов. Ни одна из них не является линейной от концентрации $\text{M}\text{Cr}_2\text{O}_4$ (параметры a для $\text{M}\text{Cr}_2\text{O}_4$ см. [8]). Для $\text{M}=\text{Ca}^{2+}$ и Zn^{2+} это отступление положительное, для остальных катионов — отрицательное.

Используя метод квазичастиц [9], можно для твердых растворов определить распределение катионов по подрешеткам исходя из того, что катионы Ni^{2+} занимают только октаэдрические места, а катионы Zn^{2+} — тетраэдрические в исследуемом концентрационном интервале. Для растворов с $\text{M}^{2+}=\text{Ni}^{2+}$, Zn^{2+} распределение катионов по подрешеткам можно представить в виде



В [10] обнаружен новый тип упорядочения катионов тетраэдрической подрешетки в твердых растворах $\text{Li}_{0.5}\text{Fe}_{2.5-2x}\text{Cr}_{2x}\text{O}_4$ ($x=0 \div 1$). Эти растворы были представлены квазичастицами $\text{Fe}[\text{Li}_{1/4}\text{Fe}_{3/4}] \text{O}_4$, $\text{Fe}[\text{Li}_{1/2}\text{Cr}_{1/2}] \text{O}_4$, $\text{Li}_{1/4}\text{Fe}_{3/4}[\text{Li}_{1/4}\text{Gr}_{1/4}] \text{O}_4$, $\text{Li}_{1/2}\text{Fe}_{1/2}[\text{Cr}_{1/2}] \text{O}_4$ и $\text{Li}_{1/4}\text{Fe}_{3/4}[\text{Li}_{1/4}\text{Fe}_{1/4}] \text{O}_4$, параметры кристаллических решеток которых равны соответственно 8.330, 8.262, 8.283, 8.288 и 8.302 Å.

В рассматриваемом концентрационном интервале раствор (1) можно представить состоящим из квазичастиц согласно соотношению

$$\begin{aligned} & \text{Li}_{\lambda}^{1+} \text{Fe}_{\lambda}^{3+} [\text{Ni}_x^{2+} \text{Li}_{1-\lambda-0.5x-0.5}^{1+} \text{Fe}_{2.5(1-x)-\lambda}^{3+} \text{Cr}_{2x}^{3+}] \text{O}_4^{2-} = \\ & = \alpha_1 \text{Fe}^{3+} [\text{Li}_{1/2}^{1+} \text{Fe}_{3/2}^{3+}] \text{O}_4^{2-} + \alpha_2 \text{Fe}^{3+} [\text{Li}_{1/2}^{1+} \text{Cr}_{3/2}^{3+}] \text{O}_4^{2-} + \alpha_3 \text{Fe}^{3+} [\text{Ni}^{2+} \text{Fe}^{3+}] \text{O}_4^{2-} + \\ & + \alpha_4 \text{Li}_{1/4}^{1+} \text{Fe}_{3/4}^{3+} [\text{Li}_{1/4}^{1+} \text{Fe}_{7/4}^{3+}] \text{O}_4^{2-}, \end{aligned} \quad (3)$$

где

$$\alpha_1 = \frac{2}{3}(2.5 - 3.5x - \lambda), \quad \alpha_2 = \frac{2}{3}[2x - 7(1 - \lambda)], \quad \alpha_3 = x, \quad \alpha_4 = 4(1 - \lambda).$$

Раствор (2) представляется в виде

$$\begin{aligned} & \text{Zn}_{2x}^{2+} \text{Fe}_{\lambda}^{3+} \text{Li}_{1-x-\lambda}^{1+} [\text{Li}_{\lambda+0.5x-0.5}^{1+} \text{Fe}_{2.5(1-x)-\lambda}^{3+} \text{Cr}_{2x}^{3+}] \text{O}_4^{2-} = \\ & = \alpha_1 \text{Fe}^{3+} [\text{Li}_{1/2}^{1+} \text{Fe}_{3/2}^{3+}] \text{O}_4^{2-} + \alpha_2 \text{Fe}^{3+} [\text{Li}_{1/2}^{1+} \text{Cr}_{3/2}^{3+}] \text{O}_4^{2-} + \alpha_3 \text{Zn}^{2+} [\text{Fe}^{3+}] \text{O}_4^{2-} + \\ & + \alpha_4 \text{Li}_{1/4}^{1+} \text{Fe}_{3/4}^{3+} [\text{Li}_{1/4}^{1+} \text{Fe}_{7/4}^{3+}] \text{O}_4^{2-}, \end{aligned} \quad (4)$$

где

$$\alpha_1 = 4\lambda + \frac{5}{3}x - 3, \quad \alpha_2 = \frac{4}{3}x, \quad \alpha_3 = x, \quad \alpha_4 = 4(1 - \lambda - x).$$

Параметры кристаллической решетки квазичастиц $\text{Fe}^{3+}[\text{Ni}^{2+}\text{Fe}^{3+}] \text{O}_4^{2-}$ и $\text{Zn}^{2+}[\text{Fe}^{3+}] \text{O}_4^{2-}$ взяты из [9] и равны 8.332 и 8.444 Å соответственно. Согласно (3), (4), зависимости степени обращенности λ от концентрации в исследуемом температурном интервале будут иметь вид

$$\lambda(x) = [a(x) + 0.089x - 8.218]/0.112 \text{ при } 1 \geq \lambda \geq (7 - 2x)/7 \text{ для (1),}$$

$$\lambda(x) = [a(x) - 1.060x - 8.218]/0.112 \text{ при } 1 - x \geq \lambda \geq 1/4 \cdot (3 - 5x/3) \text{ для (2),}$$

где $a(x)$ — концентрационная зависимость параметра кристаллической решетки от состава раствора. Найденные зависимости $\lambda(x)$ для (1) и (2) представлены на рис. 1 (кривые 6 и 7).

Концентрации x , при которых исчезает дальний порядок в растворах (1) и (2), равны соответственно 0.18 и 0.09. Согласно кривым 7 и 6 рис. 1, эти концентрации соответствуют λ , равным 0.71 и 0.91 соответственно. Тогда количество катионов Fe^{3+} , находящихся в октаэдрической подрешетке, для этих концентраций, согласно (1), (2), будет равно 1.34 и




Рис. 3. Концентрационные зависимости параметра кристаллической решетки твердых растворов $(1-x)\text{Li}_{0.5}\text{Fe}_{2.5}\text{O}_4 - x\text{M}\text{Cr}_{2x}$. $\text{M} = \text{Zn}^2$ (1), Ca^{2+} (2), Co^{2+} (3), Mg^{2+} (4), Ni^{2+} (5).

1.36, т. е. эти величины очень близки. К сожалению, подобное вычисление достаточно трудно проделать для других исследуемых растворов, так как катионы M^{2+} этих растворов могут занимать как октаэдрические, так и тетраэдрические позиции. Для этих растворов распределение катионов может быть представлено в виде

$$\text{Fe}_{\lambda}^{3+} \text{M}_{\lambda}^{2+} \text{Li}_{1-\lambda-\lambda_1}^{1+} [\text{Li}_{\lambda+\lambda_1-0.5x-0.5}^{1+} \text{Fe}_{2.5(1-x)-\lambda}^{3+} \text{M}_{x-\lambda}^{2+} \text{Cr}_{2x}^{3+}] \text{O}_4^{2-}. \quad (5)$$

Принимая количество катионов Fe^{3+} в октаэдрической подрешетке при концентрации полного разупорядочения за постоянную величину для всех рассматриваемых растворов, равную 1.35, можно по соотношению $2.5(1-x)-\lambda=1.35$ и по известной концентрации x , при которой $I_{210}/I_{220}=0$, найти величину λ для этой концентрации, а затем при известных параметрах

рах кристаллической решетки квазичастиц этих растворов определить λ_1 для этой концентрации.

Основным результатом этой работы следует считать установление линейной зависимости между концентрацией, при которой дальний порядок становится равным нулю, и энергией предпочтения катионов M^{2+} к октаэдрическому узлу.

Список литературы

- [1] Braun P. B. // Nature. 1952. V. 170. P. 1123.
- [2] Brunel M., Bergevin F. // C. R. Acad. Sci. 1964. V. 258. N 23. P. 5628—5631.
- [3] Вишневский И. И., Алапин Б. Г., Лысак С. В., Скрипак В. Н. // Кристаллография. 1968. Т. 13. № 6. С. 1079—1081.
- [4] Dörmann J. L., Tomas A., Nogues M. // Phys. St. Sol. 1983. V. A77. N 2. P. 611—618.
- [5] Tomas A., Laruelle P. // Acta Cryst. Sect. C. 1983. V. C39. Pt 12. P. 1615—1617.
- [6] Oleksy C., Przystawa J. // J. Phys. C. 1984. V. 17. N 17. P. L417—L418.
- [7] Miller A. // J. Appl. Phys. 1959. V. 30. Suppl. P. 24S.
- [8] Бляссе Ж. Кристаллохимия феррошинелей. М., 1968. 54 с.
- [9] Мень А. Н., Богданович М. П. и др. Состав—дефектность—свойство твердых фаз. Метод кластерных компонентов. М., 1977. 246 с.
- [10] Богданович М. П., Салак А. Н., Пушкарев Н. В., Лашков Е. С. // Изв. вузов, физика. 1986. Т. 29. № 7. С. 127.

Витебский
государственный педагогический институт
им. С. М. Кирова

Поступило в Редакцию
15 февраля 1990 г.
В окончательной редакции
4 мая 1990 г.