

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 621.319.2

© 1990

**ЗАКОНОМЕРНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ
СВЕРХМЕДЛЕННЫХ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЙ
В ОКСИДАХ СЕМЕЙСТВА ПЕРОВСКИТА**

С. И. Прокопало, Е. М. Панченко, Ю. А. Трусов, В. А. Загоруйко

Сверхмедленная релаксационная поляризация (СМРП) (время релаксации $\tau > 10^3$ с) оказывает существенное влияние на сегнетоэлектрическое состояние в высокоомных диэлектриках [1]. Существование СМРП с $\tau > 10^7$ с в некоторых оксидах типа ABO_3 открывает возможности для применения последних в качестве электретов в различного рода электро-




Рис. 1. Модельная группа ОСП.

акустических преобразователях [2]. Однако наряду с оксидами со структурой типа перовскита (ОСП), обладающих СМРП с $\tau \sim 10^8$ с (например, $CaTiO_3$), у ряда оксидов релаксационные поляризации даже с $\tau \sim 10^3$ с не формируются (например, $PbFeO_3$, $BaFeO_3$, $PbTiO_3$).

Целью настоящей работы является изучение закономерностей существования СМРП в ОСП.

В качестве характеристик СМРП и обусловливаемого ею электретного состояния в работе использовались величина электретной разности потенциалов V_e , описывающей электрический момент, приобретаемый образцом после поляризации в постоянном электрическом поле [2], и τ электретной разности потенциалов.

Многочисленность семейства ОСП (только двойных оксидов существует около 200 [3]) не позволяет исследовать СМРП в каждом из этих оксидов. Поэтому нами была выбрана модельная группа оксидов (рис. 1), в которой можно проследить тенденции в изменении СМРП, характерные для всего семейства. В основу выбора модельной группы была положена установленная ранее [4] корреляция между точечной дефектностью и энер-

тическими спектрами электронных уровней ОСП. В модельную группу (рис. 1) включены оксиды, у которых по оси X понижается вероятность образования вакансий по кислороду V_0 , по оси Z повышается вероятность образования вакансий по иону A (V_A), а по Y уменьшается возможность диффузии вакансий. Нами предполагается, что величина СМРП определяется концентрацией вакансий (V_0 имеют в среднем положительный заряд, равный заряду одного электрона; V_A имеют в среднем отрицательный заряд), а стабильность СМРП обусловлена диффузионно-дрейфовым движением вакансий в поле электрета после поляризации [5].

Из соединений в виде монокристаллов (рис. 1) мы располагали для экспериментальных исследований только титанатами бария, кадмия и кальция. Поэтому для более широкого сопоставления СМРП были приготовлены методом горячего прессования [6] высокоплотные поликристаллические оксиды.

Параметры СМРП в модельной группе ОСП

Состав	ρ , $\Omega \cdot m$ (470 K)	V_e , В (290 K)	τ , с (290 K)
$CaSnO_3$	$2.4 \cdot 10^8$	583	10^8
$CaTiO_3$	$5 \cdot 10^8$	512	10^8
$CaZrO_3$	$3 \cdot 10^9$	300	$2.3 \cdot 10^3$
$SrFeO_3$	$2.5 \cdot 10^4$	—	—
$SrSnO_3$	$1 \cdot 10^8$	251	10^8
$SrTiO_3$	$1.6 \cdot 10^9$	164	$5 \cdot 10^7$
$SrZrO_3$	$3 \cdot 10^8$	112	$7.2 \cdot 10^3$
$BaFeO_3$	$8.3 \cdot 10^4$	—	—
$BaSnO_3$	$6 \cdot 10^8$	—	—
$BaTiO_3$	$1 \cdot 10^8$	260	10^7
$BaZrO_3$	$3 \cdot 10^8$	45	$3.4 \cdot 10^3$
$BaHfO_3$	$2 \cdot 10^8$	31	$9 \cdot 10^2$
$CdTiO_3$	$4 \cdot 10^9$	590	10^8
$PbFeO_3$	$1.6 \cdot 10^3$	—	—
$PbTiO_3$	$5 \cdot 10^5$	—	—
$PbZrO_3$	$2.8 \cdot 10^7$	330	$5.1 \cdot 10^6$

Электретное состояние в приведенных в модельной группе двойных ОСП (за исключением титанатов кальция, бария, стронция [7]) исследовано впервые. Поляризацию образцов проводили с использованием наложенных металлических электродов при температуре 420 K и напряженности $(2-15) \cdot 10^5$ В/м (в зависимости от сквозного тока через образец, который не превышал $1 \cdot 10^{-6}$ А). Величину V_e определяли по компенсационной методике [2] с точностью ± 1 В.

На основании экспериментальных данных установлено, что у $CaZrO_3$, $SrZrO_3$, $BaHfO_3$ после поляризации формировался гетерозаряд, который монотонно спадал до нуля, а у остальных оксидов — гомозаряд. Параметры полученных электретов приведены в таблице. Их анализ показывает, что существует корреляция между параметрами, характеризующими СМРП (V_e , τ), и взаимным расположением в разрешенных энергетических зонах уровней элементов A и B, из которых состоят оксиды.

1) У кальций- и стронцийсодержащих оксидов величина V_e и ее стабильность возрастают в ряду цирконат—титанат—станнат, в котором уменьшается энергетическая щель между потолком валентной зоны и дном зоны проводимости (удельное сопротивление ρ при этом в ряду цирконатов—титанатов—станнатов кальция и стронция существенно не меняется). Аналогичная зависимость наблюдается в ряду гафната—цирконата—титаната бария. Исключение составляет $BaSnO_3$, в котором СМРП не формируется, по-видимому, из-за чрезмерно высокой концентрации V_0 .

2) У $CdTiO_3$ и $PbZrO_3$ нижние уровни элементов A, в отличие от барий-, стронций- и кальцийсодержащих соединений принимают участие в формировании дна зоны проводимости, что увеличивает вероятность образования V_A (рис. 2). Соответственно СМРП у $CdTiO_3$ и $PbZrO_3$ развива-

ется сильнее, чем у аналогичных соединений бария. У PbTiO_3 СМРП не зарегистрировано, что может быть связано с низким сопротивлением этого оксида.

3) В рядах титанатов бария, стронция, кальция, в которых уменьшается параметр элементарной ячейки, τ СМРП повышается.

Таким образом, для ОСП обнаружена корреляция между взаимным расположением в зоне проводимости энергетических уровней элементов А и В и величиной и стабильностью СМРП. В ОСП, у которых нижние

энергетические уровни элементов А в зоне проводимости расположены выше уровней элементов В, а удельное сопротивление при 470 К составляет не менее 10^7 Ω·м.




Рис. 2. Схема расположения разрешенных энергетических зон ОСП типа ABO_3 .

E_c — дно зоны проводимости, E_v — потолок валентной зоны.

10^9 Ω·м, величина V_o возрастает по мере уменьшения энергетической щели между нижним уровнем элемента В и потолком валентной зоны, образуемым 2p-состоянием кислорода. В станинатах, ферратах и титанатах концентрации V_o достаточно велики, чтобы обеспечить развитие СМРП. Однако у ферратов низкие значения удельного сопротивления не позволяют формироваться электретному состоянию. У титанатов и станинатах при 470 К $\rho > 10^8$ Ω·м, у этих оксидов наиболее вероятно ожидать проявления СМРП. В оксидах с малыми концентрациями V_o и V_A (цирконаты и гафнаты бария, стронция, кальция) развитие СМРП затруднено, они непригодны для использования в качестве электретов. У свинец- и кадмийсодержащих оксидов высокие концентрации V_A способствуют формированию СМРП. Ее устойчивость будет зависеть от удельного сопротивления оксида.

Список литературы

- [1] Лайнс М., Гласс А.. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. М., 1981. 736 с.
- [2] Губкин А. Н. Электреты. М., 1978. 190 с.
- [3] Фесенко Е. Г. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество. М., 1972. 248 с.
- [4] Прокопало О. И. // ФТТ. 1979. Т. 21. № 10. С. 3073—3075.
- [5] Кузьминов Ю. С., Прокопало О. И., Панченко Е. М. и др. // ФТТ. 1983. Т. 25. № 3. С. 758—762.
- [6] Окадзаки К. Технология керамических диэлектриков. М., 1976. 336 с.
- [7] Губкин А. Н. // Тр. МИЭМ. 1970. В. 8. С. 79—95.

Ростовский-на-Дону
государственный университет
НИИФ

Поступило в Редакцию
30 октября 1989 г.