

КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА В КРИСТАЛЛАХ $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$

М. Ф. Лимонов, Ю. Ф. Марков, А. А. Новиков, П. П. Сырников

Соединения со структурой идеального перовскита ABO_3 обладают кубической симметрией O_h^1 , однако при изменении температуры, давления, варьировании состава большинство из них испытывают структурные фазовые переходы, сопровождающиеся понижением симметрии вплоть до моноклинной и связанные в основном с поворотами октаэдротов BO_6 либо смещениями ионов. В ряду таких соединений особое место занимает система $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$ (ВКВ), которая обладает переходом в сверхпроводящее состояние и отличается при этом от большинства перовскитоподобных сверхпроводников тем, что в ее составе отсутствует медь [1, 2]. Исследование керамических образцов ВКВ показало, что область существования сверхпроводящей фазы лежит в ограниченном диапазоне концентраций $0.25 \leq x \leq 0.4$ [3], причем наивысшая температура перехода $T_c \sim 30$ К отмечалась у соединения $\text{Ba}_{0.6}\text{K}_{0.4}\text{BiO}_3$, обладающего кубической симметрией O_h^1 [2, 4].

В настоящей работе исследовались кристаллы ВКВ, выращенные раствор-расплавным методом в платиновых тиглях. Для синтеза использовались реактивы K_2CO_3 , BaCO_3 и Bi_2O_3 марки «ОСЧ» в весовом соотношении, определяющем ориентировочный состав результирующего соединения как $\text{Ba}_{0.6}\text{K}_{0.4}\text{BiO}_3$. Полученные кристаллы представляли собой тонкие пластинки размером до 3—5 мм по одной из сторон в базисной плоскости XY . Измерения проводимости и магнитной восприимчивости показали отсутствие перехода в сверхпроводящее состояние, что может быть связано с тем, что в данных образцах концентрация калия отличается от оптимальной $x=0.4$.


Целью данной работы являлось изучение спектров комбинационного рассеяния (СКР) кристаллов ВКВ. Ранее СКР I порядка (СКР-I) керамик ВКВ изучались в [5]; работы по исследованию СКР кристаллов ВКВ, а также по исследованию СКР II порядка (СКР-II) нам неизвестны.

СКР кристаллов ВКВ исследовались на тройном раман-спектрометре Z-24 (DILOR) в поляризованном свете, в широком спектральном и температурном (10—300 К) интервалах. Использовался аргоновый лазер Spectra-Physics, мощность излучения на образце ($\lambda = 5145$ Å) не превышала 20 мВт. Изучалось рассеяние под углом 40° , а также 180° (рассеяние назад). СКР кристаллов ВКВ в поляризации XX приведены на рисунке. Отметим, что в диагональных поляризациях XX и YY спектры практически не отличались, а в скрещенных поляризациях интенсивность СКР была существенно меньше, новых линий при этом не наблюдалось. При комнатной температуре в СКР ВКВ наблюдаются интенсивная линия 570 см $^{-1}$ с различными от нуля диагональными компонентами $\alpha_{XX} \simeq \alpha_{YY} \gg \alpha_{XY} \simeq 0$, а также менее интенсивные линии 315 и 1125 см $^{-1}$, для которых выполняется соотношение $\alpha_{XX} \simeq \alpha_{YY} > \alpha_{XY}$.

Наличие в СКР-I кристаллов ВКВ интенсивных линий (в первую очередь 570 см $^{-1}$) свидетельствует о понижении симметрии данных образцов, так как эти линии должны отсутствовать в СКР кристаллов с идеальной кубической решеткой перовскитов O_h^1 . Действительно, фундаментальные колебания кубической решетки ABO_3 с одной формульной единицей в элементарной ячейке имеют симметрию $4F_{1u} + 4F_{2u}$ и, следовательно, запрещены в СКР-I. При понижении симметрии до орторомбической D_{2h}^{25} с учетом увеличения объема элементарной ячейки ABO_3 набор оптических фундаментальных колебаний имеет вид $4A_g (XX, YY, ZZ) + 2B_{1g} (XY) + 3B_{2g} (XZ) + 3B_{3g} (YZ) + A_u + 4B_{1u} + 5B_{2u} + 5B_{3u}$ [5] и в СКР-I разрешены, в частности,

четыре полносимметричных колебания A_g , с отличными от нуля компонентами тензора поляризуемости α_{xx} , α_{yy} и α_{zz} . В случае колебаний любой другой симметрии эти компоненты равны нулю, поэтому линии 315, 570 и 1125 см⁻¹ имеют симметрию A_g , причем соотношение $\alpha_{xy}=0$ строго не выполняется, по-видимому, из-за эффектов деполяризации, связанных с несовершенством кристаллов и значительной апертурой рассеяния света.

В результате измерений, выполненных ранее рентгеновскими и нейтронными методами при комнатной температуре на системе ВКВ, с изменением ее состава наблюдалась определенная последовательность концентрационных фазовых переходов. Так, соединение $\text{Ba}_{0.8}\text{K}_{0.4}\text{BiO}_3$ обладает неискаженной кубической перовскитоподобной структурой симметрии O_h^1 [1]. При уменьшении концентрации калия ($x < 0.375$) наблюдается понижение



СКР кристаллов ВКВ в поляризации XX при комнатной температуре.

симметрии. У соединения $\text{Ba}_{0.8}\text{K}_{0.2}\text{BiO}_3$ отмечалось увеличение элементарной ячейки, а симметрия определялась как тетрагональная либо орторомбическая [3], для $\text{Ba}_{0.96}\text{K}_{0.04}\text{BiO}_3$ в [6] констатировалась орторомбическая структура. «Чистое» соединение BaBiO_3 является моноклинным [1]. Результаты предварительных рентгеноструктурных исследований наших кристаллов ВКВ свидетельствуют о незначительном искажении кубической перовскитоподобной решетки O_h^1 , что согласуется с выводами, сделанными на основании анализа СКР.

Учитывая высокую частоту колебания 570 см⁻¹ и по аналогии с интерпретацией СКР других висмутсодержащих перовскитоподобных соединений [7, 8], можно утверждать, что оно обусловлено смещениями наиболее легких атомов кислорода. Этот вывод подтверждается также результатами динамических расчетов функции плотности колебательных состояний кристаллической решетки ВКВ, проведенных в [9], на основании которых линию 570 см⁻¹ следует связать с валентными, а 315 см⁻¹ — с деформационными колебаниями атомов кислорода.

Высокочастотную полосу 1125 см⁻¹ можно интерпретировать как проявление СКР-II; поскольку удвоенная частота линии 570 см⁻¹ попадает в контур этой полосы, имеющей полуширину $\Delta\nu \sim 70$ см⁻¹. Несовпадение максимума 1125 см⁻¹ с удвоенным значением $570 \cdot 2 = 1140$ см⁻¹, соответствующим обертону в центре зоны Бриллюэна (ЗБ), можно объяснить существованием дисперсии оптической колебательной ветви, учитывая, что в СКР-II проявляется плотность фоновых состояний из различных точек ЗБ. Проявление полосы 1125 см⁻¹ преимущественно в поляризациях XX и YY также подтверждает предположение о ее связи с СКР-II: правила отбора для обертона колебательной ветви 590 см⁻¹ имеют вид $A_g \otimes A_g = A_g$ (XX, YY, ZZ).

При охлаждении кристаллов ВКВ до $T \sim 10$ К линия 570 см⁻¹ обнаруживает аномальное поведение — ее частота смягчается приблизительно на

2 см^{-1} , в то время как частота обертона испытывает обычное температурное ужесточение на 15 см^{-1} . Смягчение (хотя и незначительное) фундаментального колебания свидетельствует о потенциальной температурной нестабильности кристаллической решетки ВКВ относительно валентных смещений атомов кислорода. Учитывая общее увеличение частоты обертона, можно сделать вывод о том, что смягчение в первую очередь происходит в центре ЗБ, а колебания с ненулевым волновым вектором, принадлежащие этой же ветви, характеризуются обычным температурным поведением.

Таким образом, в настоящей работе исследованы и интерпретированы поляризованные СКР кристаллов ВКВ, а также обнаружено различие в температурном поведении линий, соответствующих однофононным и двухфононным процессам.

Авторы благодарят Е. И. Головенчуза за измерение магнитной восприимчивости кристаллов, а А. А. Каплянского и В. В. Леманова за внимание к работе и критические замечания.

Список литературы

- [1] Cava R. J. e. a. // Nature. 1988. V. 332. P. 814—816.
- [2] Batlogg B. e. a. // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 61. P. 1670—1673.
- [3] Hinks D. G. e. a. // Nature. 1988. V. 333. P. 836—838.
- [4] Hinks D. G. e. a. // Nature. 1988. V. 335. P. 419—421.
- [5] McCarty K. F. e. a. // Phys. Rev. B. 1989. V. 40. N 4. P. 2662—2665.
- [6] Schneemeyer L. F. e. a. // Nature. 1988. V. 335. P. 421—423.
- [7] Дурчок С. и др. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 7. С. 282—285.
- [8] Буш А. А. и др. // СФХТ. 1989. Т. 2. № 9. С. 104—113.
- [9] Shirai M. e. a. // Proc. «PHONONS 89», Heidelberg, FRG. World Scientific, Singapore, 1990. V. 1. P. 268—270.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
12 июля 1990 г.