

УДК 538.67

© 1991

О СУЩЕСТВОВАНИИ КОРРЕЛЯЦИИ  
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ  
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ

B. A. Чураев

Сравнение температурных зависимостей механической прочности металлов и их электрического сопротивления показало наличие корреляции в изменении этих величин в области температур выше 20 °C. На основании этой корреляции получено выражение для изменения механической прочности металла в зависимости от температуры  $\sigma = \sigma_0 (1 - \alpha T/2)$ , где  $\sigma_0$  — прочность при комнатной температуре,  $\alpha$  — температурный коэффициент электрического сопротивления. Сравнение с зависимостями  $\sigma(T)$  ряда металлов показало справедливость полученного соотношения.

Увеличение электрического сопротивления металлов  $\rho$  и уменьшение их механической прочности  $\sigma$  с ростом температуры  $T$  определяются общим фактором — увеличением амплитуды колебаний ионов решетки относительно положения равновесия. Представляет интерес определить корреляцию этих изменений.




Рис. 1. Корреляция результатов вычисления зависимости  $\sigma(T)$  для разных металлов.

Очевидно, что для этого достаточно определить температурные изменения  $\sigma$  и  $\rho$ . Для определения зависимости механической прочности  $\sigma$  от температуры воспользуемся кинетическим уравнением прочности [1, 2], которое может быть записано следующим образом:

$$U_0 = kT \ln(\tau/\tau_0) + \gamma\sigma, \quad (1)$$




Рис. 2. Зависимости  $\sigma(T)$ .

*a* — алюминий,  $T_k=470$  °С,  $\sigma_0=146$  (1) и 90 МПа (2); *б* — сплав ВР-27,  $T_k=2000$  °С,  $\sigma_0=1250$  МПа; *в* — мель,  $T_k=482$  °С,  $\sigma_0=240$  (1) и 470 МПа (2); *г* — титан,  $T_k=606$  °С,  $\sigma_0=240$  (1), 530 (2), 650 (3) и 970 МПа (4); *д* — магний,  $T_k=465$  °С,  $\sigma_0=123$  МПа; *е* — сплав МР-47,  $T_k=1000$  °С,  $\sigma_0=900$  МПа; *ж* — графний,  $T_k=540$  °С,  $\sigma_0=440$  (1) и 550 МПа (2); *з* — молибден,  $T_k=462$  °С,  $\sigma_0=1510$  (1) и 650 МПа (2); *и* — вольфрам,  $T_k=400$  °С,  $\sigma_0=1500$  (1), 1470 (2) и 740 МПа (3); *к* — рений,  $T_k=645$  °С,  $\sigma_0=2320$  МПа; *л* — корреляция зависимостей *а*—*к*.

где  $U_0$  — энергия межатомной связи,  $T$  — температура испытания,  $\tau$  — его длительность,  $\tau_0=10^{-13}$  с,  $\sigma$  — механическое напряжение,  $\gamma$  — активацационный объем.

Изменение удельного электрического сопротивления в зависимости от температуры  $T$  описывается соотношением Блоха—Грюнайзена, которое при температурах  $T_{\text{нл}} \gg T \gg \Theta$  может быть записано в виде

$$\rho \sim T/M\Theta^2, \quad (2)$$

$M$ ,  $\Theta$  — масса иона и дебаевская температура.




Рис. 2.

Сопоставляя (1) и (2), можно получить выражение  $c_1=c_2\rho+\sigma$  или  $\sigma=c_1-c_2\rho$ , где  $c_1$ ,  $c_2$  — некоторые константы, которые легко определить, так как  $c_1=\sigma_0$  — прочности при  $\rho=T=0$ , а  $c_2=\sigma_0/\rho_k$ , где  $\rho_k$  — электрическое сопротивление при температуре  $T_k$ , когда механическую прочность  $\sigma$  можно считать равной нулю [1, 2]. В этом случае получаем зависимость  $\sigma=\sigma_0(1-\rho/\rho_k)=\sigma_0(1-T/T_k)$ , из которой следует, что  $T_k=[(1/\rho_k)(\partial\rho/\partial T)]^{-1}=1/\alpha_k$ , где  $\alpha_k$  — температурный коэффициент электрического сопротивления в области температур возле  $T=T_k$ . Таким образом, в первом приближении можно считать, что зависимость  $\sigma(T)$  имеет вид  $\sigma=\sigma_0(1-T/T_k)=\sigma_0(1-\alpha_k T)$ , где  $\alpha_k$  — температурный коэффициент электрического сопротивления.

Сравнение этого выражения с имеющимися в литературе [3-7] экспериментальными данными по  $\sigma(T)$  и  $\rho(T)$  показало его справедливость для области температур от комнатной и выше при  $\alpha_k=a/2$ , где  $a$  — температурный коэффициент электрического сопротивления, значения которого обычно приводятся в справочной литературе для этого же диапазона температур (рис. 1). При этом механическая прочность при  $T=20$  °С равна  $\sigma_0$ ,  $T_k=2/a$ .

$$\sigma=\sigma_0(1-\alpha T/2). \quad (3)$$




Рис. 3. Зависимость  $\beta(T)$ .

*a* — tantal,  $T_K=576^\circ\text{C}$ ,  $\sigma_0=190$  (1) и  $460$  MPa (2); *b* — ванадий,  $T_K=556^\circ\text{C}$ ,  $\sigma_0=410$  (1) и  $626$  MPa (2); *c* — железо,  $T_K=320^\circ\text{C}$ ,  $\sigma_0=410$  MPa; *d* — ниобий,  $T_K=506^\circ\text{C}$ ,  $\sigma_0=340$  (1),  $412$  (2) и  $206$  MPa (3); *e* — бериллий,  $T_K=303^\circ\text{C}$ ,  $\sigma_0=136$  (1) и  $226$  MPa (2); *e* — корреляция зависимостей рис *a*—*d*.

Зависимости  $\sigma(T)$ , построенные в координатах  $\sigma/\sigma_0$  и  $T/T_k$  на основании данных, имеющихся в литературе, приведены на рис. 2—4, откуда видно, что наблюдаются по крайней мере три характерных типа зависимостей  $\sigma(T)$ .

Первый тип зависимостей (рис. 2) для меди, алюминия, магния, сплава ВР-27ВП, большей части зависимости  $\sigma(T)$  сплава МР-47ВП, а также низкотемпературной части зависимостей вольфрама, молибдена, гафния и титана в достаточной степени соответствует выражению (3). При этом интересно отметить, что у тугоплавкого и прочного сплава ВР-27ВП зависимость имеет такой же вид, как у легкоплавких Al, Cu, Mg. Его «тугоплавкость» в данном случае выражается в высокой температуре  $T_k = 2000^\circ\text{C}$  (что следует из малой величины  $\alpha = 1 \cdot 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ).




Рис. 4. Зависимость  $\sigma(T)$ .

1 — никель; 2, 3 — железо; 4 — бериллий.  $T_k (\text{°C})$ ,  $\sigma (\text{МПа})$ : 1 — 303, 130; 2 — 320, 120; 3 — 320, 90; 4 — 298, 430; 5 — 303, 430.

Второй тип зависимости  $\sigma(T)$  наблюдается у таких металлов, как Ta, Nb, V, Fe, Be (рис. 3). Их особенность заключается в сдвиге температуры начала снижения прочности на некоторую  $\Delta T$ , кратную величине, близкой к  $T_k$ . Так, у Ta и V, а в некоторых случаях у Fe и Nb прочность практически не зависит от температуры вплоть до  $T \sim T_k$ , а затем снижается с наклоном, соответствующим (3). У литого, выдавленного бериллия и прокатанного в тонкий лист ниобия наблюдается еще больший сдвиг до  $T \sim 2T_k$ .

Третий тип зависимости  $\sigma(T)$  наблюдается в некоторых случаях у Ni, Be, Fe и Co (рис. 4), у которых уменьшение прочности происходит практически линейно, но в три раза медленнее, чем по (3).

Таким образом, анализ общизвестных данных по зависимостям механической прочности металлов от температуры показал, что для большого числа металлов наблюдается корреляция в изменениях  $\rho$  и  $\sigma$  от температуры, выражаящаяся зависимостью (3).

#### Список литературы

- [1] Регель В. Р., Слуцкер А. И., Томашевский Э. Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. М., 1974.
- [2] Журков С. Н. Дилатонный механизм прочности твердых тел. Физика прочности и пластичности. Л., 1986.
- [3] Свойства элементов. Справочник. Т. 1. М., 1976.
- [4] Электротехнический справочник. Т. 1. М., 1962.
- [5] Соколов Л. Д. и др. Механические свойства редких металлов. М., 1972.
- [6] Сб. «Рений». М., 1964.
- [7] Сплавы рения. М., 1965.