

АННОТАЦИИ ДЕПОНИРОВАННЫХ СТАТЕЙ¹

P-4920/88

[ФТП, том 24, вып. 4, 1990]

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕКЦИОННЫХ ФОТОДИОДОВ
С ВАРИЗОННОЙ БАЗОЙ

Пека Г. П., Пулеметов Д. А., Радзивилюк В. А., Смоляр А. Н.

Проведен расчет кинетики фотоответа в вариационных инжекционных фотодиодах. Проанализирована зависимость постоянной времени τ от уровня инжеции и освещения, энергии фотонов возбуждающего света, градиента ширины запрещенной зоны E_g .

Установлена немонотонная спектральная зависимость постоянной времени фотодиодов $\tau(h\nu)$ при высоком уровне инжеции с минимумом τ в спектральной области, соответствующей максимуму стационарной фоточувствительности. Значение постоянной времени в минимуме τ^{\min} в 2 раза и более меньше рекомбинационного времени жизни электронно-дырочных пар τ_p . С ростом градиента E_g независимо от знака ∇E_g значение τ^{\min} уменьшается. В режиме низкого уровня инжеции кинетика фотоответа определяется τ_p и не зависит от $h\nu$ и ∇E_g .

Предложен механизм формирования спектральной зависимости постоянной времени и уменьшения τ ниже значений рекомбинационного времени жизни ($\tau^{\min} < \tau_p$) при переходе к высокому уровню инжеции. Уменьшение во времени концентрации photoносителей в высокомонной, не промодулированной инжекционным током области базы, которое и определяет релаксацию фотоответа, связано не только с рекомбинацией, но и с уходом носителей в соседние низкоомные области из-за диффузии и дрейфа во встроенным поле. В режиме низкого уровня инжеции темновое сопротивление базы однородно по координате, поэтому диффузионно-дрейфовый перенос photoносителей от точки генерации не влияет на постоянную времени и $\tau = \tau_p$.

Получена 1.12.1987

P-5067/89

ФТП, том 24, вып. 4, 1990

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СИЛЬНО ЛЕГИРОВАННОГО
СИЛЬНО КОМПЕНСИРОВАННОГО (СЛК) АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ

Доброго В. П., Доросинец В. А.

Изучен механизм проводимости сильно легированных ($N \approx 10^{19} \text{ см}^{-3}$) и сильно компенсированных ($K \rightarrow 1$) мелкими примесями эпитаксиальных пленок арсенида галлия, для которых характерны нелинейная вольтамперная характеристика, явления переключения в низкоомное состояние и остаточная проводимость. Изучались зависимость проводимости отдельных участков образца от величины протекающего тока, частотная зависимость и связь энергии активации проводимости с температурой и величиной приложенного к образцу напряжения. Установлен распространяющийся от катода переход от дырочной к электронной проводимости при увеличении протекающего через образец тока. Особенности электропровод-

¹ Коллекции депонированных статей можно заказать в институте «Электроника» по адресу: 117415, Москва, В-415, пр. Вернадского, д. 39, отдел фондов.

ности различных участков образца подтверждают наличие токов двойной инжекции в условиях существования разделенных каналов проводимости для электронов и дырок. Частотные и температурные зависимости проводимости согласуются с предложенной моделью явления.

Белорусский государственный университет
им. В. И. Ленина
Минск

Получена 14.06.1988

P-5129/89

ФТП, том 24, вып. 4, 1990

ФОТОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ

Снапиро И. Б., Ткаченко Н. Н.

На основе простой модели рассчитаны основные характеристики фотомагнитного эффекта в поликристаллическом полупроводнике. Расчет проведен для полупроводника со столбчатой структурой зерен. Величина фотомагнитного тока определяется как объемным временем жизни носителей, так и рекомбинационными характеристиками границ зерен.

Запорожский индустриальный институт

Получена 29.06.1988

2445-Ли/89

ФТП, том 24, вып. 4, 1990

ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ МОД ЗАТУХАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ ФОТОВОЗБУЖДЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ В КРЕМНИИ

Гаубас Э., Гравицкас В., Земко А. Е., Канява А., Салманов А. Р.

В настоящей работе время жизни носителей в кремнии исследовано двумя бесконтактными методами: 1) методом затухания светоиндцированного поглощения ИК излучения, 2) фазовым СВЧ методом. Результаты интерпретируются с учетом функции внешнего возбуждения (частоты модуляции, глубины генерации, уровня инжеции), а также параметров рекомбинации, изменяющихся вследствие химико-механических процедур подготовки пластин. Показано различие измеряемого эффективного времени жизни вышеуказанными методами из-за влияния высших мод затухания фотовозбужденных носителей. Результат этого эффекта оказывается существенным для СВЧ метода, в котором измеряемый сдвиг фазы $\varphi = \arctg(\tau_\varphi \omega)$, где $\omega = 2\pi f$ — круговая частота, а эффективное время жизни может быть представлено как

$$\tau_\varphi^{-1} = \tau_b^{-1} + \frac{\sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{a_n^2 D}{(\tau_b^{-1} + a_n^2 D)^2 + \omega^2}}{\sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{1}{(\tau_b^{-1} + a_n^2 D)^2 + \omega^2}}.$$

Здесь A_n — амплитуда n -й моды затухания, τ_b — объемное время жизни, a_n — n -й корень трансцендентного уравнения $\operatorname{ctg}(a_n d/2) = a_n D/s$, s — скорость поверхностной рекомбинации, d — толщина пластины, D — коэффициент диффузии. Получено хорошее согласие экспериментальных и теоретических результатов измеряемого времени жизни от скорости поверхностной рекомбинации и толщины пластин, изготовленных из высококачественных слитков кремния.

Вильнюсский государственный университет им. В. Каунаса

Получена 15.02.1989