

зоны проводимости, которое в свою очередь задается двумя параметрами: величиной зазора между минимумами (т. е. составом твердого раствора) и положением уровня Ферми (т. е. уровнем легирования материала). Как видно из таблицы, для достижения требуемых параметров материала при меньших составах требуется более высокий уровень легирования, а при составах, близких к $x=0.4$, материал должен быть невырожденным. При этом в области составов $x > 0.37$ достаточно высокая температурная стабильность коэффициента чувствительности оказывается вообще недостижимой. Поэтому, по-видимому, более предпочтительным как с технологической точки зрения, так и в отношении качества материала является использование составов $x=0.33-0.36$ с суммарной концентрацией электронов в зоне проводимости $(1-5) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. На рис. 1 представлены расчетные температурные зависимости значения S при давлениях $P=0, 1$ и 2 кбар для $\text{GaAs}_{0.64}\text{P}_{0.36}$ при $n_1+n_2=1.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. На рис. 2 для этого материала представлена температурная зависимость эффективной концентрации электронов, измеренной с помощью холл-эффекта, которая с определенной степенью точности может служить для контроля основных параметров материала: уровня легирования — величина n_x и состава твердого раствора — наклон температурной зависимости n_x .

Список литературы

- [1] Лукичева Н. И., Юрова Е. С. // Электрон. техн. Сер. Материалы. 1975 № 6. С. 119—120.
 [2] Юрова Е. С., Пель Э. Г. // ФТП. 1973. Т. 7. В. 2. С. 385—387.

Государственный научно-исследовательский
и проектный институт радиометаллической
промышленности
Москва

Получено 21.05.1991
Принято к печати 17.06.1991

ФТП, том 25, вып. 10, 1991

ПОВЕДЕНИЕ ИТТЕРБИЯ В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЯХ $p\text{-GaInSbAs}$

Саморуков Б. Е., Сиповская М. А., Сяврис Е. А.,
Тихомирова В. В.

Твердые растворы $p\text{-GaInSbAs}$ находят применение в качестве материалов для светодиодов, лазеров и фотоприемников на диапазон $1.8-2.5 \text{ мкм}$ [1-3]. В работе [4] показано, что эпитаксиальные слои (ЭС) $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{Sb}_{1-y}\text{As}_y$ ($0 < x < 0.25$) на подложке GaSb вырастают до p -типа проводимости. Концентрация акцепторов $V_{\text{Ga}}-\text{GaSb}$ с энергией активации $E_a+0.03 \text{ эВ}$, присущих $p\text{-GaSb}$ [5], и дырок в слое уменьшается от $1 \cdot 10^{17}$ до $5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ при росте InAs в слое от 0 до 0.22. При выращивании ЭС на подложке $n\text{-GaSb} : \text{Te}$ происходит диффузия Te из подложки в ЭС. При этом часть атомов Te увеличивает концентрацию компенсирующих доноров, а часть участвует в образовании комплексов $V_{\text{Ga}}-\text{TeSb}$ с энергией активации $E_a+0.1 \text{ эВ}$. Кроме того, слои $p\text{-GaInSbAs}$, выращиваемые методом жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ), содержат значительную концентрацию фоновых примесей $\text{Si}, \text{O}, \text{S}, \text{C}, \text{Te}$.

Наличие дефектов $V_{\text{Ga}}-\text{GaSb}$ и $V_{\text{Ga}}-\text{TeSb}$ и неконтролируемых фоновых примесей несомненно должно сказаться на работе приборов, изготавливаемых на основе $p\text{-GaInSbAs}$.

Известно [6-8], что добавление редкоземельных элементов при ЖФЭ слоев $\text{InP}, \text{InGaAs}, \text{GaAs}, \text{GaSb}$ позволяет очистить их от неконтролируемых примесей. При этом в большей степени происходит снижение фона доноров VI группы.




Рис. 1. Зависимость подвижности носителей заряда от концентрации при 77 К для твердых растворов $p\text{-GaInSbAs}$.

Образцы: 1 — нелегированные, 2 — легированный 0.005 ат% иттербия, 3 — легированный 0.01 ат% иттербия; сплошная кривая — теоретический расчет.




Рис. 2. Зависимость сигнала фотопроводимости ($V_{\text{ФП}}$) от энергии падающих квантов ($\hbar\omega$) твердых растворов $p\text{-Ga}_{0.82}\text{In}_{0.18}\text{Sb}_{0.84}\text{As}_{0.16}$ при $T=180$ К.

Образцы: 1 — нелегированный, 2 — легированный 0.01 ат% иттербия.

Цель настоящей работы — исследование ЭС p - $\text{Ga}_{0.82}\text{In}_{0.18}\text{Sb}_{0.84}\text{As}_{0.16}$, легированных иттербием. ЭС толщиной 2—3 мкм выращивались по стандартной технологии в графитовых кассетах при температуре 550 °С из исходных компонентов InAs , InSb , GaSb , In . Легирующая примесь (Yb) вводилась в шихту в виде навески, доля которой в расплаве составляла 0.005 и 0.01 ат %. В качестве подложки использовался n - $\text{GaSb} : \text{Te}$ ($n=10^{18} \text{ см}^{-3}$, $T=77 \text{ К}$), на которой методом ЖФЭ из расплава ($\text{GaSb} : \text{Te} + \text{GaSb} + \text{Pb}$) наносился высокоомный буферный слой с целью уменьшения диффузии Te из подложки в ЭС.

Результаты измерений эффекта Холла показали, что наименьшая концентрация дырок в нелегированных образцах достигает $2.5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ при 77 К, их подвижность составляла $740 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$. Это говорит о высокой степени компенсации примесей. В образцах с Yb наблюдается увеличение концентрации дырок до 10^{16} см^{-3} при 77 К, их подвижность возросла до $1700 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, что свидетельствует об уменьшении степени компенсации примесей в ЭС.

На рис. 1 представлена теоретически рассчитанная зависимость подвижности носителей заряда от их концентрации в твердом растворе p - GaInSbAs при 77 К. Здесь же нанесены точки, характеризующие свойства некоторых образцов. Видно, что при введении Yb в раствор-расплав при ЖФЭ концентрация носителей заряда и их подвижность значительно выше, чем в нелегированных образцах.

Увеличение подвижности дырок в образцах с Yb можно объяснить уменьшением содержания в твердой фазе компенсирующих донорных примесей. Причиной этого является взаимодействие иттербия с примесями в растворе-расплаве с образованием химических соединений, не попадающих в твердую фазу.

На рис. 2 представлены спектральные зависимости напряжения фотопроводимости ($V_{\text{ФП}} \sim \Delta\sigma$) для нелегированного образца (кривая 1) и образца с 0.01 ат % Yb (кривая 2) при 180 К. В нелегированном образце в диапазоне $\sim 0.43 \text{ эВ}$ виден максимум, обусловленный переходами электронов с акцепторного центра $V_{\text{Ga}} - \text{Te}_{\text{Sb}}$ с энергией активации 0.1 эВ [4] в зону проводимости. Следовательно, несмотря на наличие буфера, в слоях все же образуются дефекты $V_{\text{Ga}} - \text{Te}_{\text{Sb}}$ вследствие диффузии Te из подложки.

В образце с Yb в области $\approx 0.5 \text{ эВ}$ проявляется ФП, связанная с фотоионизацией дефекта $V_{\text{Ga}} - \text{Ga}_{\text{Sb}}$. Можно предположить, что Yb взаимодействует с атомами Te в растворе-расплаве и выводит их в шлак.

Таким образом, введение Yb в раствор-расплав приводит к очистке слоев p - $\text{Ga}_{0.82}\text{In}_{0.18}\text{Sb}_{0.84}\text{As}_{0.16}$, выращиваемых ЖФЭ на подложках n - $\text{GaSb} : \text{Te}$, от доноров (O , S , Si , Te), что обуславливает увеличение подвижности дырок и исчезновение уровня $E_v + 0.1 \text{ эВ}$ ($V_{\text{Ga}} - \text{Te}_{\text{Sb}}$) в этих слоях.

В заключение авторы выражают искреннюю признательность Т. С. Лагуновой и Ю. П. Яковлеву за обсуждение работы.

Список литературы

- [1] Баранов А. Н., Джуртанов Б. Е., Именкова А. Н., Шерстнев В. М., Яковлев Ю. П. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 12. С. 2217—2221.
- [2] Андаспаева А., Баранов А. Н., Гусейнов А., Именков А. Н., Литвак А. М., Филаретова Г. М., Яковлев Ю. В. // Письма ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 9. С. 845—849.
- [3] Андреев И. А., Афраимов М. А., Баранов А. Н., Демильченко В. Г., Мирсагатов М. А., Михайлова М. П., Яковлев Ю. П. // Письма ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 11. С. 1311—1315.
- [4] Баранов А. Н., Воронина Т. И., Дахно А. Н., Джуртанов Б. Е., Лагунова Т. С., Сиповская М. А., Яковлев Ю. П. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 5. С. 780—788.
- [5] Баранов А. Н., Дахно А. Н., Джуртанов Б. Е., Лагунова Т. С., Сиповская М. А., Яковлев Ю. П. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 1. С. 98—103.
- [6] Гореленок А. Г., Груздев В. Г., Кумар Р., Мамутин В. В., Полянская Т. А., Савельев В. Г., Шмарцев Ю. В. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 1. С. 35—43.
- [7] Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Саморуков Б. Е., Стругов Н. А. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 1. С. 147—150.
- [8] Баграев Н. Т., Баранов А. Н., Воронина Т. И., Толпаров Ю. Н., Яковлев Ю. П. // Письма ЖТФ. Т. 11. В. 1. С. 117—121.