

ния пиков, вызванного возможным влиянием фактора спин-орбитального расщепления, не наблюдалось. Значение температуры Дингля  $T_g$ , характеризующую зависимость амплитуды ОШдГ от магнитного поля, составляло для разных ориентаций  $7 \pm 11$  К. Существование лишь одного периода осцилляций для каждой ориентации во всем диапазоне полей указывает на участие в эффекте одной группы носителей заряда.

Полученные результаты исследования анизотропии валентной зоны ZnSb и их сравнение с данными для CdSb подтверждают теоретические расчеты Ямады [6], согласно которым характер анизотропии энергетических спектров соединений ZnSb и CdSb отличается незначительно.

Авторы благодарны В. А. Березовцу и А. О. Смирнову за участие в работе и Р. В. Парфеньеву за полезные обсуждения.

### Список литературы

- [1] Arushanov E. K. // Prog. Cryst. Growth. a. Caract. 1986. V. 13. P. 1–38.
- [2] Арушанов Э. К., Лашкул А. В., Пругло В. И., Радауцан С. И., Сологуб В. В. // ДАН СССР. 1982. Т. 263. В. 1. С. 71–73.
- [3] Цидильковский И. М. Зонная структура полупроводников. М., 1978. 328 с.
- [4] Арушанов Э. К., Лашкул А. В., Машовец Д. В., Пругло В. И., Радауцан С. И., Сологуб В. В. // Тез. докл. XII Всес. совещ. по физике низких температур. Кишинев, 1982. Т. 2. С. 186–187.
- [5] Shaver P. J., Blair J. // Phys. Rev. 1966. V. 141. N 2. P. 649–663.
- [6] Yamada Y. // Phys. St. Sol. (b). 1978. V. 85. N 2. P. 723–732.

Институт прикладной физики

АН Молдовы

Кишинев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе

РАН

Санкт-Петербург

Получено 26.08.1991

Принято к печати 5.09.1991

ФТП, том 26, вып. 2, 1992


## ОБРАЗОВАНИЕ ГЛУБОКИХ ЦЕНТРОВ В GaAs ПРИ ЛАЗЕРНОМ ОБЛУЧЕНИИ

Дмитриев А. Г., Дорин В. А., Карфул Р., Погарский М. А.,  
Шульга М. И.

В работе [1] сообщалось об увеличении емкости при нулевом смещении и увеличении концентрации ионизованных центров на границе слоя объемного заряда в поверхностно-барьерных структурах GaAs : Ni после облучения их импульсами лазерного излучения с плотностью до  $0.2 \text{ кВт/см}^2$ . Причины этого явления не обсуждались.

В настоящей работе проведены фотоемкостные (ФЕ) исследования поведения глубоких центров (ГЦ) в слое объемного заряда барьера Шоттки на GaAs  $n$ -типа при воздействии лазерного облучения с длиной волны 1.06 мкм.

Образцы представляли собой эпитаксиальные слои  $n$ -типа толщиной  $\sim 13$  мкм, выращенные на подложке из  $n^+$ -GaAs, легированного Te с промежуточным подслоем в 10 мкм. Металл барьера Шоттки — полупрозрачный никель толщиной 150 Å. Никелевый омический контакт наносился на обратную сторону подложки. Облучение проводилось через полупрозрачный слой никеля, образующего барьер Шоттки. Предварительно образцы отжигались в атмосфере водорода при  $450^\circ\text{C}$  в течение  $\sim 10$  мин.



Спектры фотоемкости барьера Шоттки на  $n$ -GaAs при 77 К до (1) и после (2) лазерного облучения потоком  $J$  с плотностью 0.55 кВт/см<sup>2</sup>.

| На рисунке приведен спектр ФЕ образцов при 77 К до и после облучения потоком с плотностью 0.55 кВт/см<sup>2</sup>. В исходных образцах (кривая 1), до облучения светом, зарегистрированы ГЦ с энергиями фотоионизации  $E_1 = E_c - 0.5$  эВ,  $E_2 = E_c - 0.8$  эВ,  $E_3 = E_c - 1.1$  эВ и плохо различным спектром ГЦ с энергиями  $E_c - 1.2$  эВ, что соответствует собственным дефектам в GaAs [<sup>2, 3</sup>], т. е. междуузельным атомам As в подрешетке Ga, междуузельным атомам Ga в подрешетке As и их комплексам с вакансиями и примесными атомами.

Индукционная ФЕ отсутствовала, что свидетельствует о большем эффективном сечении захвата фотонов электронами ( $\times_n$ ), чем дырками ( $\times_p$ ).

Как показал эксперимент, ФЕ возрастает после облучения и увеличивается с ростом дозы. Это свидетельствует об увеличении концентрации ГЦ. Причем возрастание ФЕ обусловлено увеличением концентрации ГЦ с энергией больше 1.2 эВ, расположенной ближе к валентной зоне. Кроме этого, облучение структуры лазерным излучением приводит к образованию новых ГЦ с энергией  $E_c - 0.475$  эВ, которые и дают вклад в ФЕ при энергии фотонов меньше 0.5 эВ. Для этого центра также  $\times_n \gg \times_p$ . В [<sup>2</sup>] сообщалось о появлении ГЦ с энергией около  $E_c - 0.4$  эВ при отжиге. Однако образование этого центра в [<sup>2</sup>] сопровождалось уменьшением концентрации ГЦ с энергией вблизи  $E_c - 0.5$  эВ. По-видимому, именно в этом проявляется отличие лазерного воздействия от нагрева. Понимание сути этого отличия требует дальнейшего исследования.

#### Список литературы

- [1] Джамамбалин К. К., Дмитриев А. Г. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 11. С. 2024–2028.
- [2] Pons D., Bourgoin J. C. // J. Phys. C.: Sol. St. Phys. 1985. V. 18. P. 3839–3871.
- [3] Stievenard D., Bourgoin J. C. // J. Appl. Phys. 1986. V. 59. N. 53. P. 743–747.