

# ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В $\delta$ -ЛЕГИРОВАННЫХ УГЛЕРОДОМ СВЕРХРЕШЕТКАХ В АРСЕНИДЕ ГАЛЛИЯ

В. Я. Алешкин, А. В. Аншон, Л. М. Батукова, Е. В. Демидов,  
Е. Р. Демидова, Б. Н. Звонков, И. А. Карпович, И. Г. Малкина

Нижегородский исследовательский физико-технический институт при Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского, 603600, Нижний Новгород, Россия  
(Получено 26.02.1992. Принято к печати 7.05.1992)

Фотолюминесценция (ФЛ) в  $\delta$ -легированных слоях GaAs исследовалась в [1–3]. В [1] исследована  $\delta-p$ -легированная сверхрешетка (СР), в [2] – слой с одиночным  $\delta-p$ -слоем (Si), в [3] – с одиночным  $\delta-p$ -слоем (Ве). Данная работа посвящена выяснению особенностей фотолюминесценции в  $\delta-p$ -легированных углеродом сверхрешетках в GaAs.

Периодические многослойные структуры с  $\delta$ -слоями, легированными углеродом путем пиролиза  $CCl_4$  [4], выращивались методом МОС гидридной эпитаксии на полуизолирующих подложках GaAs (100). СР состояли из 50  $\delta$ -слоев, разделенных барьерными слоями GaAs толщиной  $l_0 \sim 600 \text{ \AA}$ , легированными германием ( $N_d = 10^{17} \text{ см}^{-3}$ ). Так как  $l_0 \ll 2l_s$ , где  $l_s \approx 2000 \text{ \AA}$  – ширина  $p-n$ -перехода в базовом слое  $n$ -типа, высота периодических барьеров в СР, как показали оценки,  $\varphi_0 < 0.3$  эВ. В целом слой СР толщиной  $\approx 3 \text{ мкм}$  проявлялся в эффекте Холла как материал  $p$ -типа с некоторой эффективной концентрацией дырок  $p_{\text{eff}}$ . Поверхностная концентрация углерода в  $\delta$ -слое оценивалась по формуле  $N_s = p_{\text{eff}} l_0$  и была  $> 4 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ . ФЛ исследовалась при возбуждении излучением гелий-неонового (10 мВт) или аргонового (1 Вт) лазера при 77 К.

В однородно легированных слоях  $p$ -GaAs при концентрации дырок  $p_0 < 10^{18} \text{ см}^{-3}$  максимум ФЛ  $E_m \approx 1.49$  эВ (рис. 1, кривая 2) смещен на  $\approx 15$  мэВ относительно максимума ФЛ в нелегированном  $n$ -слое (кривая 1) в сторону меньших энергий, и его положение не зависит от уровня легирования (до  $p_0 \approx 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ), что указывает на доминирование излучательной рекомбинации через уровни углерода. При больших концентрациях дырок  $E_m$  сдвигается в область меньших энергий вследствие образования примесной зоны и при  $p_0 \approx 3 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$  достигает значения  $\approx 1.457$  эВ (кривая 3).

В СР при минимальном уровне  $\delta$ -легирования, соответствующем  $N_s \approx 4 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$  ( $p_{\text{eff}} \approx 7 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ ), наблюдается максимальное смещение  $E_m$  в сторону меньших энергий ( $E_m \approx 1.405$  эВ, кривая 4), и дальнейшее увеличение уровня  $\delta$ -легирования в отличие от случая однородного легирования приводит к сдвигу

$E_m$  в сторону больших энергий (кривые 5, 6). Сдвиг сопровождается уменьшением интенсивности ФЛ в несколько раз.

Значительное смещение  $E_m$  в СР в низкоэнергетическую область, очевидно, связано с прост-





Рис. 1. Спектры фотолюминесценции при 77 К: а – нелегированного  $n$ -GaAs (1) и однородно легированных углеродом слоев  $p$ -GaAs с концентрациями  $p, \text{ см}^{-3}$ : 2 –  $1.6 \cdot 10^{18}$ , 3 –  $3.1 \cdot 10^{18}$ ; б – сверхрешеток (50 периодов) с  $\delta$ -слоями, легированными углеродом с концентрациями  $N_s, \text{ см}^{-2}$ : 4 –  $4.2 \cdot 10^{12}$ , 5 –  $1.7 \cdot 10^{13}$ , 6 –  $2.9 \cdot 10^{13}$ .

Рис. 2. Спектры ФЛ сверхрешеток с  $\delta$ -слоями, легированными углеродом, при 77 К. Интенсивность возбуждающего лазера: 1 —  $I_0$ ; 2 —  $0.02 \cdot I_0$ .

ранственным разделением электронов и дырок в периодическом поле СР и туннельной рекомбинацией электронов с дырками через барьер в  $\delta$ -слое, т. е. с эффектом Франца—Келдыша [5]. Сдвиг  $E_m$  при увеличении уровня  $\delta$ -легирования может быть обусловлен двумя причинами: смещением вниз дырочной подзоны в результате размежного квантования энергетического спектра дырок в квантовой яме  $\delta$ -слоя и вкладом в ФЛ областей, разделяющих  $\delta$ -слои. На последнее, в частности, указывает появление при высоких уровнях  $\delta$ -легирования спектральных кривых с двумя максимумами (кривая б). Заметим, что полуширина максимумов ФЛ сверхрешеток была значительно больше полуширины максимумов однородно легированных слоев.

В отличие от [3], где ФЛ от одиночного  $\delta-p$ -слоя наблюдалась, по-видимому, только при  $T < 60$  К, в исследованных СР интенсивность ФЛ была достаточно высокой при 77 К, и пик ФЛ был сильнее смещен в область низких энергий. Это различие, вероятно, связано с большей глубиной  $\delta$ -ям в наших структурах из-за легирования областей, разделяющих  $\delta$ -слои, германием.

На СР с относительно низким уровнем  $\delta$ -легирования наблюдалось смещение  $E_m$  в сторону высоких энергий с увеличением уровня фотовозбуждения, достигавшее  $\approx 40$  мэВ при увеличении уровня фотовозбуждения приблизительно на 2 порядка (рис. 2). Аналогичный эффект имел место и в одиночных  $\delta-p$ -слоях [3]. Это смещение, вероятно, связано с уменьшением высот  $\delta$ -барьеров в результате возникновения на них фотоэдс, что приводит к уменьшению эффекта Франца—Келдыша и увеличению вклада в ФЛ областей, разделяющих  $\delta$ -слои.



#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] A. C. Maciel, M. Tatham, J. F. Ryan et al. Surf. Sci., 228, 251 (1990).
- [2] J. Wagner, A. Fischer, K. Ploog. Phys. Rev. B, 42, 7280 (1990).
- [3] A. M. Gilinsky, K. S. Zhuravlev, D. I. Lubyshev, V. P. Migal, V. V. Preobrazhenskii, B. R. Semagin. Superlatt. a. Microstruct., 10, 399 (1991).
- [4] Т. С. Бабушкина, Л. М. Батукова, Б. Н. Звонков и др. Изв. АН СССР. Неорганические материалы, 28, 190 (1992).
- [5] В. П. Грибковский. Теория поглощения и испускания света в полупроводниках, 455. Минск (1975).

Редактор: В. В. Чалдышев