

Список литературы

- [1] Sullivan Donald J. // IEEE Trans. on Nuclear Science. 1983. V. NS-30. N 4. P. 3426-3428.
- [2] Davis H.A., Bartsch R.R., Tho-de L.E., Sherwood E.G., Stringfield R.M. // Phys. Rev. Lett. 1985. V. 55. P. 2293-2296.
- [3] Диденко А.Н., Григорьев В.П., Жерлицын А.Г. Генерация электромагнитных колебаний в системах с виртуальным катодом. - В кн.: Плазменная электроника. Киев: Наукова думка, 1989. С. 112-131.
- [4] Kovalevich B.M., Meseid G.A. Генератор мощных наносекундных импульсов и плазменным прерывателем. Препринт ИСЭ СО АН СССР № 23, Томск, 1985.
- [5] Исаков П.Я., Лопатин В.С., Ремнев Г.Е. // Физика плазмы. 1987. Т. 13. С. 1358-1363.
- [6] Kwan Thomas Y.T. // Phys. Fluids. 1984. V. 27. P. 228-232.

Научно-исследовательский институт
ядерной физики при Томском политехническом институте имени
С.М. Кирова

Поступило в Редакцию
2 марта 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 11

12 июня 1990 г.

09

© 1990

НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И ПАРАМАГНИТНЫЕ
СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
С КОМПЛЕКСНЫМ ОКСИАНИОНОМ

В.Г. Кронгауз

В предыдущих письмах [1, 2] сообщалось о таких нетривиальных явлениях в люминесценции широкозонных кислородсодержащих кристаллических матриц, как нарастание фотостимулированной люминесценции (ФСЛ) при частичном отжиге [1] и высокий выход активаторного свечения при межзонном возбуждении линией 8.4 эВ ксенонового разряда [2].

К настоящему времени выяснено, что оптическое высвечивание перед отжигом представляет собой необходимое условие для проявления эффекта нарастания ФСЛ. Относительно высокого выхода выяснено иное неординарное обстоятельство, суть которого сводится к постоянству спектральной области возбуждения с высоким

выходом для матриц с различными оксианионами и активаторами. На рис. 1 приведены спектры возбуждения различных люминофоров. Из сравнения спектров следует, что высокий выход соответствует возбуждению области полуширины около 1 эВ вокруг 9 эВ. Привлечение метода ЭПР показало, что рентгеновское облучение создает дырочные анион-радикалы (типа $P0_4^{2-}$ в фосфате бария [3]). Пересадка дырок при отжиге с этих радикалов на активаторные центры является причиной эффекта нарастания ФСЛ. Рекомбинация электронов с дырочными анион-радикалами сопровождается широкополосным свечением [3], но его невысокий выход не позволяет считать такой процесс ответственным за существование высокоэффективного активаторного свечения при возбуждении в ксеноновом разряде. При изучении ЭПР выяснилось также, что, в противоположность дырочным, сигналы электронных радиационноаведенных центров, как правило, не проявляются.

Еще один эффект, свойственный кристаллическим матрицам с комплексным оксианионом в отличие от стекол того же состава, состоит в том, что радиационновосстановленный активатор, например Eu^{2+} в активированной Eu^{3+} матрице, обладает идентичными люминесцентными свойствами с Eu^{2+} , введенным в матрицу в процессе синтеза. В результате после рентгенизации и оптической подсветки происходит рост термоплюминесцентной светосуммы в полосе Eu^{3+} . В полосе Eu^{2+} светосумма уменьшается, т.е. наблюдается „нормальное“ для воздействия оптической подсветки следствие (рис. 2).

На наш взгляд, основа для понимания всех описанных неординарных свойств заключается в характере связей в обсуждаемых соединениях, а именно, в жестком анионном каркасе, состоящем из ковалентносвязанных оксианионных групп тетраэдрической или иной конфигурации. При этом независимо от природы центрального иона суммарная энергия связи кислородных лигандов остается почти постоянной (около 10 000 кДж·моль⁻¹). Это значение хорошо согласуется с положением полосы спектра возбуждения (рис. 1), приходящейся на область межзонных переходов. Таким образом, люминесценция при возбуждении в этой полосе обусловлена созданием внутрианионного экситона и передачей его энергии активатору неионизационным путем. Для электронов ковалентной связи свойственно сильное электрон-фононное взаимодействие (СЭФВ). В наших системах оно проявляется, в частности, в большой разнице между значениями термической и оптической ионизации электронных центров захвата, а также в большой ширине полос оптической абсорбции [4]. СЭФВ и перекрывание волновых функций электронов ковалентной связи с „магнитными“ электронами может служить причиной ненаблюдаемости ЭПР электронных центров, по крайней мере, при умеренных температурах. В этом же заключается, на наш взгляд, необходимость оптической подсветки для наблюдения эффекта нарастания ФСЛ. Без нее суперпозиция полос оптической стимуляции глубоких и мелких электронных центров приводит к тому, что в процессе отжига за счет




Рис. 1. Спектры возбуждения люминесценции различных люминофоров: а – собственного свечения силиката кадмия, силиката цинка и силикат–германата цинка; б – собственного и активаторного свечения бората иттрия и активаторного свечения бората гадолиния.




Рис. 2. Кривые термовысвечивания $\text{Sr}_2\text{P}_2\text{O}_7:\text{Eu}$ после рентгенизации (сплошные линии) и последующей оптической подсветки (пунктир) в полосах Eu^{2+} и Eu^{3+} .

термоионизации мелких центров уменьшается поглощение стимулирующего света и концентрация ионизованного активатора. В итоге возрастание количества излучательных рекомбинаций при фотоинициации глубоких центров либо отсутствует, либо вуалируется меньшим поглощением стимулирующего света.

Таким образом, различные неординарные эффекты в соединениях с комплексным оксиационом возможно объяснить, исходя из особенностей электронных свойств этих анионов.

Список литературы

- [1] Кронгауз В.Г., Канская Л.М., Шавер И.Х. // Письма в ЖТФ. 1982. Т. 8. В. 16. С. 1003-1005.
- [2] Кронгауз В.Г., Манаширов О.Я., Михитарьян В.Б. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 12. С. 79-81.
- [3] Tale I., Kulis P., Krongauz V.-J. // Luminescence. 1979. V. 20. P. 343-346.
- [4] Кронгауз В.Г., Мерзляков А.Т. // Письма в ЖТФ. 1979. Т. 5. В. 5. С. 291-293.

Поступило в Редакцию
10 апреля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 11

12 июня 1990 г.

05.3

© 1990

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО МЕТАЛЛООКСИДА $YBa_2Cu_3O_{7-\delta+x}HfO_2$

В.Н. Варюхин, А.Т. Козаков,
С.Н. Лобода, Б.А. Панасюк

Одним из важных факторов, ограничивающих широкое использование высокотемпературных сверхпроводников в микроэлектронике и приборостроении, являются их низкие механические характеристики (низкие значения прочностных и пластических характеристик: повышенная хрупкость). В работах [1-3] показано, что путем введения в систему $YBaCuO$ добавок ZrO_2 и HfO_2 можно добиться улучшения упругих и прочностных свойств получаемых образцов, не нарушая при этом их сверхпроводящие свойства. Изучение температурных зависимостей диамагнитного отклика сверхпроводящего металлооксида $YBa_2Cu_3O_{7-\delta+x}HfO_2$ показало [3], что увеличение x от 0.1 до 20% вес. приводит к возрастанию магнитных полей, приводящих (при фиксированной температуре) к разрушению сверхпроводящего состояния межгранульных связей. Исследование