

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 13

12 июля 1990 г.

05.1; 05.2; 12

© 1990

СВЯЗЬ РЕЛАКСАЦИИ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ ЗАРЯДА КОРОНОЭЛЕКТРЕТОВ
ИЗ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК


В.Г. Бойцов, О.В. Григорьев,
И.Н. Рожков

В последние годы найден ряд способов повышения стабильности заряда полимерных электретов. Термообработка (отжиг, закалка) полимерной пленки, зарядка короной при повышенной температуре приводят к увеличению термостабильности отрицательного заряда на ФЭП-Тефлоне, ПТФЭ, ПП, ПТХФЭ и других полимерах [1-4]. Причиной такого улучшения стабильности считают изменения кристаллической структуры полимера в процессе термообработки.

Для изготовления электретных мембран электроакустических преобразователей наиболее широко применяются ориентированные полимерные пленки, обладающие специфическими термомеханическими свойствами. При нагревании таких пленок происходит усадка вдоль направления ориентационной вытяжки, а в случае изометрической фиксации концов пленки в ней развиваются механические термоусадочные напряжения σ . Происхождение усадочных сил легко понять при рассмотрении микрофибриллярной модели ориентированного полимера типа Хоземана-Бонарта или Петерлина-Преворзека [5].

Аморфные прослойки микрофибрилл содержат определенную долю проходных макромолекул (ПММ), соединяющих кристаллиты. Концы ПММ удерживаются в кристаллитах на расстоянии h друг от друга. При нагревании выше температуры стеклования аморфной фазы увеличивается сегментальная подвижность цепей ПММ и возникают силы энтропийной природы f , зависящие от температуры T , контурной длины ПММ L и расстояния между концами h :

Рис. 1. Кривая изометрического нагрева (4) и кривые ТСРП для кореноэлектретов из одноосноориентированных пленок П(ТФЭ-ГФП). 1 - свежий образец, первый цикл; 2 - второй цикл после прогрева до 375 K; 3 - второй цикл после прогрева до 445 K.



$$F = \frac{kT}{l_0} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{h}{L}\right),$$

где l_0 — длина статистического сегмента ПММ, k — постоян-

ная Больцмана, $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{h}{L}\right)$ — обратная функция Ланжевена. Эти силы и вызывают усадку пленок или рост \bar{b} при изометрическом нагревании [6-9].


Релаксация \bar{b} может быть связана с вытягиванием звеньев ПММ из кристаллических блоков, в результате которого растет контурная длина L участка ПММ в аморфной прослойке [7-9], а возможно, и с деструкцией части ПММ по термофлуктуационному механизму. Происходящие при релаксации термоусадочных напряжений изменения в надмолекулярной структуре полимерной пленки могут оказывать влияние на электретные свойства материала.

Термоусадочные явления имеют место не только в процессе термообработки образцов ориентированных полимерных пленок, но и при исследовании электретных свойств таких пленок методами термодеполяризационного анализа. Поэтому необходимо изучить влияние механических термоусадочных напряжений на релаксацию заряда электретов из ориентированных пленок и на изменение термостабильности электретного заряда.

Нами исследовались одноосноориентированные пленки ПТФЭ (кратность вытяжки $\lambda \approx 1.5$), П(ТФЭ-ГФП) ($\lambda \approx 1.5$), ПП ($\lambda \approx 5-7$) толщиной 10-25 мкм, металлизированные с одной стороны алюминием. Изготовлена установка, позволяющая одновременно регистрировать кривые термостимулированной релаксации поверхностного потенциала (ТСРП) и кривые изометрического нагрева (КИН) — зависимость от T механического термоусадочного напряжения \bar{b} , возникающего в образце при нагревании с закрепленными концами. Образцы заряжались в коронном разряде до электретной разности потенциалов $V = \pm 300$ В.

Для проверки изменения термостабильности заряда делалось несколько циклов нагрев-охлаждение в изометрических условиях с регистрацией КИН и кривых ТСРП. На рис. 1 показаны результаты эксперимента для пленки П(ТФЭ-ГФП). Термоусадочные механические напряжения \bar{b} быстро растут, проходят через максимум при

Рис. 2. Кривая изометрического нагрева (4) и кривые TCPП для кореноэлектретов из одноосноориентированных пленок изотактического ПП (толщина 25 мкм): 1 - свежий образец, первый цикл; 2 - второй цикл после прогрева до 375 К; 3 - второй цикл после прогрева до 428 К.



$T_m = 345$ К и полностью релаксируют при $T_p = 440\text{--}470$ К.

Если прогрев в первом цикле

довести до $T > T_p$, то произойдет максимальное увеличение термостабильности отрицательного заряда (кривая 3). Прогрев в первом цикле до $T < T_p$ приводит к меньшему эффекту, возрастающему по мере приближения конечной температуры прогрева к T_p . Результат не зависит от того, прогревалась ли пленка с зарядом или без него.

Рис. 2 показывает близкие результаты для ПП. Прогрев до $T > T_m$ (но не до плавления) приводит к значительному росту термостабильности не только отрицательного, но и положительного заряда во втором цикле TCPП (кривая 3). Если прогрев в первом цикле остановить при $T < T_m$, то во втором цикле наблюдается незначительное повышение термостабильности (кривая 2).

Таким образом, полная или частичная релаксация термоусадочных напряжений при изометрическом нагреве пленки способствует росту термостабильности заряда электретов. По-видимому, изменения в надмолекулярной структуре полимера приводят как к образованию новых глубоких структурных ловушек, так и к затруднению делокализации и дрейфа носителей заряда в процессе TCPП повторно заряженного термообработанного образца.

Известно, что рост контурной длины ПММ при вытягивании их звеньев из кристаллитов облегчает складывание цепей и их кристаллизацию [7-9]. Новые структурные ловушки могут быть связаны с дефектами этой дополнительной кристаллической фазы и с дефектами, образующимися в стабильных кристаллитах при вытягивании концов ПММ в процессе релаксации усадочных напряжений.

С другой стороны, делокализация и дрейф носителей заряда в образце после термообработки затрудняются, возможно, ограничением подвижности макромолекул аморфной прослойки и уменьшением свободного объема в ней из-за кристаллизации части отрелаксировавших ПММ и общего роста плотности аморфной фазы при вытягивании в нее звеньев ПММ из кристаллитов.

Кроме того, в первом цикле нагрева образца, в отличие от второго, освобождение части захваченного заряда может быть связано с прямым разрушением структурных ловушек на границе аморфной

и кристаллической фаз при вытягивании ПММ из кристаллитов или деструкцией части ПММ.

Подобный механизм более вероятен в случае ионной природы неравновесных носителей заряда.

Сопоставление КИН и кривых ТСРП позволяет предсказывать Т термообработки, при которой наступает улучшение термостабильности заряда электретов из ориентированных пленок перечисленных выше полимеров.

Список литературы

- [1] Электреты / Под ред. Г. Сесслера. М.: Мир, 1983. 487 с.
- [2] Лущейкин Г.А. Полимерные электреты. М.: Химия, 1984. 184 с.
- [3] Bamji S.S. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1982. V. 15. N 5. P. 911-916.
- [4] Hai D., Zhong-fu X. // 6th Int. Symp. Electrets, Oxford, 1-3 Sept., 1988: Proc. - Piscataway (N.J.). 1988. P. 538-542.
- [5] Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров. М.: Химия, 1982. С. 180.
- [6] Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Физика и механика полимеров. М.: Высшая школа, 1983. 391 с.
- [7] Peterlin A. // J. Appl. Phys. 1977. V. 48. N 10. P. 4099-4108.
- [8] Caraccio G., Ward I.M. // Colloid and Polym. Sci. 1982. V. 260. N 1. P. 46-55.
- [9] De Candia F., Russo R., Vittoria V., Peterlin A. // J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed. 1982. V. 20. N 7. P. 1175-1192.

Ленинградский государственный
педагогический
институт им. А.И. Герцена

Поступило в Редакцию
7 марта 1990 г.