

[10] Надлеу Р., Beasley M.R., Wiessner  
field K. // Appl. Phys. Lett. 1988. V. 52. N 19.  
P. 1619-1621.

Поступило в Редакцию  
22 июня 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 19

12 октября 1990 г.

05.4

© 1990

## ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СУСПЕНЗИИ ВТСП-КЕРАМИКИ В ЖИДКОМ АЗОТЕ

Д.Б. Бимбад, Э.Т. Брук-Левинсон,  
С.А. Танаева, В.Е. Фертман

Физические условия получения устойчивой супензии частиц высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) керамики в жидком азоте определены в работе [1]. Магнитостатические и электрические свойства такой супензии приведены в работах [2, 3].

Нами проведены измерения теплопроводности супензии ВТСП-керамики  $YBa_2CuO_{7-x}$  в жидком азоте. Керамика получилась методом твердотельной реакции из стехиометрических количеств высокочистых  $Y_2O_3$ ,  $CuO$  и  $BaO_2$  [4]. Температура сверхпроводящего перехода, найденная по температурной зависимости сопротивления массивного образца керамики, составляла  $\sim 92$  К. Дробление керамики осуществлялось в шаровой мельнице, максимальный размер частиц в супензии не превышал 50 мкм. Средний размер частиц, найденный из анализа микрофотографий, составил 20 мкм, что больше типичного размера гранул 1-10 мкм, которые наблюдались в массивных образцах, приготовленных по керамической технологии [4]. Измерение коэффициента теплопроводности основывалось на методе нагретого зонда [5]. Постоянная зонда определялась путем тарировки на эталонных жидкостях. Погрешность измерения коэффициента теплопроводности составляла 7-10 %. Объемная концентрация дисперсной фазы в образцах определялась из плотностных измерений и изменялась от 0.05 до 0.86 %. Погрешность измерений не превышала 20 %.

На рисунке приведены результаты аппроксимации опытных точек и справочных данных по теплопроводности жидкого азота  $\lambda_0$  и массивного образца иттрий-бариевой керамики  $\lambda_T$ . Крестики соответствуют расчету по формуле [6]:

$$\lg \lambda = (1-\varphi) \lg \lambda_0 + \varphi \lg \lambda_T, \quad (1)$$


Зависимость коэффициента теплопроводности супензии от концентрации сверхпроводящей фазы.

полученной для бинарных систем с неупорядоченным расположением компонентов.

Здесь  $\varphi$  — объемная концентрация дисперсной фазы.

Кривая (2) соответствует зависимости, полученной в работе [7] для теплопроводности обычных коллоидных растворов:

$$\lambda = \lambda_0 \frac{2\lambda_0 + \lambda_r - 2\varphi(\lambda_0 - \lambda_r)}{2\lambda_0 + \lambda_r + \varphi(\lambda_0 - \lambda_r)}. \quad (2)$$



Кривая (1) получена при расчете по формуле (2) с добавлением в числителе подобранныго авторами члена  $(-\lambda_0 \varphi^2 (\lambda_0 - \lambda_r))$ . Видно, что кривая (1) удовлетворительно описывает опытные данные (максимальное отклонение не превышает 6%) и может использоваться для расчета теплопроводности супензии ВТСП-керамики в криогенных жидкостях.

#### С п и с о к    л и т е р а т у р ы

- [1] Каликманов В.И., Дядькин И.Г. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. В. 22. С. 1345–1347.
- [2] Kalikmanov V.J., Dyadkin J.G. // J. Phys. Cond. Matter. 1989. N 1. P. 993–997.
- [3] Marinelli M., Morgurgo G., Olcese G.L. // Physica C. 1989. V. 157. N 1. P. 149–158.
- [4] Головашкин А.И. // УФН. 1987. Т. 152. В. 4. С. 553–573.
- [5] Танаева С.А. // ИФЖ. 1969. Т. ХУП. № 1. С. 80–85.
- [6] Lichtenegger K. // Phys. Z. 1929. Bd 30. N 22. S. 805–807.
- [7] Тареев Б.М. // Коллоидный журнал. 1940. Т. 6. № 6. С. 545–550.

Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова АН БССР,  
Минск

Поступило в Редакцию  
26 февраля 1990 г.  
В окончательной редакции  
20 июля 1990 г.