

Институт полупроводников
АН УССР, Киев
Политехнический институт
им. С. Лазо, Кишинев

Поступило в Редакцию
30 октября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 3

12 февраля 1991 г.

06.1; 06.2

© 1991


ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИОДНЫХ СТРУКТУР $n\text{-Ge/p-As}_2\text{Se}_3$

М.С. И о в у, Е.Г. Х а н ч е в с к а я

В работе [1] при исследовании вольт-амперных характеристик гетероструктур $\text{CdS}(\text{CdSe})\text{-n-Ge}$ обнаружено два вида переключения, связанных с переходом структуры из высокоомного в низкоомное состояние. Область отрицательной проводимости и изменение формы вольт-амперных характеристик со временем наблюдались в структуре $\text{Me - Ge - CdS - Me}$ [2], которые аналогичны характеристикам, наблюдавшимся в системах на основе стеклообразных полупроводников. Поэтому представляет интерес исследование электрических свойств гетероструктуры кристаллический германий ($n\text{-Ge}$) - аморфная пленка $p\text{-As}_2\text{Se}_3$.

Образцы для исследования получались путем термического напыления в высоком вакууме ($\rho \approx 2 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.) стеклообразного As_2Se_3 на полированные пластины $n\text{-Ge}$ толщиной 0.5 мм с удельной электропроводностью $\sigma_T = 0.08 \Omega\text{-}1 \cdot \text{см}^{-1}$ при 300 К. Толщина слоя $p\text{-As}_2\text{Se}_3$ варьировалась в пределах 0.1–0.8 мкм, в качестве электродов использовались напыленные слои алюминия.

Темные вольт-амперные характеристики гетероструктуры $n\text{-Ge/p-As}_2\text{Se}_3$ несимметричны и обнаруживают эффект выпрямления, при этом пропускному направлению соответствует положительной потенциал к Al -электроду со стороны $p\text{-As}_2\text{Se}_3$. В первоначальном состоянии структура является низкоомной (рисунок, кривая 1) и нефоточувствительной. При определенных пороговых напряжениях, в зависимости от толщины аморфного слоя из $p\text{-As}_2\text{Se}_3$, на вольт-амперной характеристике наблюдается первый вид переключения, связанный с переходом гетероструктуры из низкоомного в высокоомное (рисунок, кривая 2) состояние. При этом первый вид переключения имеет место в темноте с изменением величины тока, протекающего через образец от 10^{-9} до



Вольт-амперные характеристики гетероструктуры $n\text{-Ge}/p\text{-As}_2\text{Se}_3\text{-Al}$ в первоначальном состоянии (1), после переключения в темноте (2), на свету (3) и в процессе переключения на свету (4).

10^{-9} А, в результате чего гетероструктура становится фоточувствительной. Наибольшая фоточувствительность гетероструктуры $n\text{-Ge}/p\text{-As}_2\text{Se}_3$ наблюдается при ее включении в обратном направлении (положительный потенциал на $n\text{-Ge}$), при этом рост проводимости в результате освещения превосходит 10^4 раз (рисунок, кривая 3).

При приложении положительной полярности к Al -электроду со стороны тонкой пленки из $p\text{-As}_2\text{Se}_3$ и освещении гетероструктуры со стороны стеклообразного полупроводника происходит второй вид переключения, сопровождаемый увеличением сопротивления гетероструктуры и частичной потерей фоточувствительности (рисунок, участок 4). При этом электропроводность гетероструктуры необратимо уменьшается на 1.5–2 порядка величины. Следует отметить, что второй вид переключения, который имеет место под действием света из области фоточувствительности стеклообразного полупроводника по времени является более медленным (от нескольких миллисекунд до нескольких секунд) и сопровождается электростимулированным химическим взаимодействием верхнего Al -электрода со слоем $p\text{-As}_2\text{Se}_3$. Следует думать, что второй вид переключения имеет место в результате диффузии ионов алюминия в пленку $p\text{-As}_2\text{Se}_3$, сопровождаемый сдвигом уровня Ферми, как это было показано в работе [3] при исследовании вольт-амперных характеристик структуры $\text{Al}\text{-As}_2\text{Se}_2\text{Te-Sb}$. Обнаруженные эффекты

могут быть использованы для создания на основе аморфных гетероструктур различных элементов памяти, а также сред для записи оптической информации.

Список литературы

- [1] Okimura H. // Jap. J. Appl. Phys. 1968. V. 7. N 10. P. 1297-1298.
- [2] Чугунова М.Е., Елисон М.И., Ждан А.Г. // ФТТ. 1969. Т. 11. С. 1072-1074.
- [3] Okano S., Suzuki M., Imura T., Huraki A. // Jap. J. Appl. Phys. 1985. V. 24. N 6. P. 445-448.

Институт прикладной физики
АН Молдовы

Поступило в Редакцию
10 ноября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 3

12 февраля 1991 г.

05.1; 05.2

© 1991

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СОЕДИНЕНИЙ РЗЭ
НА ОПТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЭКСИТОНОВ
В КРИСТАЛЛАХ *InSe*

Н.А. Рагимова, С.З. Джарова,
Г.И. Абуталыбов

Несмотря на то что в споистых кристаллах было получено индуцированное излучение [1], по сей день, из-за дефектности (ваканции, смещение слоев относительно друг друга, поры и т.д.) споистых полупроводников всевозможные попытки использования их в качестве активного элемента в квантовой электронике не увенчались успехом. В этой связи особый интерес представляет проблема совершенствования кристаллической структуры споистых полупроводников, в частности активированием ионами редкоземельных элементов (РЗЭ), поскольку, согласно существующим литературным данным, легирование лишь металлом не может привести к решению поставленной проблемы. Подтверждением этому могут явиться наши исследования влияния различных родов примесей (*Sn*, *Fe* и др.) на люминесцентные свойства *GaSe*.¹

Предлагаемая работа посвящена исследованию влияния соединений РЗЭ на экситонные состояния по мере роста их концентрации в кристаллах *InSe* при различных плотностях возбуж-

¹ Об этом будет сообщено дополнительно.