

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 7

12 апреля 1991 г.

01; 05.4


© 1991

О ВОЗМОЖНОЙ ПРИРОДЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
СВЕРХПРОВОДИМОСТИ ($T_c \approx 200$ К)
ОКИСИ МЕДИ (CuO_{1-x})

М.В. Красиньков а, Б.Я. Мойжес

1. Известно, что у некоторых образцов высокотемпературного купратного сверхпроводника $YBa_2Cu_3O_{6+\delta}$ нулевое сопротивление иногда наблюдается при $T > 200$ К. Обзор этих случаев дан в работе [1]. Поскольку это явление неустойчиво и трудно воспроизводимо, оно изучено плохо. Ранее авторами [2] были высказаны предположения, что столь высокие T_c связаны с образованием на поверхности зерен $YBa_2Cu_3O_{6+\delta}$ тонких слоев окиси меди со структурой $NaCl$, не характерной для CuO . Обычно окись меди кристаллизуется в структуре тенорита [3], но в этой структуре нет характерных для всех купратных сверхпроводников слоев CuO_2 с перпендикулярными друг относительно друга цепочками $Cu^{2+}-O^{2-}-Cu^{2+}-O^{2-}-\dots$ и с очень сильным 180 град. – антиферромагнитным взаимодействием между соседними ионами Cu^{2+} . Поэтому в [2] и было сделано предположение, что образующиеся слои CuO имеют структуру $NaCl$, подобно NiO , CoO , MnO и многим другим окислам MeO .¹ Это позволяет сохранить 180 град. – антиферромагнетизм, но увеличить концентрацию активных для сверхпроводимости центров (ионов меди или связей $Cu-O$) вдвое (см. рисунок). И уже одно это должно, по-видимому, приводить

¹ Возможность кристаллизации CuO в тетрагонально искаженной структуре $NaCl$ обсуждается в структурной химии [3]. В данном же случае образованию такой структуры способствует эпитаксиальность.



а) Плоскости CuO_2 в купратных сверхпроводниках. б) Плоскости CuO со структурой NaCl .

к существенному увеличению T_c , поскольку, например, при бозе-конденсации идеального газа $T_c \sim n^{2/3}$ [4]. Кроме того, слои $\text{Cu}^{2+}\text{O}^{2-}$ электрически нейтральны, поэтому в образовавшемся слое не требуются дополнительные балластные слои (аналогичные слоям LaO в La_2CuO_4 , например, или Y^{3+} в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+\delta}$) для компенсации отрицательного заряда слоев CuO_2 . Отсутствие балластных слоев способствует усилению электрической и магнитной связи между отдельными слоями CuO и также ведет к увеличению T_c .

2. Недавно сверхпроводимость с $T_c \approx 200$ - 230 К наблюдалась [5] в керамике, содержащей только медь и кислород. Керамика получалась прокаливанием поликристаллической окиси меди в атмосфере азота, имела состав CuO_{1-x} и состояла из двух фаз CuO и Cu_2O . Сверхпроводимость появлялась на фоне большого сопротивления образца и проявлялась в виде падения сопротивления примерно на 11 порядков. Минимальные значения сопротивления были меньше 10^{-6} Ом – порога чувствительности измерительной аппаратуры. Падение сопротивления сопровождалось появлением небольшого диамагнитного сигнала при измерении магнитной восприимчивости. Авторы [5] считают, что наблюдаемая сверхпроводимость имеет поверхностный или филаментарный характер, но вопрос о природе сверхпроводящих слоев в [5] не обсуждается.

3. Нам представляется, что наблюдение высокотемпературной сверхпроводимости у керамики, состоящей только из окислов CuO и Cu_2O , можно рассматривать как некоторое подтверждение гипотезы [2].

В эксперименте [5] слои CuO со структурой NaCl могли образоваться эпитаксиально на поверхности фазы Cu_2O . Для Cu_2O характерна объемно-центрированная кубическая решетка [3], где ионы кислорода располагаются в вершинах и центре куба, а ионы меди – между вершинами и центром, образуя тетраэдр внутри куба. Таким образом, элементарная ячейка включает в себя 4 иона меди и 2 иона кислорода. Постоянная решетки $a=4.261$ Å. Такое значение постоянной решетки благоприятно для эпитаксиального роста CuO в решетке NaCl , т.к. сумма ионных радиусов [6] O^{2-} и Cu^{2+}

при координационном числе 6 очень близка к $a/2$: $R(O^2) + R(Cu^{2+}) = 1.26 + 0.87 = 2.13 \text{ \AA}$. Это несколько больше, чем расстояние $Cu-O$ в слоях CuO_2 , где ян-тэллеровский ион Cu^{2+} сильно сжат в плоскости слоя и вытянут в перпендикулярном направлении. Поэтому в $La_{1.92}Sr_{0.08}CuO_4$, например, расстояние $Cu-O$ равно [7] 1.893 \AA , а расстояние $Cu-O_2$ равно 2.393 \AA , так что среднее расстояние $Cu-O$ в октаэдре равно 2.06 \AA . Поскольку в [5] керамика CuO_{1-x} ($x=0.09 \pm 0.26$) получается путем восстановления стехиометрической окиси меди, следует ожидать, что и слои CuO с решеткой $NaCl$ будут иметь дефицит кислорода и обладать электронной проводимостью.

Таким образом, на границе фаз CuO и Cu_2O возможно имеются благоприятные условия для образования сверхпроводящих слоев CuO с решеткой $NaCl$ и с глубоким допированием за счет отклонения от стехиометрии.

Список литературы

- [1] Huang C.Y., Rabinowitz M. // Mod. Phys. Lett. B. 1990. V. 4. P. 567.
- [2] Красинькова М.В., Мойжес Б.Я. // ФТГ. 1990. Т. 32. № 10. С. 2975.
- [3] Уэллс А. Структурная неорганическая химия. М.: Мир. 1988, Т. 3. 564 с.
- [4] Фейнман Р. Статистическая физика. М.: Мир. 1975. 408 с.
- [5] Azzoni C.B. et al. // Z. Naturforsch. 1990. V. 45a. N 6. P. 790.
- [6] Вайнштейн Б.К. и др. Современная кристаллография. М.: Наука, 1979. Т. 1. 360 с.
- [7] Kajitani T. et al. // Physica C. 1990. V. 171. N 5-6. P. 491.
- [8] Jorgensen J.D. et al. // Physica C. 1990. V. 171. N 1-2. P. 93.
- [9] Tokura Y. et al. // Nature. 1989. V. 337. P. 345.

Поступило в Редакцию
12 февраля 1991 г.

² у $YBa_2Cu_3O_{6+\delta}$ расстояние $Cu-O$ равно 1.95 \AA [8],
а у $Nd_{2-x}Ce_xCuO_4$ с электронным типом проводимости
 1.97 \AA [9].