

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 19

12 октября 1991 г.

05.4

© 1991

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ЭФФЕКТА
УВЛЕЧЕНИЯ ВИХРЕЙ МАГНИТОСТАТИЧЕСКОЙ ВОЛНОЙ
В СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЕ ФЕРРИТ - СВЕРХПРОВОДНИК

В.С. Б а б у ш к и н, Н.А. М о р о з о в а

При создании устройств на магнитостатических волнах (MCB) различного функционального назначения особый интерес представляет изучение взаимодействия MCB с высокотемпературным сверхпроводником (ВТСП). В работах [1-3] было обнаружено влияние электронного поглощения MCB в структуре феррит - ВТСП. В [1] было показано, что поле MCB, проникая в пленку ВТСП, может вызвать в ней движение вихрей с постоянной средней скоростью \bar{v}_{cp} :

$$\bar{v}_{cp} = \frac{\Phi_0}{c \cdot \gamma} [\vec{j} \cdot \vec{n}] . \quad (1)$$

Здесь γ - коэффициент вязкости вихрей, Φ_0 - квант магнитного потока, c - скорость света, \vec{n} - единичный вектор вдоль оси вихря, \vec{j} - плотность переменного тока в ВТСП с эффективной проводимостью $\sigma_B = c^2 \gamma / B_0 \Phi_0$ во внешнем магнитном поле B_0 .

Этот результат явился следствием нелинейной связи мгновенной скорости вихря с полем MCB. В [4] было показано, что необходимо учитывать также эффект возникновения сгустков вихрей, которые попадают в потенциальные ямы, созданные неоднородным полем MCB.

В данной работе было впервые предпринято экспериментальное обнаружение эффекта увлечения вихрей в структуре, состоящей из пленки ЖИГ и приложенной к ней пленки ВТСП на основе $Y, Ba_2Cu_3O_7$ (см. рис. 1). На пленке ВТСП с помощью пасты на основе Tl были нанесены контакты K_1, K_2 и K_3 , которые использовались




Рис. 1. Макет измерительного устройства.

при измерении ЭДС. Приемная и передающая антенны МСВ в виде закороченных проволочек диаметром 30 мкм прикладывались в той части пленки ЖИГ, которая не перекрывалась пленкой ВТСП. Описанная структура, показанная на рис. 1, помещалась в магнитное поле электромагнита, перпендикулярное плоскости пленок. В этом случае в пленке ЖИГ распространялась прямая объемная МСВ, переменное поле которой проникало также в пленку ВТСП. Измерения проводились в низкотемпературном криостате при температуре 77 К на частоте 7.9 ГГц.

На рис. 2 представлены типичные зависимости проходящей мощности МСВ и напряжения, измеренного с помощью селективного вольтметра типа 232 В на контактах K_2-K_3 . Видно, что максимальное напряжение U_{23} составляло около 60 нВ при верхней оценке мощности МСВ в 15 мкВт. Видно также, что наибольшее напряжение достигалось в магнитных полях, меньших по сравнению с полем максимального прохождения МСВ.

Анализируя полученные результаты, сравним их с оценками, приведенными в [3, 4]. Авторами [4] выведена формула для разности потенциалов U_1 в поперечном относительно направления волнового вектора \vec{q} МСВ:

$$U_1 = \frac{2\pi q'}{c\beta_0} W_0, \quad (2)$$

где W_0 – мощность МСВ.

Величина вольт-ваттной чувствительности в нашем случае состояла $4 \cdot 10^{-3}$ В/Вт. По оценкам [4] эта величина ожидалась $10^{-1} - 10^{-2}$ В/Вт. Однако можно надеяться, что учет ослабления мощности МСВ в конечном зазоре между прилегающими пленками феррита и ВТСП позволит уменьшить полученное расхождение.

Следует отметить, что в эксперименте в пределах погрешности отсутствовала ЭДС на контактах K_1-K_2 . Из выводов [4] следует, что величина ЭДС в продольном относительно \vec{q} направлении $U_{||}$ ожидалась существенно меньшей, чем U_1 .




Рис. 2. Спектр МСВ и зависимость ЭДС увлечения \mathcal{U}_1 в структуре ЖИГ – сверхпроводник.

Измерения ЭДС увлечения вихрей, проведенные при другой конфигурации внешнего магнитного поля, а именно тогда, когда в пленке ЖИГ распространялась поверхностная МСВ, показали отсутствие ЭДС на контактах K_1K_2 и K_2K_3 , что можно объяснить отсутствием силы Лоренца, действующей на вихри в ВТСП при такой конфигурации внешнего магнитного поля.

Отсутствие ЭДС на контактах в случае поверхностных МСВ, а также несовпадение формы огибающей спектра МСВ и ЭДС увлечения в случае прямой объемной МСВ (см. рис. 2) свидетельствует об омичности контактов, используемых в эксперименте.

Все выше отмеченное позволяет однозначно утверждать, что в эксперименте наблюдалось увлечение вихрей МСВ в слоистой структуре феррит – ВТСП.

Авторы выражают благодарность В.Н. Скокову и Н.Н. Богданову за предоставленную для измерений пленку ВТСП.

Список литературы

- [1] Попков А.Ф. // ЖТФ. 1989. Т. 59. В. 9. С. 112–117
- [2] Анифчикогенов В.Б. и др. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 14. С. 24–28.
- [3] Лебедев Б.М., Яковлев С.В. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 19. С. 27–29.
- [4] Ползиков Н.И., Раевский А.О. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 17. С. 73–77.

Институт физики металлов
УО АН СССР, Свердловск

Поступило в Редакцию
17 апреля 1991 г.