

02; 05; 06.3

© 1991

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВА
И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АМОРФНЫХ СЛОЕВ ОКСИНИТРИДА КРЕМНИЯ

Ю.Г. Ш а в а л г и н, П.А. П у н д у р

Интерес к изучению взаимосвязи изменений состава и спектроскопических свойств аморфных слоев оксинитрида кремния вызван прежде всего необходимостью изучения природы происходящих при варьировании состава изменений спектра локальных состояний в этом материале, т.к. последние определяют характеристики приборов твердотельной электроники и оптоэлектроники, при создании которых слои оксинитрида кремния находят все большее применение [1, 2].

В настоящей работе проведены исследования катодолюминесценции (КЛ) аморфных слоев оксинитридов кремния различных составов.

Изучались слои оксинитрида кремния $a-SixNyOz$, содержащие избыточный кремний, которые были получены в реакции $SiH_4 + NH_3 + H_2O$ (режимы синтеза данных образцов приведены в таблице 1, C_p – парциальное давление паров H_2O в реакторе).

Методика измерения спектров КЛ описана в работе [3].

Толщина и коэффициент преломления исследуемых образцов определялись эллипсометрически, используя эллипсометр ЛЭФ-2 ($\lambda = 632.8 \text{ нм}$).

Спектры катодолюминесценции слоев $a-SixNyOz$ показаны на рис. 1 и 2. Полученные спектры КЛ исследуемых образцов разлагались с помощью ПЭВМ на элементарные полосы, имеющие гауссову форму и максимумы которых лежат при $4.25-4.55 \text{ эВ}$ (E_1), $3.15-3.4 \text{ эВ}$ (E_2), $2.65-2.7 \text{ эВ}$ (E_3) (параметры разложения приведены в таблице, режимы измерения спектров КЛ: $E_B=1.5 \text{ кэВ}$, $I = 12 \text{ мкА}$).

Полученные результаты свидетельствуют о заметном влиянии условий синтеза (варьирование которых приводит к изменению состава слоев $a-SixNyOz$) на люминесцентные характеристики исследуемых образцов, что выражается в изменении спектрального положения полос излучения (E), интенсивности (I) и их полуширины (H).

Остановимся подробнее на природе этих изменений. Ранее нами было показано [4], что в спектрах КЛ $a-Si_3N_4$ и $a-SiNxOy$ присутствует полоса излучения при $4.4-4.6 \text{ эВ}$, которая обусловлена электронными переходами между локальными уровнями, сформированных антисвязывающими и связывающими состояниями дефекта $Si - Si$ и отстоящих, согласно [5-7], от краев разрешенных зон




Рис. 1. Спектры КЛ слоев а- $SixNyO_z$: 1, 2, 3 – образцы N1, N2, N3.

приблизительно на 0.1–0.5 эВ (ширина запрещенной зоны E_g в а- Si_3N_4 составляет 4.7–5.1 эВ [1, 6]). В исследованных нами слоях а- $SixNyO_z$, синтезированных при $R = NH_3/SiH_4 = 5$, также наблюдается полоса излучения при 4.5 эВ (рис. 1). По мере уменьшения R от 5 до 1 при синтезе (переход от образцов 1 – 2 – 3) максимум полосы КЛ при 4.5 эВ сдвигается в сторону меньших энергий с одновременным уширением и уменьшением ее интенсивности (см. табл.). В то же время известно [1], что слои нитрида кремния, синтезируемые при $R = NH_3/SiH_4 < 10$, обогащаются сверхстехиометрическим кремнием. В нашем случае изменение R от 5 до 1 при синтезе слоев а- $SixNyO_z$ (образцы 1; 2; 3; содержание атомов кислорода в этих образцах, согласно данным по рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [8] и эллипсометрических измерений коэффициента преломления, не более 4 ат. %) также приводит к обогащению этих пленок кремнием, на что указывает и рост коэффициента преломления (см. табл.). Это позволяет связать наблюдавшийся длинноволновый сдвиг и уширение обсуждаемой полосы КЛ (см. рис. 1, табл.) с уширением локальных уровней, обусловленных состояниями дефекта Si–Si, в зоны при росте избыточного кремния в пленках. Так как локальные уровни, отвечающие антисвязывающим и связывающим орбиталам дефекта Si–Si, расположены вблизи краев разрешенных зон, то при их уширении возрастает доля делокализованных состояний этого дефекта по которому возможен пространственный перенос носителей заряда. Соответственно уменьшается доля локализованных состояний, отвечающих дефекту Si–Si и обуславливающих электронные переходы с энергией 4.25–4.5 эВ и, как следствие этого, снижение интенсивности данной люминесценции в а- $SixNyO_z$ при

№ образца	$R = NH_3/SiH_4$	1		2		3		4		5		6	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$C_{H_2}O$, ПА	5	3	1	4	257	3	256	1.77	1.77	254	1	1	1.76
n	7	6	4	1.93	1.98	1.76	1.76	4.25	4.55	4.45	4.5	4.5	4.5
E_1 , эВ	1.93	4.3	4.3	4.5	4.25	4.25	4.25	3.25	3.15	3.4	3.3	3.2	3.2
E_2 , эВ	4.5	3.35	3.25	3.35	3.25	3.15	3.15	2.65	2.65	2.7	2.65	2.65	2.65
E_3 , эВ	3.35	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	3.1	2	1.5	3.2	2.5	2.15
I_1 , о. е.	2.65	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	8.85	6.7	7.1	6.65	8.6	6.3
I_2 , о. е.	3.1	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	4.3	3.8	3.4	5.4	6.35	4.25
I_3 , о. е.	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	4.3	3.8	3.4	3.4	3.4	3.4
H_1 , эВ	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	1.15	1.5	1.55	1.15	1.55	1.55
H_2 , эВ	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1
H_3 , эВ	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.65	0.55	0.48	0.6	0.65	0.48




Рис. 2. Спектры КЛ слоев а- Si_xNyO_z : 4, 5, 6 – образцы N4, N5, N6 (содержание атомов кислорода в данных образцах не менее 20 ат. % [1]).

при обогащении этих слоев кремнием (см. табл., переход от образца 1 – 2 – 3). Обсуждаемый эффект в слоях а- Si_xNyO_z с более высоким содержанием кислорода (образцы 4, 5, 6) проявляется меньше, т.к. глубина залегания локальных уровней, обусловленных состояниями дефекта $\text{Si}-\text{Si}$, больше в этих слоях, вследствие увеличения E_g при обогащении пленок кислородом [1, 8].

Второй из характерных полос, присутствующих в спектрах КЛ а- Si_xNyO_z , является полоса излучения при 3.15–3.4 эВ (E_M). Положение максимума данной полосы обнаруживает корреляцию с изменением условий синтеза пленок. Так, при обогащении пленок кремнием достигаемом уменьшением R при синтезе (переход от образцов 1 – 2 – 3, либо 4 – 5 – 6), максимум ее сдвигается в сторону меньших энергий (рис. 1, 2, табл.). Ранее нами было показано [3], что в спектрах люминесценции а- Si_3N_4 также присутствует полоса излучения при 3.2–3.6 эВ, которая обусловлена рекомбинацией свободных электронов (дырок) с локализованными дырками (электронами) на ловушках, ответственных за эффект памяти в этом материале. В рамках данной модели энергия максимума данной люминесценции E_M соответствует разнице $E_g - E_t^{e,h}$, где $E_t^{e,h}$ – глубина залегания вышеупомянутых заполненных электронных и дырочных ловушек в а- Si_3N_4 ($E_t^{e,h} \cong 1.2 - 1.5$ эВ [1, 2]). Таким образом, длинноволновый сдвиг максимума данной люминесценции в слоях а- Si_xNyO_z (образцы 1–2–3, 4–5–6) естественно связать с уменьшением разницы $E_g - E_t^{e,h}$ ($E_m \cong E_g - E_t^{e,h}$) вследствие уменьшения E_g при обогащении этих пленок кремнием.

В спектрах КЛ а- Si_xNyO_z (образцы 1-6) присутствует также полоса КЛ с максимумом при 2.65-2.7 эВ (см. табл.). Интенсивность данной полосы усиливается при обогащении пленок кислородом (переход от образца 1 к образцу 4, 2-5, 3-6). Данная полоса характерна и для спектров КЛ тонких слоев а- SiO_2 [9]. Природа центров люминесценции, обуславливающих данную полосу в слоях оксинитрида кремния, возможно близка к природе центров свечения, ответственных за аналогичную полосу излучения в диоксида кремния. Не исключено также возможное присутствие в слоях а- Si_xNyO_z микрообластей близких по составу к SiO_2 . Окончательный вывод о природе данной полосы сделать затруднительно, однако, результаты экспериментов указывают, что природа ее генетически связана с появлением в матрице нитрида кремния атомов кислорода.

Список литературы

- [1] Нитрид кремния в электронике / Под ред. Ржанова А.В. Новосибирск: Наука, 1982. 200 с.
- [2] Гриценко В.А. В кн.: „Аморфные полупроводники и диэлектрики на основе кремния в электронике”. Сб. сов.-сем.-1989, Одесса. С. 122-132.
- [3] Шавалгин Ю.Г., Чихал Ю.И. В кн.: „Спектроскопия стеклообразующих систем”. Рига, 1988. С. 148-153.
- [4] Шавалгин Ю.Г., Пундуру П.А. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 7. С. 38-42.
- [5] Robertson J., Powell M.J. // Appl. Phys. Lett. 1984. V. 44. N 4. P. 415-418.
- [6] Martin-Moreno L., Martinez E., Verges S.A., Yndurain F. // Phys. Rev. B. 1987. V. 35. N 18. P. 9683-9692.
- [7] Дидинчук В.А., Петухов А.Г. В кн.: „Аморфные полупроводники и диэлектрики на основе кремния в электронике.” Сб. материалов Сов. - сем. 1989, Одесса. С. 156-164.
- [8] Брытов А.А., Гриценко В.А., Костиков Ю.П., и др. Строение, электронная структура и перенос заряда в оксинитриде кремния. Препринт 5-85, ИФП СО АН СССР. Новосибирск, 1985. 56 с.
- [9] Пундуру П.А., Воронкова Г.М., Шавалгин Ю.Г. // МЭ. 1986. Т. 15. В. 6. С. 557-558.

Латвийский
университет
НИИ физики твердого тела,
Рига

Поступило в Редакцию
16 августа 1991 г.