

07; 11; 12

(C) 1992

АНОМАЛЬНАЯ ДИФФУЗИЯ АТОМОВ Ga В НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОМ СЛОЕ $GaAs$

Н.Г.Джумамухамбетов, А.Г.Дмитриев

Поскольку диффузия в полупроводниках осуществляется в основном по дефектам кристаллической решетки [1], а облучение приводит к образованию таких дефектов, то естественно ожидать влияние облучения на диффузию атомов.

Так, в работе [2] показано, что при температурах ниже 650–700°C атомы Zn в $InAs$ и $GaAs$ мигрируют по вакансиям мышьяка, поэтому увеличение концентрации вакансий, которое имеет место при облучении, приводит к росту коэффициента диффузии. Увеличение коэффициента диффузии наблюдается и в моноатомных кристаллах. Так, при $T=700^{\circ}\text{C}$ коэффициент диффузии мышьяка в Ge при облучении в 3.8 раза больше, чем без облучения [3], в то время как в облученных кристаллах Si коэффициент диффузии дефектов и примесных атомов возрастает на 5–6 порядков [4].

В наших экспериментах изучалась диффузия поверхностных атомов Ga в модифицированных лазерным излучением кристаллах $GaAs$. Как сообщалось ранее [5], обработка монокристаллов $GaAs$ импульсами лазерного излучения приводит к разложению соединения и возгонке мышьяка. При этом в модифицированном слое толщиной 20–30 мкм происходит преимущественно образование вакансий мышьяка, концентрация которых составляет $2 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$. Непосредственно у поверхности этих вакансий так много, что избыточный Ga образует макроскопические области металла.

Термический отжиг модифицированных кристаллов $GaAs$ в атмосфере H_2 при $T=600^{\circ}\text{C}$ ($t_{\text{отж}}=30$ мин) приводит к исчезновению поверхностных включений металлического Ga [6]. При этом в спектрах фотолюминесценции при 77 K, вместо характерной полосы 1.42 эВ, появляется полоса 1.32 эВ, природа которой связана с антиструктурными дефектами типа Ga_{As} .

Если поверхностные включения металлического Ga стравить в соляной кислоте и произвести последующий термический отжиг модифицированных кристаллов $GaAs$ в тех же условиях, то в спектрах фотолюминесценции полоса 1.32 эВ не обнаруживается. Следовательно, появление полосы 1.32 эВ в спектрах фотолюминесценции обусловлена диффузией поверхностных атомов Ga вглубь кристалла по вакансиям мышьяка, причем глубина диффузии, определенная по спектрам фотолюминесценции при послойном стравливании модифицированного слоя, составляет 15–17 мкм. Тогда коэффициент диффузии атомов Ga в модифицированных кристаллах $GaAs$ может быть представлен в виде:

$$D = L^2/\tau$$

(L – глубина диффузии; τ – время термического отжига) и составляет $14.2 \cdot 10^{-10} \text{ см}^2/\text{с}$.

Коэффициент диффузии атомов Ga в исходном монокристалле $GaAs$ определяется выражением

$$D = D_0 \cdot \exp\left(-\frac{E_\alpha}{kT}\right), \quad (1)$$

где $D_0 = 1 \cdot 10^7 \text{ см}^2/\text{с}$; $E_\alpha = 5.6 \text{ эВ}$ – энергия активации. Согласно (1), коэффициент диффузии атомов Ga в исходных кристаллах $GaAs$ при $T = 600^\circ\text{C}$ составляет $4.2 \cdot 10^{-26} \text{ см}^2/\text{с}$.

Таким образом, коэффициент диффузии атомов Ga в модифицированных кристаллах $GaAs$ значительно превосходит соответствующий параметр в исходном кристалле. Возможно это связано с образованием большого количества вакансий мышьяка и отклонением состава соединения в модифицированном слое от стехиометрического.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Болтакс Б.И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках. Л., 1972. 384 с.
- [2] Болтакс Б.И., Рембеза С.И. // ФТГ. 1969. Т. 8. С. 2649–2653.
- [3] Peterson N., Ogilvie R. // Trans. Metall. Soc. 1959. V. 215. P. 873.
- [4] Маниanova X.X., Ниязов Х.Р., Ниязова О.Р. В кн.: Радиационно-стимулированные процессы в твердых телах. Ташкент: ФАН, 1969. С. 41.
- [5] Андреева В.Д., Анисимов М.И., Джумамбетов Н.Г., Дмитриев А.Г. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 6. С. 1010–1013.
- [6] Андреева В.Д., Джумамбетов Н.Г., Дмитриев А.Г. // ФТП. 1991. Т. 25. В. 9. С. 1624–1628.

Санкт-Петербургский государственный
технический университет

Поступило в Редакцию
29 ноября 1991 г.