

06; 11

© 1992

ЛАВИННО-ИНЖЕКЦИОННЫЙ ОТЖИГ ДЕФЕКТОВ В ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ КРЕМНИЯ

С.Н. Коэлов, В.В. Супрунов

Обычно лавинная инжекция электронов из кремния в окисный слой сопровождается постепенной деградацией МДП-структур (в частности, возрастанием плотности поверхностных электронных состояний (ПС) и уменьшением времени генерации неосновных носителей заряда [1-3]). В настоящей работе сообщается о новом эффекте - стимулированном лавинной инжекцией электронов улучшении электрофизических характеристик кремниевых МДП-структур.

Исследовались структуры кремний - двуокись кремния - поликремний, изготовленные на базе р-кремния с концентрацией бора $1 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$. Пленка двуокиси кремния толщиной $\sim 1500 \text{ \AA}$ получалась методом термического окисления поверхности (100) кремния в сухом кислороде. Информация об энергетическом спектре ПС извлекалась из высокочастотных и квазистатических вольт-фарадных зависимостей [4]. Методика лавинного инжеектирования электронов из кремния в окисный слой идентична приведенной в работе [2]. Генерация неосновных носителей заряда в кремнии изучалась импульсным С(т) методом [5].

В исходном состоянии исследованные структуры характеризовались достаточно плавными U -образными энергетическими спектрами ПС, плотность электрически-активных дефектов в середине запрещенной зоны кремния достигала $3-4 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-2} \text{ эВ}^{-1}$ (см. рис. 1, кривая 1). После небольших доз лавинно-инжекционных воздействий ($10^{15}-10^{16}$ электронов см^{-2}) наблюдалось заметное снижение плотности поверхностных состояний во всей исследованной области запрещенной зоны кремния (рис. 1, кривые 2, 3), минимальная плотность ПС в центре запрещенной зоны приближалась при этом к $10^{10} \text{ см}^{-2} \text{ эВ}^{-1}$. При дальнейшем увеличении дозы инжеектированных электронов регистрировалось обычное, многократно наблюдавшееся разными исследователями возрастание плотности ПС - см. рис. 1, кривая 4.

Приблизительно при тех же дозах лавинно-инжекционных воздействий ($10^{15}-10^{16}$ электронов $\cdot \text{см}^{-2}$) кардинальные изменения претерпевают генерационные характеристики кремния. Типичные кинетические кривые релаксации высокочастотной емкости МДП-структур после подачи на затвор инвертирующего напряжения показаны на рис. 2. Из рис. 2, а видно, что в исходном состоянии (до проведения лавинной инжекции) время генерации неосновных носителей заряда при комнатной температуре менее 1 с (кривая 1). Понижение




Рис. 1. Энергетические спектры поверхностных электронных состояний кремния до (1) и после (2-4) проведения лавинной инжекции электронов из кремния в окисную пленку. Доза лавинной инжекции, электронов·см⁻²: 1·10¹⁵ (2), 6·10¹⁵ (3), 5·10¹⁶ (4).

температуры до 250–260 К обуславливает увеличение генерационного времени жизни до нескольких десятков секунд, причем форма $C(t)$ кривых свидетельствует об определяющей роли генерации электронов в истощенном слое кремния [5]. В результате лавинно-инжекционных воздействий при дозах 10¹⁵–10¹⁶ электронов·см⁻² темп генерации неосновных носителей заряда замедляется на порядки (рис. 2, б, кривые 2–4). Отсутствие точек перегиба на зависимостях $C(t)$, полученных после лавинно-инжекционных обработок, указывает на преобладание в данном случае поверхностной генерации электронов [5]. Очевидно, лавинный пробой в приповерхностной области кремния сопровождается дезактивацией по крайней мере части генерационно-активных дефектов в области пространственного заряда полупроводника.

Из приведенных данных следует, что энергия электронов, „разогретых” в электрическом поле истощенного слоя кремния, может быть использована для структурных перестроек в окрестности объемных и поверхностных дефектов полупроводника, обуславливающих дезактивацию этих дефектов. Возможны два механизма воздействия горячих электронов на ближайшее окружение дефектов. Во-первых, горячий электрон может непосредственно передать избыточную энергию дефекту через электрон-фононное взаимодействие; во-вторых, электрически-активный дефект может быть „запасирован”




Рис. 2. а) Кривые релаксации неравновесной высокочастотной емкости структур кремний-двуокись кремния-поликремний до проведения лавинной инжекции электронов. Температура измерений, К: 293 (1), 265 (2), 252 (3). б) Кривые релаксации неравновесной высокочастотной емкости структур кремний-двуокись кремния-поликремний при 300 К после лавинно-инжекционных воздействий. Доза лавинной инжекции, электронов · см⁻²: 0 (1), 1 · 10¹⁵ (2), 3 · 10¹⁵ (3), 9 · 10¹⁵ (4).

атомарным водородом, возникающем в процессе лавинной инжекции электронов из кремния в окисный слой.

Существенно, что при лавинно-инжекционном способе улучшения электрофизических характеристик МДП-структур не требуется повышения температуры; воздействие может быть проведено локально.

Список литературы

- [1] Нси С.С., Ран С.С., Сан С.Т. // J. Appl. Phys. 1985. V. 58. N 3. P. 1326-1329.
- [2] Козлов С.Н., Потапов А.Ю. // Вестник МГУ. Физ. Астрон. 1989. Т. 30. № 3. С. 74-79.
- [3] Козлов С.Н., Невзоров А.Н., Потапов А.Ю. // Вестник МГУ. Физ. Астрон. 1988. Т. 29. № 1. С. 62-65.
- [4] Зи С. Физика полупроводниковых приборов. Т. 1. М.: Мир, 1984. 455 с.
- [5] Литовченко В.Г., Горбань А.П. Основы физики микроэлектронных систем металл-диэлектрик-полупроводник. Киев: Наукова Думка, 1978. 315 с.

Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
25 марта 1992 г.