

06.1; 06.2; 12

© 1992


## УПОРЯДОЧЕННАЯ ЛАТЕРАЛЬНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ПЕРЕХОДНОГО СЛОЯ В СИСТЕМЕ *AuGe-GaAs*

В.И. Вдовин, С.А. Груша, Р.В. Конакова,  
 В.В. Миленин, А.А. Наумовец,  
 Л.С. Хазан, Ю.А. Тхорик

Взаимодействие полупроводника с элементами металлизации при формировании контакта приводит к образованию переходного слоя вблизи границы раздела [1]. На примере наиболее широко распространенной омической контактной пары *AuGe-GaAs* этот эффект изучался на подвергнутых отжигу гетероструктурах [2]. Для описания структурных изменений в переходном слое была предложена модель неоднородной «зернистой» межфазной границы. Размеры зерен, их количество и химический состав определялись режимом термообработки структуры. В настоящей работе проведено исследование контактов *AuGe-GaAs*, которые не подвергались термоотжигам, а процессы межфазного взаимодействия стимулировались радиационно-полевыми обработками.

Контакты изготавливались в вакууме  $1 \cdot 10^{-6}$  Тор термическим напылением *AuGe* на нагретую подложку *n-GaAs* (001), предварительно очищенную в *HCl* и промытую деионизованной водой. Часть полученных структур подвергалась облучению  $\gamma$ -квантами  $^{60}\text{Co}$  дозами  $5 \cdot 10^6 - 2 \cdot 10^7$  Р, либо совместной радиационно-полевой обработке в режиме: доза облучения  $2 \cdot 10^7$  Р, напряжение обратного смещения  $V = 2$  В. Структурные исследования проводились с помощью просвечивающей электронной микроскопии продольных и поперечных сечений образцов.

Электронно-микроскопические исследования показали отсутствие пластической деформации вблизи границы раздела и выявили в этой области периодический контраст в виде параллельных полос, ориентированных вдоль одного направления типа  $\langle 110 \rangle$  (рис. 1). Периодичность полос контраста в плоскости границы составляла около 0.2 мкм. Контраст наблюдался только в приграничной области *GaAs* (на глубине менее 100 Å) и исчезал после кратковременного травления этой поверхности образца ионным пучком. В исходных структурах полосы контраста имели сильно размытые границы и неоднородную интенсивность. Радиационные и радиационно-полевые обработки способствовали в некоторой степени более четкому проявлению контраста за счет повышения резкости границ и выравнивания интенсивности полос. Характерной особенностью контраста является сохранение ориентации полос и слабое изменение их интенсивности при варьировании дифракционных условий. Приведенные данные позволяют предположить, что описанный контраст имеет абсорбционный



Полосчатый контраст в  $GaAs$  вблизи границы контакта  $AuGe-GaAs_7$  (001): а – контрольная структура, б – после  $\gamma$ -обработки ( $1 \cdot 10^7 P$ ), в – после  $\gamma$ -полярной обработки ( $2 \cdot 10^7 P$ ,  $V=2$  В). Слой  $AuGe$  удален с поверхности  $GaAs$  химическим травлением.

характер и обусловлен латеральной концентрационной неоднородностью твердого раствора, причина возникновения которой может быть связана с особенностями массопереноса на границе раздела исследуемой структуры.

Проведенные нами исследования профилей распределения элементов свидетельствуют о значительном размытии границы металлический слой- $GaAs$ . Атомы  $Ga$  диффундируют и накапливаются в слое  $AuGe$ , а образовавшиеся в решетке полупроводника вакансии заполняются атомами  $Au$  и  $Ge$ .

Как отмечалось в [3-4], образование периодической структуры приводит к изменению кривизны эпигаксиальной системы и частичной релаксации собственных деформаций. Свободная энергия такой системы описывается выражением [6]

$$F(c, \varepsilon) = F_0(\bar{c}, \bar{\varepsilon}) + \int dV \left\{ \frac{\beta}{2} (\nabla \bar{c})^2 - \mu \bar{c} - \frac{\alpha}{2} \bar{c}^2 + \right. \\ \left. + \frac{\gamma}{3} \bar{c}^3 + \frac{\delta}{4} \bar{c}^4 + \Gamma \bar{c} \varepsilon + \frac{1}{2} G \varepsilon^2 + G \varepsilon \bar{\varepsilon} \right\}, \quad (1)$$

где интеграл берется по объему переходного слоя, входящие в подинтегральное выражение величины описаны в [6]. Минимум свободной энергии может соответствовать периодическому (в одном или в нескольких измерениях) распределению концентрации примеси  $C(r)$ ,  $[\bar{C} = C(r) - \bar{C}]$ , и деформации  $\varepsilon(r)$ , а не их „заданным” средним значениям  $\bar{C}$  и  $\bar{\varepsilon}$ . Таким образом, концентрационное расслоение твердого раствора в переходной области контраста может быть энергетически выгодно. Подобное расслоение твердого раствора возможно даже в случае тонкой однородно легированной области в материале, когда  $\varepsilon = 0$  [3, 5]. Если же  $\varepsilon \neq 0$ , как в случае переходного легированного слоя на нелегированной подложке, то условия расслоения значительно облегчаются [6]. Присутствие в исследованном твердом растворе  $Ge$ , усиливающего межфазное взаимодействие на границе раздела, также должно способствовать формированию латеральной неоднородности.

Таким образом, обнаруженный эффект полосчатой неоднородности приграничной области  $GaAs$  можно объяснить перераспределением диффундирующих в нее атомов металла в поле упругих напряжений. Концентрационное расслаивание твердого раствора  $AuGe$  в  $GaAs$  приводит к модуляции концентрации примеси в плоскости контакта вдоль одного направления и обеспечивает частичную релаксацию упругой деформации. При этом модуляция в остальных направлениях не реализуется, поскольку это приводило бы к увеличению свободной энергии системы за счет возрастания градиентного члена в (1). Однако при больших упругих напряжениях двух- и трехмерная модуляция концентрации примеси возможна, поскольку проигрыш в поверхностной энергии концентрационных доменов (градиентном члене) компенсировался бы значительным выигрышем в объемной энергии упругой деформации. Возможно, похожая с энергетической точки

зрения ситуация наблюдается в случае релаксации напряжений несоответствия в эпитаксиальных структурах путем генерации дислокаций несоответствия: в условиях малых напряжений формируются ряды односторонних дислокаций, а при больших напряжениях – ортогональные сетки дислокаций.

### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Brillson L.J. // J. Phys. Chem. Sol. 1983. V. 44. N 8. P. 703-733.
- [2] Masaki Ogawa // J. Appl. Phys. 1980. V. 51. N 1. P. 406-412.
- [3] Хачатуров А.Т. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. М.: Наука, 1974.
- [4] Дикшгейн И.Е., Тарасенко В.В. // ФТТ. 1983. Т. 23. В. 2. С. 482-489; 1984. Т. 24. В. 5. С. 1151-1156.
- [5] Illiadis A., Singer R.E. // Solid. St. Electron. 1983. V. 26. N 1. P. 7-14.
- [6] Hasan L.S., Harman R., Thorik Yu. Matveeva L.A. // Proc. Symposium on Electron. Techol. Budapest, 1987. P. 340-346.

Институт полупроводников  
АН Украины

Поступило в Редакцию  
20 мая 1992 г.