

ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА И ПЬЕЗООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В КРИСТАЛЛАХ Cs_2HgBr_4

*O. Г. Влох, Б. В. Каминский, И. И. Половинко, С. А. Свелеба
А. Ю. Халахан, А. В. Богданова, В. В. Петров*


Внешние механические и электрические поля существенным образом искажают модулированную структуру. Они могут вызвать дополнительные фазовые переходы между модулированной, соразмерной и разупорядоченной фазами [1, 2] либо индуцировать новые соразмерные (C) и несоразмерные (H) фазы внутри первоначальной модулированной фазы [3, 4]. Фундаментальный интерес представляет возможность существования на фазовой диаграмме трикритических точек, где сходятся несколько линий фазовых переходов. Недавно такие точки были обнаружены при воздействии электрического поля в кристаллах $\text{SC}(\text{ND}_2)_2$ [5] и NaNO_2 [6].

Объектом настоящих исследований были выбраны сравнительно малоизученные кристаллы Cs_2HgBr_4 . В этих кристаллах проведены диэлектрические, ультразвуковые, рентгеновские и ЯКР исследования [7–9]. При комнатной температуре они имеют структуру типа $\beta\text{-K}_2\text{SO}_4$ и при охлаждении претерпевают последовательные переходы из исходной фазы с симметрией $Pnma$ в H фазу при $T_c = 243$ К, далее при $T_c = 230$ К в собственную сегнетоэластическую фазу с симметрией $P2_1/n\bar{I}$ и при $T_i = 165$ К в другую собственную сегнетоэластическую фазу с симметрией $P1$.

Пьезооптические исследования проводились нами путем измерения зависимости оптического двупреломления δ (Δn) от механического напряжения σ методом Сенармона на образцах главных срезов на $\lambda = 633$ нм с точностью 10^{-7} . Температура измерялась с точностью 0.01 К. Ошибки в измерении толщины и установки образцов позволяют оценить точность измерения пьезооптических коэффициентов $\pi_{ik}^0 = \frac{1}{2} (\nu_i^3 \pi_{ik} - \nu_j^3 \pi_{jk})$ в 10%.

Эффективные пьезооптические коэффициенты π_{32}^0 , π_{13}^0 и π_{21}^0 слабо изменяются с температурой, претерпевая незначительные аномалии в окрестности фазового перехода при T_i и резкие скачки вблизи T_c . Значения их при $T=250$ К соответственно равны: $\pi_{32}^0 = 1.65 \cdot 10^{-12}$, $\pi_{13}^0 = 0.32 \cdot 10^{-12}$, $\pi_{21}^0 = 0.87 \cdot 10^{-12}$ м²/Н. Изменения пьезооптических коэффициентов при фазовых переходах определяются преимущественно температурным поведением упругих податливостей s_{ik} и двупреломления Δn_i . Обе эти величины существенно изменяются в области сегнетоэластического перехода при T_c . Отсутствие температурных зависимостей s_{ik} не позволило достоверно установить природу аномалий π_{ik}^0 при T_c .

Пьезооптические исследования показали, что температуры фазовых переходов кристалла Cs_2HgBr_4 наиболее чувствительны к одноосному механическому напряжению σ_θ . Это дало возможность построить фазовую диаграмму в координатах температура—одноосное механическое напряжение, показанную на рисунке. Точки фазовых переходов T_i и T_c опре-



Фазовая диаграмма температура—одноосное механическое напряжение σ_θ для кристалла Cs_2HgBr_4 .

делялись здесь по особенностям температурных зависимостей двупреломления: излому при T_c и скачку при T_m . Измерения проводились в режиме медленного нагревания со скоростью 0.1 К/мин при воздействии механического напряжения σ_b . Наклон линий фазовых переходов, отделяющих сегнетоэластическую фазу от Н фазы остается постоянным и равным $1.97 \cdot 10^6$ Н/м² вплоть до $\sigma_b = 1.3 \cdot 10^7$ Н/м², выше которого он начинает уменьшаться, стремясь к насыщению. Скачок двупреломления при Н—С-переходе уменьшается с увеличением σ_b , становясь равным нулю в точке ($T_m = 238.8$ К, $\sigma_b^m = 1.37 \cdot 10^7$ Н/м²). В этой точке род фазового перехода изменяется от 1-го рода ко 2-му. Линия фазовых переходов 2-го рода — исходная Н фаза при малых σ_b перпендикулярна оси температур. Двигаясь по фазовой диаграмме от T_c вверх, при $T > T_m$ снова появляется линия фазовых переходов 1-го рода, близких ко 2-му. В трикритической точке ($T_{cr} = 244.8$ К, $\sigma_b^{cr} = 1.19 \cdot 10^7$ Н/м²) линии фазовых переходов 1-го и 2-го родов сливаются.

Таким образом, на фазовой (T, σ) диаграмме кристалла Cs_2HgBr_4 существуют две трикритические точки, в которых происходит изменение рода фазового перехода. В области выше (T_m, σ_b^m) разница между исходной и С фазами отсутствует. Отметим, что внешний вид построенной (T, σ) диаграммы в кристалле Cs_2HgBr_4 подобен диаграмме температура—электрическое поле собственного сегнетоэлектрика $SC(ND_2)_2$ [5].

Проведенные исследования указывают на высокую чувствительность несоразмерных сегнетоэластиков к внешнему механическому напряжению.

Л и т е р а т у р а

- [1] Санников Д. Г. ФТТ, 1983, т. 25, № 2, с. 616—618.
- [2] Головко В. А., Санников Д. Г. ФТТ, 1983, т. 25, № 11, с. 3419—3424.
- [3] Moudden A. H., Svenson E. C., Shirane G. Phys. Rev. Lett., 1982, vol. 49, N 8, p. 557—560.
- [4] Durand D., Denoyer F., Currai R., Vettier C. Phys. Rev. B, 1984, vol. 30, N 2, p. 1112—1114.
- [5] Jamet J. P. J. Phys. Lett., 1981, vol. 42, p. L123—L125.
- [6] Qui S. L., Dutta M., Cummins H. Z., Wicksted J. P., Shapiro S. M. Phys. Rev. B, 1986, vol. 34, N 11, p. 7901—7910.
- [7] Plesko S., Dvorak V., Kind R., Treindl A. Ferroelectrics, 1981, vol. 36, p. 331—334.
- [8] Петров В. В., Халахан А. Ю., Богданова А. В., Шанойло С. М., Пицюга В. Г., Жмыжов Г. В. Физ. электроника (Львов), 1986, № 32, с. 24—27.
- [9] Семин Г. К., Альмов И. М., Бурбело В. М., Пахомов В. И., Федоров П. М. Изв. АН СССР, сер. физ., 1978, т. 42, № 10, с. 2095—2100.

Львовский государственный
университет им. И. Франко
Львов

Поступило в Редакцию
14 октября 1987 г.
В окончательной редакции
11 февраля 1988 г.

О ДИНАМИКЕ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ И ФЕРРОМАГНЕТИКАХ

B. N. Нечаев, A. M. Рошупкин

Изгибные колебания доменных границ в сегнетоэлектриках и сегнетоэластиках изучались в [1, 2], основные результаты которых позднее были повторены в [3]. Исследование колебаний доменных границ в сегнетоэлектриках [1, 3] и ферромагнетиках [4] основывалось на феноменологической «мембранный» модели движения доменной границы. Однако при этом, как