

## ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В КРИСТАЛЛАХ $TlFeTe_2$

*M. A. Алджанов, Г. Д. Гусейнов, А. М. Абдуллаев, М. Т. Касумов,  
З. Н. Мамедов*

Тройные соединения  $TlFeS_2$  и  $TlFeSe_2$  относятся к числу соединений типа  $TlMX_2$  ( $M=Cr, Fe$ ;  $X=S, Se, Te$ ), обладающих полупроводниковыми и магнитными свойствами [1-3].

Нейтронографические исследования при  $\sim 16$  К [2] показали, что соединение  $TlFeS_2$  имеет антиферромагнитное упорядочение при низких температурах. По ЯГР [2, 3] установлено, что магнитный фазовый переход  $TlFeS_2$  наблюдается в районе 170—190 К. Изучение теплоемкости  $TlFeS_2$  и




Рис. 1. Зависимость  $C_p (T)$  для  $TlFeTe_2$ .

$TlFeSe_2$  [4, 5] показало, что в поведении  $C_p (T)$  в интервале 4.2—300 К не наблюдается аномалий, что характерно для магнитных фазовых переходов.

В настоящей работе исследована теплоемкость  $TlFeTe_2$  в интервале 4.2—300 К. Поликристаллические образцы  $TlFeTe_2$  были синтезированы сплавлением соответствующих компонент в эвакуированных кварцевых ампулах [1]. Теплоемкость измерена методом адиабатической калориметрии [4].

На рис. 1 представлены результаты исследований теплоемкости кристалла  $TlFeTe_2$ . Как видно из рис. 1, зависимость  $C_p (T)$  обнаруживает две ярко выраженные аномалии, указывающие на наличие фазовых переходов. Максимальные значения аномалий находятся при температурах  $T_1=222.0 \pm 0.2$ ,  $T_2=69.1 \pm 0.3$  К. В области фазовых переходов проведены 5 серий измерений с температурным шагом от 2 до 0.2 К.

Экстраполяцией  $C_p (T)$  (рис. 1, пунктирная линия) в области аномального поведения были разделены регулярные  $C_{p0}$  и аномальные  $\Delta C_p$  части теплоемкости. Величина аномалии в области  $T_1$  составляет 19 % от ее регулярной части, а в окрестности  $T_2$  эта величина порядка 13 %. Аномальная часть теплоемкости вблизи температур фазового перехода  $T_1$  и  $T_2$  удовлетворительно описывается выражением  $\Delta C_p \sim |T-T_n|^\alpha$ . Изменения энтропии  $\Delta S$ , связанные с фазовыми переходами, определялись

графическим интегрированием площадей под кривыми  $(\Delta C_p/T)(T)$ . Полученные таким образом значения  $\Delta S$  равны 0.08 для области  $T_1$  и 0.05 для области  $T_2$ . Малые величины изменений энтропии являются основанием для отнесения этих переходов к переходам типа смещения.

Рассматривая окрестность точки перехода при  $T_{tr}$ , близкую к критической точке, и используя разложение термодинамического потенциала по степеням параметра порядка [6], избыточную теплоемкость ниже точки

перехода можно представить в виде линейной функции  $T$  [7]

$$(\Delta C_p/T)^2 = a + b(T_{tr} - T),$$

где  $T_{tr}$  — температура перехода.

Линейность функции  $(\Delta C_p/T)^{-2}$  для перехода при  $T_1$  и для перехода при  $T_2$  наблюдается в интервале 219.7—221.6 К и 68 К— $T_2$  соответственно. Как видно из




Рис. 2. Зависимость  $(\Delta C_p/T)(T)$  вблизи  $T_1$ .

рис. 2, в непосредственной близости от температуры перехода  $T_1$  ( $T_1 - T \leqslant 0.4$ ) наблюдается отклонение  $(\Delta C_p/T)^{-2}(T)$  от линейной зависимости. Этот факт и наличие избыточной теплоемкости при  $T \geqslant T_1$  обусловлены, по-видимому, наличием в образцах дефектов [8].

Таким образом, на основании анализа экспериментальных данных по теплоемкости  $\text{TiFeTe}_2$  можно сделать следующие выводы: 1) впервые обнаружены фазовые переходы при 69.1 и 222.0 К, 2) малое изменение энтропии характеризует их как переходы типа смещения, 3) поведение аномальной теплоемкости вблизи  $T_1$  и  $T_2$  удовлетворительно описывается теорией фазовых переходов Ландау.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Маковецкий Г. И., Касинский Е. И. // Изв. АН СССР, неорг. матер. 1984. Т. 20, № 10. С. 1752—1753.
- [2] Sabrouskey H., Rosenberg M., Welz D., Deppe P., Schöfer W. // J. Magn. Magnetic Mater. 1986. V. 54—57. P. 1497—1498.
- [3] Султанов Г. Д., Гусейнов Г. Д., Керимова Э. М. // Матер. Всесоюзн. конф. по материаловедению халькогенидных и киалородосодержащих полупроводников. Черновцы, 1986. С. 195.
- [4] Алджанов М. А., Гусейнов Н. Г., Мамедов З. Н. // ФНТ. 1986. Т. 12. № 11. С. 1224—1226.
- [5] Алджанов М. А., Гусейнов Н. Г., Мамедов З. Н., Касумов М. Т. // Деп. в ВИНИТИ, 1987. № 623-В87.
- [6] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статическая физика, ч. 1. М., 1976. 584 с.
- [7] Александров Н. С., Флеров И. Н. // ФТТ. 1979. Т. 21. № 2. С. 327—336.
- [8] Воронель А. В., Гарбер С. Р., Мамницкий В. М. // ЖЭТФ. 1968. Т. 55. № 6. С. 2017—2030.

Институт физики АН АзССР  
Баку

Поступило в Редакцию  
11 ноября 1987 г.  
В окончательной редакции  
9 ноября 1988 г.