

- [4] Карпова И. В., Сабликов В. А., Сыровогин С. М. — ФТП, 1982, т. 16, в. 11, с. 1963—1968.  
 [5] Завадский Ю. И., Корнилов Б. В. — ФТП, 1969, т. 11, в. 6, с. 1494—1504.  
 [6] Гостев А. В., Рай Э. Й., Спивак Г. В. — Изв. АН СССР, сер. физ., 1984, т. 48, в. 2, с. 299—302.  
 [7] Смит Р. Полупроводники. М., 1982. 560 с.

Получено 8.06.1987  
 Принято к печати 24.03.1988

ФТП, том 22, вып. 8, 1988

## ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТИПА ПРОВОДИМОСТИ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СПЛАВОВ $A^{III}B^V$ —Ge (Si)

Леонов В. В.

Известно, что тип проводимости легированных монокристаллов полупроводников  $A^{III}B^V$ , Ge и Si определяется донорным или акцепторным влиянием примеси. Поэтому ождалось сохранение подобной закономерности при легировании эвтектических сплавов  $A^{III}B^V$ —Ge (Si) акцепторными примесями Zn, Ga, донорными Sb, Te и нейтральными Pb, Ni при их содержании  $10^{15}$ — $10^{20}$  см $^{-3}$ .

Оказалось, что тип проводимости эвтектических сплавов не изменяется в результате легирования, а именно сплавы InSb—Ge, GaSb—Ge имеют  $p$ -тип проводимости, InAs—Ge, GaAs—Ge, GaAs—Si —  $n$ -тип. Возникают следующие вопросы: почему тип проводимости эвтектического сплава не зависит от вида примеси и какими факторами он определяется?

Во-первых, отсутствие влияния примеси возможно из-за меньшей концентрации ее по сравнению с взаимной растворимостью компонентов эвтектики. Во-вторых, при введении примеси донорного характера (акцепторного) может увеличиваться взаимная растворимость компонентов эвтектики.

Тип проводимости фаз эвтектического сплава определяется видом и концентрацией имеющихся электрически заряженных дефектов. При избытке в одной из фаз электронов, а в другой — дырок будет наблюдаться процесс перетекания носителей заряда из одной фазы в другую, и тип проводимости при этом определяется типом носителей заряда, преобладающих в первой фазе. Если объем одной из фаз (матрицы) намного больше другой (включения), то тип проводимости сплава будет определяться типом проводимости матрицы.

Дефектами в германии (кремнии) являются акцепторы  $A'_{Ge}$  и доноры  $B'_{Ge}$ , а в соединении  $A^{III}B^V$  — доноры  $Ge_A$  или  $Si_A$  и акцепторы  $Ge_B'$  или  $Si_B'$  из-за амфотерности германия и кремния.

Для прогнозирования типа проводимости эвтектических сплавов  $A^{III}B^V$ —Ge (Si) необходимо определить фазу-матрицу и основной тип дефектов в ней. Если компоненты эвтектики имеют значительно различающиеся температуры плавления, то, как известно, матрицу будет образовывать компонент с более низкой температурой плавления. Прогнозировать преобладающий тип дефектов в матрице можно на основе данных о радиусах компонентов и их сродства к электрону.

В работе [1] приведены температуры плавления соединений, °C: AlN > > 2400, AlAs > 1600, GaP — 1500, Si — 1420, GaAs — 1237, InP — 1062, AlSb — 1050, Ge — 958, InAs — 942, GaSb — 712, InSb — 525. Из двух компонентов (соединение или простое вещество) один, расположенный в данном ряду правее, будет, как правило, образовывать матрицу. Например, в эвтектическом сплаве Si—GaP матрица образована на основе кремния.

Значения электроотрицательности, по Паулингу и Хайсинскому [1], следующие: N — 3.0, P — 2.1, As — 2.0, B — 2.0, Sb — 1.8, Si — 1.8, Ge — 1.7, Ga — 1.6, In — 1.6, Al — 1.5. Замещение благоприятно между атомами с близкими значениями электроотрицательности. Германий в соединениях в порядке убывания образует дефекты  $Ge_{Ga}$ ,  $Ge_{In}$ ,  $Ge_{Sb}$ ,  $Ge_{Al}$ ,  $Ge_B$ ,  $Ge_{As}$ ,  $Ge_{P}$ ,  $Ge_{N}$ .

кремний —  $\text{Si}'\text{Sb}$ ,  $\text{Si}'\text{Ga}$ ,  $\text{Si}'\text{In}$ ,  $\text{Si}'\text{B}$ ,  $\text{Si}'\text{As}$ ,  $\text{Si}'\text{Al}$ ,  $\text{Si}'\text{P}$ ,  $\text{Si}'\text{N}$ . Если происходит легирование германия или кремния элементами III и V групп, то меняются местами примесный и замещаемый элементы и изменяется тип дефекта с донора на акцептор, или наоборот, в приведенных рядах. В случае одинаковой разницы электроотрицательностей двух пар элементов необходимо дополнительно учитывать близость в радиусах атомов. Тетраэдрические радиусы элементов, Å [2]: In — 1.44, Sn — 1.40, Sb — 1.36, Ga — 1.26, Al — 1.26, Ge — 1.22, As — 1.18, Si — 1.17, P — 1.10, B — 0.88, N — 0.70. Следовательно, наиболее вероятны дефекты в  $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$  с примесью германия (в порядке убывания):  $\text{Ge}'\text{Ga}$ ,  $\text{Ge}'\text{Al}$ ,  $\text{Ge}'\text{As}$ ,  $\text{Ge}'\text{P}$ ,  $\text{Ge}'\text{Sb}$ ,  $\text{Ge}'\text{In}$ ,  $\text{Ge}'\text{B}$ ,  $\text{Ge}'\text{N}$ , с примесью кремния:  $\text{Si}'\text{As}$ ,  $\text{Si}'\text{P}$ ,  $\text{Si}'\text{Al}$ ,  $\text{Si}'\text{Ga}$ ,  $\text{Si}'\text{Sb}$ ,  $\text{Si}'\text{In}$ ,  $\text{Si}'\text{B}$ ,  $\text{Si}'\text{N}$ .

Рассмотрим в качестве примера эвтектику  $\text{InSb}-\text{Ge}$  и  $\text{InAs}-\text{Ge}$ . Матрица указана на первом месте в соответствии с соотношением температур плавления. Рассмотрим электрически заряженные дефекты в матрице, определяющей тип проводимости всего слитка. Знак дефекта в квадратных скобках обозначает его концентрацию. В соответствии с электроотрицательностью в фазе  $\text{InSb}$  с примесью германия равновероятны дефекты  $[\text{Ge}'\text{Sb}]$  и  $[\text{Ge}'\text{In}]$ , а стерический фактор указывает на преимущество акцепторов над донорами, т. е.  $[\text{Ge}'\text{Sb}] > [\text{Ge}'\text{In}]$ . Следовательно, по прогнозу эвтектика  $\text{InSb}-\text{Ge}$  должна иметь  $p$ -тип проводимости, что и подтверждается экспериментальными данными; аналогично для примеси германия в соединении матрицу  $\text{InAs}$  запишем через электроотрицательность  $[\text{Ge}'\text{In}] > [\text{Ge}'\text{As}]$ , и соответственно будет  $n$ -тип проводимости. Действительно, матрица  $\text{InAs}$  и обе фазы эвтектики  $\text{InAs}-\text{Ge}$  имеют  $n$ -тип проводимости.

Для неизученного эвтектического сплава  $\text{Si}-\text{GaP}$  можно предсказать в соответствии с электроотрицательностью соотношение  $[\text{Ga}'\text{Si}] > [\text{P}'\text{Si}]$ . Значит, матрица  $\text{Si}$  и эвтектический сплав  $\text{Si}-\text{GaP}$  будут иметь  $p$ -тип проводимости.

*Вывод.* Тип проводимости эвтектических сплавов  $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}-\text{Ge}$  ( $\text{Si}$ ) определяется преимущественным типом дефектов фазы-матрицы. Если температуры плавления компонентов эвтектического сплава значительно отличаются друг от друга, то матрицей сплава является компонент с более низкой температурой плавления.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Хилсум К., Роуз-Инс А. Полупроводники типа  $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ . М., 1963. 400 с.  
[2] Крегер Ф. Химия несовершенных кристаллов. М., 1969. 328 с.

Красноярский институт  
цветных металлов им. М. И. Калинина

Получено 10.08.1987  
Принято к печати 25.03.1988

ФТП, том 22, вып. 8, 1988

## НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХОЛОДНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Ваксер А. И.

1. Неравновесное статическое состояние разогретых носителей заряда (электронов) во многих однородных однокомпонентных физических системах описывается одномерным уравнением диффузии [1-4]

$$dQ(T, \lambda)/dz = W(T, \lambda), \quad (1)$$

где  $Q(T, \lambda)$  — плотность потока тепла,  $W(T, \lambda)$  — мощность его выделения,  $T(z)$  — температура электронов,  $\lambda$  — внешний параметр (ток, амплитуды внешних полей и др. [1-4]),  $z$  — координата. Свойства установившегося состояния в таких системах существенно зависят от соотношения между величинами  $W(T, \lambda)$ ,  $Q(T, \lambda)$  и коэффициентом нелинейной поверхностной теплопередачи