

Список литературы

- [1] Leboveck K. // Sol. St. Electron. 1968. V. 11. N 1. P. 135—137.
- [2] Kang J. S., Schroder D. K. // Phys. St. Sol. (a). 1985. V. 89. N 1. P. 13—43.
- [3] Schroder D. K., Nathanson H. C. // Sol. St. Electron. 1970. V. 13. N 5. P. 577—582.
- [4] Борковская О. Ю., Дмитрук Н. Л., Конакова Р. В., Литовченко В. Г., Маева О. И. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 9. С. 1640—1646.

Ленинградский политехнический институт
им. М. И. Калинина

Получено 16.06.1988
Принято к печати 17.04.1989

ФТП, том 23. вып. 10, 1989

ДИФФУЗИЯ ВАНАДИЯ В КРЕМНИИ

Азимов Г. К., Зайнабидинов С. З., Козлов Ю. И.

В настоящей работе приводятся результаты исследования диффузии ванадия в кремнии. Образцы монокристаллического кремния размерами $0.5 \times 15 \times 15$ мм с $\rho = 20$ Ом·см n -типа и $\rho = 10,100$ Ом·см p -типа в интервале температур 1100—1250 °C отжигались в электрической печи сопротивления в течение 5—25 ч. В качестве источника диффузии использовался ванадий-хлорид, меченный радиоактивным изотопом ^{48}V (период полураспада 16.1 дня), нанесенный на шлифованную поверхность образца.

Образцы кремния с нанесенным слоем ванадия-хлорида помещались в кварцевые ампулы, которые откачивались до 10^{-4} Тор и заполнялись аргоном. После диффузионного отжига ампулы с образцами сбрасывались в воду комнатной температуры. Далее, для удаления остаточной части примесных атомов с поверхности образцы промывались в плавиковой кислоте HF и кипящей смеси $\text{H}_2\text{O}_2 : \text{HCl}$. Профиль распределения ванадия определялся методом снятия тонких слоев (0.2—0.5 мкм) с помощью раствора $1\text{HF} : 40\text{HNO}_3$ с последующими промывкой в кипящей смеси $\text{H}_2\text{O}_2 : \text{HCl}$ и измерениями остаточной γ -активности образца. Толщина снятых слоев определялась путем взвешивания образцов до и после снятия слоев.

Авторадиограммы, полученные до и после диффузионного отжига и в процессе снятия слоев, свидетельствуют о равномерном распределении ванадия по сечению образца и об отсутствии включений ванадия.

Для определения коэффициента диффузии D экспериментальная кривая распределения остаточного количества радиоактивной примеси $Q(x)$ сопоставлялась с теоретической для диффузии из постоянного источника:

$$Q(x) = 2C_0(Dt)^{1/2} \cdot i \operatorname{erfc} [x/2(Dt)^{1/2}],$$

где C_0 — поверхностная концентрация, x — суммарная толщина снятых слоев, t — время диффузии.

Полученные результаты показывают, что коэффициент диффузии ванадия в кремнии увеличивается по мере роста температуры от $3.4 \cdot 10^{-11}$ см 2 /с при 1100 °C до $4.4 \cdot 10^{-10}$ см 2 /с при 1250 °C.

Температурная зависимость коэффициента диффузии описывается выражением

$$D = 6.1 \cdot 10^{-1} \exp(-2.8/kT) \text{ см}^2/\text{с}.$$

Поверхностная концентрация ванадия в интервале температур 1100—1250 °C составляет $\sim 2 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$ и во всем интервале температур исследования остается постоянной.

Таким образом, для ванадия в кремнии в отличие от глубокоуровневых атомов элементов 3d-переходной группы характерно малое значение коэффициента диффузии, как и для других элементов V группы (P, As, Sb, Bi), которые диффундируют в кремнии преимущественно по вакансационному механизму [1].

Список литературы

[1] Компенсированный кремний. Л., 1972. 240 с.

Ташкентский
государственный университет
им. В. И. Ленина

Получено 18.07.1988
Принято к печати 17.04.1989

ФТП, том 23, вып. 10, 1989

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИИ МЕДИ В ПРОФИЛИРОВАННОМ КРЕМНИИ, ПОЛУЧЕННОМ СПОСОБОМ А. В. СТЕПАНОВА

Абдурахманов К. П., Закс М. Б., Касаткин В. В.,
Куликов Г. С., Першееев С. К., Ходжаев К. Х.

В настоящее время в СССР и за рубежом предпринимаются активные попытки решить комплекс проблем, связанных с массовым производством солнечных элементов на основе кремния. Для производства дешевых солнечных элементов используются новые методы получения профилированных кремниевых подложек из расплава. В основе методов лежат способ Степанова [1] или его модификации, позволяющие выращивать непосредственно из расплава кристаллы кремния в форме лент, труб, многогранников и др. [1-3].

Изготовление, надежность и стабильность полупроводниковых приборов, получаемых на основе профилированного кремния, наряду со многими другими факторами определяются также и диффузионными свойствами легирующих контактных примесей и неконтролируемых загрязнений. Поэтому как для создания, так и для оценки надежности и стабильности приборов, получаемых на основе профилированного кремния, необходима информация о значениях диффузионных параметров ряда примесей в этом материале.

Цель данной работы — экспериментальное определение диффузионных параметров меди в профилированном кремнии, полученном способом Степанова. Диффузия примеси меди исследовалась в интервале температур 900—1050 °C. Время диффузионного отжига варьировалось от 2 до 10 мин. Концентрационные распределения меди по глубине и поверхности образцов профилированного кремния изучались с применением радиоактивного изотопа ^{64}Cu (в том числе и с помощью авторадиографической методики). Контроль за радиоактив-

Таблица 1

Значения коэффициентов диффузии D меди
в профилированном кремнии,
полученном способом Степанова

$T, ^\circ\text{C}$	Время отжига, мин	$D \cdot 10^8, \text{ см}^2/\text{с}$
900	10	2.9
950	10	4.3
1000	5	5.3
1050	3	7.6

Таблица 2

Диффузионные параметры меди — энергия
активации ΔE
и предэкспоненциальный множитель D_0
в монокристаллическом (1)
и профилированном (2) кремнии

Кремний	$D_0 \cdot 10^8, \text{ см}^2/\text{с}$	$\Delta E, \text{ эВ}$	Литература
1	4	1.0	[4-6]
2	1.5	0.86	Наши данные