

- [1] Бурдацов А. В., Койдан В. С., Рогозин А. И., Чикунов В. В. В кн.: Тр. III Междунар. конф. по исследованию и технологии электронного и ионного пучков. Новосибирск, ИЯФ СО АН СССР, 1979, т. 1, с. 315—318.
- [2] Авроров А. П., Астрилин В. Т., Бояринцев Э. Л. и др. В кн.: Докл. VII Междунар. конф. по физике плазмы и УТС (Брюссель, 1980 г.). Вена, 1981, т. 1, с. 549—554.
- [3] Каден Г. Электромагнитные экраны в высокочастотной технике и технике электросвязи. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1957. 326 с.

Институт ядерной физики  
СО АН СССР  
Новосибирск

Поступило в Редакцию  
12 ноября 1985 г.  
В окончательной редакции  
23 декабря 1986 г.

УДК 537.311.33

Журнал технической физики, т. 58, в. 2, 1988

## ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАНАРНЫХ ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУР $Cd_xZn_{1-x}GeP_2-ZnGeP_2$

В. Г. Воеводин, А. И. Грибенюков, А. Н. Морозов, Н. В. Чалдышиева

В работе предложено использовать метод твердофазных реакций изовалентного замещения (ТРЗ) [1—6] для получения монокристаллических планарных волноводов на основе соединений  $A^2B^4C_5$ . При этом структуры  $D_x^2A_{1-x}^2B^4C_5^2-A^2B^4C_5^2$  формируются за счет диффузионного обмена изовалентными элементами в процессе отжига кристалла  $A^2B^4C_5^2$  совместно с диффузантом ( $D^2$ ). Волноводные свойства таких слоев определяются подбором соответствующего замещающего элемента, обеспечивающего приращение показателя преломления в диффузионном слое.

Исследование метода ТРЗ для формирования волноводных структур на основе кристаллов  $A^2B^4C_5^2$  представляется весьма перспективным. Достоинствами диффузионной технологии являются «аппаратурная» простота и принципиальные возможности получать канальные волноводные структуры нужной конфигурации путем соответствующей «маскировки» подложек, формировать различные профили показателя преломления в слое, улучшать качество границ, уменьшать оптические потери и пр.

Волноводные слои состава  $Cd_xZn_{1-x}GeP_2$  создавались путем отжига кристаллов  $ZnGeP_2$  в парах кадмия. Исходным материалом служил монокристаллический  $ZnGeP_2$  *p*-типа проводимости, выращенный методом Бриджмена. Основные параметры, характеризующие материал: удельное сопротивление  $\rho_0 \sim 10^6$  Ом·см, подвижность дырок  $\mu = 25 \div 40$  см<sup>2</sup>·В<sup>-1</sup>·с<sup>-1</sup>, оптические потери  $\alpha \approx 5$  см<sup>-1</sup> на длине волны  $\lambda = 1.06$  мкм. Поверхность подложек размером 10×20 мм, ориентированная по плоскости (100), механически полированась, а затем химически очищалась перед термообработкой. Диффузионный отжиг проводился при 700 °C в эвакуированных до 10<sup>-3</sup> Па кварцевых ампулах с рассчитанными навесками летучих компонентов в условиях, исключающих пластическую деформацию подложек.


Характеристики волноводных диффузионных слоев определялись составом газовой фазы, температурой и длительностью термообработки.

После диффузионного отжига проводились измерения типа проводимости и удельного сопротивления слоев. Поверхность образцов исследовалась с помощью оптической и растровой электронной микроскопии. Резонансные углы возбуждения волноводных мод измерялись при помощи гoniометра Г-5 с использованием лазера ЛГН-101 ( $\lambda = 1.06$  мкм), визуализация *m*-линий осуществлялась электронно-оптическим преобразователем П-4. Потери в волноводе определялись методом скользящей призмы.

Было найдено, что пленки  $Cd_xZn_{1-x}GeP_2$  имеют *p*-тип проводимости и высокое удельное сопротивление ( $\rho \sim 10^6$  Ом·см), что затрудняет исследование их электрофизических свойств. Согласно данным металлографического анализа, образующаяся в результате диффузии гетерограница была резкой и повторяла рельеф поверхности исходного образца.

Исследование волноводных структур показало, что при прочих одинаковых условиях (температура, состав газовой фазы) параметры полученных волноводов зависят от длитель-

ности термообработки. При высоком содержании кадмия и большой толщине пленки наблюдалось ее растрескивание и частичное отслаивание от подложки. Это дает основание аппроксимировать параболической функцией профиль показателя преломления  $n(x)$  в волноводах, полученных при достаточно больших временах отжига, и, следовательно, оценить толщины волноводных слоев. При малых временах отжига профиль показателя преломления, как показано на рисунке, являлся экспоненциальным.



Профиль показателя преломления в волноводных слоях. Время термообработки 1 (1) и 3 ч (2).

поглощением и рассеянием излучения «исходного» подложечного материала. В связи с этим резервы улучшения параметров волноводов очевидны — это использование более качественных подложек и оптимизация технологических режимов диффузии.

Полученные волноводы перспективны для создания параметрических преобразователей частоты излучения маломощных ИК лазеров, а также электро- и акустооптических устройств обработки оптической информации.

### Литература

- [1] Калевич Е. С., Конников С. Г. Письма в ЖТФ, 1977, т. 3, № 20, с. 1053—1056.
- [2] Martin W. E., Hall D. B. Appl. Phys. Lett., 1972, v. 1, 21, N 7, p. 325—327.
- [3] Рудь Ю. В., Сергиев М., Скорюкина В. Е. ФТП, 1983, т. 17, № 7, с. 1265—1269.
- [4] Рудь Ю. В., Ундалов Ю. К., Дагина Н. Е. ФТП, 1979, т. 13, № 3, с. 515—520.
- [5] Береза В. Н., Камуя А. М., Калимова Н. В., Пекарь Г. С. В сб.: Интегральная оптика. Наука: Новосибирск, 1986, с. 58—63.
- [6] Воеводин В. Г., Давыдова Т. А., Морозов А. Н. и др. Тез. докл. VII конф. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. Новосибирск, 1986, т. 2, с. 67—68.

Физико-технический институт  
им. В. Д. Кузнецова  
при Томском  
государственном университете

Поступило в Редакцию  
18 декабря 1986 г.