

В таблице приведены значения $T_{\text{пл}} - T_0/T_0$, рассчитанные по формуле (4) с постоянными k , μ , q , $\delta\rho/\rho$, α , T_0 , взятыми из [6, 7]. В большинстве случаев $T_{\text{пл}} > T_0$, исключение составляет висмут, у которого $\delta\rho/\rho > 0$. В работе [8] было также показано, что локальное плавление внутри твердой фазы происходит в условиях перегрева.

Если нагретая область имеет форму цилиндра, то подобный подход дает

$$T_{\text{пл}} = T_0 \left(1 + \frac{1}{q} \left[\frac{k\mu}{2(k+\mu)} \left(\alpha T_0 - \frac{\delta\rho}{\rho} \right)^2 - \frac{2k\mu}{3k+4\mu} (\alpha T_0)^2 \right] \right). \quad (5)$$

В этом случае поправка к $T_{\text{пл}}$ того же порядка, но несколько меньше, чем для шара.

Учет радиационных дефектов в области термопика уменьшает $T_{\text{пл}}$ на величину $T_{\text{пл}} \Phi_g/g$ (Φ_g — термодинамический потенциал дефектов). Для оценки положим $\Phi = U_g$ (ν — концентрация дефектов, U_g — энергия их образования). Согласно каскадной теории, $\nu = E/2.5E_dV$ (E_d — энергия смещения атомов; E — энергия, выделившаяся при упругих столкновениях). Считая, что $T = E/nV$, получим в первом порядке по $T_{\text{пл}} - T_0/T_0$ для сферической области (n — концентрация вещества в кристалле)

$$T_{\text{пл}} = T_0 \left[1 + \frac{1}{q} \frac{2k\mu}{3k+4\mu} \left(\left(\frac{\delta\rho}{\rho} \right)^2 - 2\alpha T_0 \frac{\delta\rho}{\rho} \right) - \frac{T_0 U_g n}{2.5E_d V q} \right]. \quad (6)$$

Учет дефектов ведет к незначительному (1–3 %) уменьшению $T_{\text{пл}}$.

Таким образом, температура $T_{\text{пл}}$, необходимая для плавления области термопика, превышает температуру плавления в обычных условиях в среднем на 30 %.

Литература

- [1] Seitz F. // Disc. Farad. Soc. 1949. Vol. 5. P. 271–278.
- [2] Brinkman J. A. // J. Appl. Phys. 1954. Vol. 25. N 8. P. 961–970.
- [3] Pramanik D., Scidman D. N. // Nucl. Instr. and Meth. 1983. Vol. 209/210. N 1. P. 453–459.
- [4] Karipos V. D., Platonov P. A. // Radiation Effects. 1987. Vol. 103. N 1–4. P. 45–57.
- [5] Ландau Л. Д., Либшиц Е. М. Теория упругости. М.: Наука, 1965. 204 с.
- [6] Лейбфрид Г. Микроскопическая теория механических и тепловых свойств кристаллов. М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1963. 312 с.
- [7] Свойства элементов / Под ред. Самсонова Г. В. М.: Металлургия, 1976. Ч. 1. 600 с.
- [8] Либшиц И. М., Гулида Л. С. // ДАН. 1952. Т. 87. № 3. С. 377–380.

Институт атомной энергии
им. И. В. Курчатова
Москва

Поступило в Редакцию
14 декабря 1987 г.

ВЛИЯНИЕ МИКРОРАСТРЕСКИВАНИЯ НА ФОРМУ ДИФРАКЦИОННОЙ ЛИНИИ ГРАФИТОПОДОБНОГО BN В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ

B. A. Песин

Рентгеновские исследования напряженного состояния многофазных поликристаллических материалов основаны на анализе изменений положения и формы рентгеновских дифракционных линий. Как правило, эти изменения невелики, особенно для хрупких материалов, что в значительной мере затрудняет проведение таких измерений. В настоящей работе в качестве модельного материала для таких исследований предлагается поликристаллический сверхтвердый материал на основе нитрида бора, получаемый спеканием микропорошков вюрцитоподобного (BN_b) или сфалеритоподобного (BN_{sf}) нитрида бора при высоких давлениях и температурах. В этом материале может присутствовать до 5 % графитоподобного нитрида бора (BN_r), который образуется в процессе спекания [1, 2]. Включения BN_r находятся в сжатом состоянии, величина остаточных сжимающих напряжений зависит от температуры спекания и может изменяться в широком интервале (до 4 ГПа). Межплоскостное расстояние d_{002} , определяемое по центру тяжести линии (002) BN_r , изменяется от 3.33 до 3.08–3.10 Å. Такие большие изменения позволяют изучать не только зависимость остаточных напряжений

от условий спекания, но и дают возможность фиксировать процессы микрорастрескивания при механическом нагружении и термической обработке.

Механическое нагружение цилиндрических образцов осуществлялось сжатием плоскими плюсансонами по образующей перпендикулярно оси цилиндра. Рентгеновская съемка образцов проводилась на дифрактометре ДРОН-2 в CuK_{α} излучении. На рис. 1 показаны изменения формы линии (002) BN_r в результате нагружения и после дробления образца, полученного спеканием вюрцитоподобного BN . Линия (002) приобретает «двугорбую» форму с максимумами, соответствующими свободному и сжатому BN_r , т. е. происходит частичная релаксация напряжений и высвобождение сжатых включений BN_r за счет микрорастрескивания или разрушения. В некоторых образцах сразу после спекания и снятия внешнего давления на-




Рис. 1. Изменение формы линии (002) BN_r после механического воздействия.

1 — исходный образец, 2 — механическое нагружение, 3 — дробление (величина частиц 100 мкм), 4 — дробление (величина частиц менее 50 мкм).

Рис. 2. Изменение формы линии (002) BN_r , после термообработки ($T=900^{\circ}\text{C}$).

1 — исходный образец, 2 — после нагрева.

блудается «двугорбая» форма дифракционной линии (002), что связано с самопроизвольным микрорастрескиванием. Нагружение таких образцов приводит к дополнительному микрорастрескиванию, которое проявляется в изменении формы линии: увеличивается интенсивность максимума, соответствующего свободному BN_r , уменьшается интенсивность максимума, соответствующего сжатому BN_r , и он смешается в область меньших углов.

При нагревании таких материалов из-за различия в коэффициентах термического расширения матрицы (BN_v , BN_{sf}) и включений (BN_r) ($8 \cdot 10^{-6}$ и $40 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ соответственно) напряжения во включениях BN_r и матрице возрастают, что может приводить к дополнительному растрескиванию. На рис. 2 показаны изменения формы линии (002) после нагрева и охлаждения образца, полученного спеканием BN_{sf} . Видно, что термообработка приводит к эффектам, аналогичным механическому нагружению образцов.

Таким образом, в композиционных материалах на основе BN обнаружено, что микрорастрескивание приводит к значительным изменениям формы дифракционной линии (002) BN_r . Такие изменения легко фиксируются, что позволяет использовать композиционные материалы на основе BN как удобный объект при исследованиях процессов образования микротреции при нагружении хрупких материалов.

Литература

- [1] Песин В. А., Ткаченко Н. Н., Фельдгун Л. И. // ЖФХ. 1979. Т. 53. № 11. С. 2794—2798.
[2] Курдюмов А. В., Джамаров С. С., Балан Т. Р. // Сверхтвердые материалы. 1986. № 3. С. 3—7.

Научно-производственное объединение
Всесоюзный научно-исследовательский
институт абразивов и шлифования
Ленинград

Поступило в Редакцию
8 декабря 1987 г.