

ЭЛЕКТРОХРОМНЫЙ ЭФФЕКТ В РАСПЛАВАХ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СОЛЕЙ

Ю. И. М а л ю к

Известно, что круг электролитов, в контакте с которыми может быть инициирован электрохромный эффект в оксидах переходных металлов (ОПМ), ограничен водными, аprotонными и твердыми электролитами. Автором обнаружена новая разновидность электрохромного эффекта (ЭХЭ), проявляющегося в контакте ОПМ с электролитами – расплавами кислородосодержащих солей. В частном случае при знакопеременной электрохимической поляризации поликристаллических слоев пятиокиси ниобия в расплавах кислородосодержащих солей (KNO_3 , $NaNO_3$, $K_2Cr_2O_7$ и др.) наблюдается обратимое изменение цвета поверхности оксида от белого до черного с интенсивностью окрашивания, зависящей от количества электричества. Наведение электрическим током полосы поглощения в видимой части спектра и полная обратимость процесса, как известно, являются характеристическими признаками ЭХЭ [1].

Представляет интерес экспериментальное исследование такой разновидности ЭХЭ, т.к. предварительный анализ показывает, что в данном случае в силу специфики термодинамических условий протекания электрохромного процесса (ЭХП) существует альтернатива известному механизму ЭХЭ (двойная инжекция электронов и катионов в оксид) [2] в виде экстракции анионов кислорода из оксидного слоя с образованием F -центров из положительно заряженных кислородных вакансий и локализованных вблизи них электронов.

Исследование механизма ЭХЭ, протекающего в расплавах кислородосодержащих солей, проводились на поликристаллических слоях пятиокиси ниобия инструментальными методами: флуоресцентного рентгеновского анализа, прецизионной рентгendifрактометрии, Оже-спектроскопии и оптических измерений.

Поликристаллические пленки Nb_2O_5 для исследований были получены анодным окислением технической ниобиевой фольги в расплаве соли KNO_3 при температуре рекристаллизации аморфной Nb_2O_5 ($T \approx 700$ К) в гальваностатическом режиме при $d_a = 1$ А/см² до напряжения 25 В. Анодирование проводилось в алюминиевой ванне, помещенной в печь типа СШОЛ-1. Как показано в [3], образуемые таким образом поликристаллические слои представляют собой псевдогексагональную α -модификацию Nb_2O_5 с параметрами элементарной ячейки $a = 3.607$, $c = 3.925$ Å.

Электрохромное окрашивание (обесцвечивание образцов) осуществлялось знакопеременной электрохимической поляризацией в ванне анодирования при той же температуре; в качестве противоэлектрода использовался корпус ванны.

Рентгеноструктурные исследования проводились на дифрактометре ДРОН-3 в фильтрованном излучении $\lambda - Cr$ при точечной регист-




Рис. 1. Структурные изменения в пленках Nb_2O_5 при электрохромном процессе в расплаве KNO_3 .

а – неокрашенная пленка; б – пленка, окрашенная в расплаве.

рации дифракционных отражений, измерения проводились по линиям (201) и (112). Флуоресцентный рентгеновский анализ (ФРА) проводился на установке *VRA* по интенсивности K_{α} -линий рентгеновского флуоресцентного излучения образцов с вычетом фона.

В качестве эталона калия использовался кристалл *KCl*, в котором содержание калия принималось равным 50%. Спектральные зависимости снимались на спектрофотометре СФ-4 с приставкой диффузного отражения ПДО-1. Ширина запрещенной зоны образцов Nb_2O_5 определялась из спектральных зависимостей по краю собственного поглощения (КСП) оксида.

Ионнообменными процессами на границе Nb_2O_5 /расплав KNO_3 могут являться: а) инъекция в оксид катионов K^+ по известному механизму ЭХЭ; б) экстракция из Nb_2O_5 анионов кислорода; в) совместное действие (а) и (б). Методом ФРА установлено, что в исходном и окрашенном состояниях содержание калия в образцах не меняется, что наряду с данными электронной Оже-спектроскопии, свидетельствующими о постоянстве концентрации калия в приповерхностных слоях Nb_2O_5 , позволяет исключить из рассмотрения механизмы (а) и (в).

Образец	Параметры решетки		c/α	$V, \frac{c^3}{\text{А}^3}$
	$\alpha, \text{\AA}$	$c, \text{\AA}$		
Исходное состояние	3.6158	3.9355	1.088	44.53
Начальная стадия	3.6254	3.9198	1.081	44.64
Максимальное окрашивание	3.6353	3.8894	1.070	44.57

Из дифракционной картины Nb_2O_5 при ЭХП в расплаве (рис. 1) следует, что восстановление за счет экстракции кислорода идет только в 1-й зоне гомогенности оксида, т.к. отсутствуют признаки образования новой кристаллографической модификации, а структурные изменения ограничиваются признаками разупорядочения в подрешетке кислорода. При этом динамика изменения объема элементарной ячейки Nb_2O_5 (см. таблицу) при искажениях в кристаллической решетке коррелируется с ходом смещения КСП оксида. На начальной стадии ЭХП, сопровождающейся увеличением объема элементарной ячейки за счет анизотропного изменения параметров решетки α и c , наблюдается значительное смещение КСП в коротковолновую область при незначительной степени окрашивания (рис. 2, б). При последующем протекании ЭХП дальнейшее смещение КСП в коротковолновую область сопровождается быстро нарастающим изменением цвета образца (рис. 2в). Последующий переход в максимально окрашенное состояние, при котором увеличение объема элементарной ячейки Nb_2O_5 сменяется уменьшением его, начинает характеризоваться обратным ходом положения КСП (рис. 2, г) равнозначным сужению ширины запрещенной зоны Nb_2O_5 от 3.15 эВ в исходном состоянии, до значений менее 1 эВ, что указывает на признаки фазового перехода 1-го рода.

Из полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что механизм ЭХП, протекающего в слоях ОПМ в расплавах кислородосодержащих солей, носит стадийный характер, проявляющийся в экстракции ионов кислорода, приводящей с увеличением числа дефектов в анионной подрешетке Nb_2O_5 к снижению энергии разупорядочения [4] и, как следствие, структурным изменениям, вызывающим фазовый переход 1-го рода типа "широкозонный полупроводник-узкозонный полупроводник".

Автор выражает благодарность В.В. Белозерову, Л.И. Скаткову за помощь в проведении исследований.




Рис. 2. Спектральные зависимости коэффициента отражения пленок Nb_2O_5 при окрашивании в расплаве KNO_3 .

а - неокрашенная пленка, б - начальная стадия окрашивания, в - промежуточное окрашивание, г - конечная стадия окрашивания.

Л и т е р а т у р а

- [1] Лусис А.Р. В сб.: Оксидные электрохромные материалы. Рига. 1981, с. 14.
- [2] Палатник Л.С., Малюк Ю.И., Белозеров В.В. - ДАН СССР, 1974, т. 215, № 5, с. 1182-1185.
- [3] Малюк Ю.И., Чернякова Л.Е. - Укр. хим. журн., 1973, № 1, с. 45-49.
- [4] Крегер Ф. Химия несовершенных кристаллов. М.: Мир, 1975, с. 66.

Харьковский
политехнический
институт им. В.И. Ленина

Поступило в Редакцию
22 марта 1988 г.