

АНОМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛИМЕРНЕОРГАНИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ФТОРИДА ЛИТИЯ

Л и п с о н А.Г., К у з н е ц о в В.А.,
С а к о в Д.М., Т о п о р о в Ю.П.

В связи с обнаруженной недавно аналогией поведения электрических и магнитных параметров сверхпроводящих и обычных проводящих композитов вблизи порога протекания [1, 2] значительный интерес могут представлять гетерогенные системы, содержащие электропроводящие квазидвумерные слои, взаимодействующие с диэлектрической матрицей.

В настоящей работе исследовались электрические свойства полученного нами композиционного материала — полимернеорганической керамики (ПНК) на основе двух высокоомных диэлектриков — LiF и поливинилхлорида (ПВХ).

Для получения такой керамики использовался метод твердофазного механохимического синтеза [3]. Монокристаллы LiF (производство НПО „Монокристаллреактив“) с концентрацией двухвалентных примесей $\sim 10^{-3}$ моль % и удельным сопротивлением $\rho \approx 10^{16} - 10^{17}$ Ом·см подвергали вибропомолу в присутствии эмульсионного ПВХ, после чего полученный продукт отмывали от неизрасходованного в процессе твердофазной реакции полимера кипящим растворителем и по известной методике [4] определяли количество необратимо связанного (привитого) ПВХ на поверхности порошка LiF . Из модифицированных привитым полимером порошков, имевших удельную поверхность по БЭТ $S \approx 10 \text{ м}^2/\text{г}$, прессовали под давлением 1 кбар таблетки массой $\sim 1 \text{ г}$ и подвергали их отжигу при температуре 1100 К в вакууме $\sim 10^{-4}$ тор с последующим охлаждением до комнатной температуры со скоростью 200 К/час. В результате спекания порошков получали образцы ПНК черного цвета, обладавшие довольно высокой прочностью и хрупкостью. В этих образцах повторно оценивали содержание органической фазы, т.е. количество термически дегидрохлорированного ПВХ („карбина“).

Как видно из рис. 1, механосинтезированная ПНК обладает чрезвычайно низким порогом протекания — при концентрации карбина в ней $G \approx 2 \cdot 10^{-2}\%$ удельное сопротивление уменьшается примерно на 12 порядков и не изменяется при дальнейшем увеличении концентрации карбина в системе. Эти данные позволяют предположить, что в качестве высокопроводящей фазы ПНК выступает привитой полимер, необратимо связанный с поверхностью частиц LiF , другими словами — межфазная граница LiF — карбин.

Измерение температурной зависимости электропроводности ПНК позволило установить, что в температурном интервале от 150 до 400 К она имеет металлический характер (рис. 2, кривая 1),




Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления ПНК от концентрации привитого карбина. На вставке — изменение количества привитого ПВХ (1) и карбина (2) в модифицированном порошке LiF в зависимости от содержания ПВХ в диспергируемой системе.

в то время как электропроводность чистого карбина (полученного путем термической деструкции исходного ПВХ в вакууме при $T = 1100$ К) — полупроводниковый с энергией активации ~ 0.8 эВ (рис. 2, кривая 2). Кроме того, электропроводность ПНК на постоянном и переменном (1 КГц) напряжении оказывается одинаковой, что также свидетельствует о ее металлическом характере. Таким образом, привитой полимер на поверхности LiF имеет резко отличные от карбина электрофизические свойства. Отжиг образца ПНК в кислороде при $T \approx 1000$ К в течение четырех часов приводит к полному исчезновению его высокой электропроводности, что может косвенно свидетельствовать об электронном типе проводимости данной ПНК, хотя сами карбины на основе ПВХ имеют дырочную электропроводность [5]. Отметим, что величина диэлектрической проницаемости ПНК, измеренная при комнатной температуре на частоте 1 КГц, составляет $(2-3) \cdot 10^3$. Это может свидетельствовать о появлении у ПНК квазисегнетоэлектрических свойств.

Рассмотрим возможные причины, по которым такое низкое содержание привитого карбина в порошке LiF обеспечивает аномально высокую электропроводность ПНК. Очевидно, что сам карбин, вхо-




Рис. 2. Температурная зависимость электропроводности ПНК, содержащей $\sim 2 \cdot 10^{-2}\%$ карбина (1), и чистого карбина (2).

дящий в состав ПНК, не может обеспечить ее повышенную электропроводность (тем более – при его критической концентрации в системе $\sim 2 \cdot 10^{-2}\%$), поскольку удельное сопротивление карбина при комнатной температуре (10^4 – 10^5 Ом·см) более, чем на порядок превышает удельное сопротивление ПНК ($\sim 10^3$ Ом·см). Поэтому причину эффекта следует искать в строении и свойствах привитого слоя полимера на свежеобразованной поверхности частиц LiF , образующегося в процессе твердофазной реакции в системе LiF ПВХ. Анализ продуктов вибропомола LiF с добавками ПВХ обнаруживает, что на свежеобразованной поверхности LiF образуются сильные комплексы с переносом заряда (КПЗ). Действительно, удельная электропроводность оптимально модифицированных полимером образцов (при $C_{\text{max}} \approx 1.5\%$) возрастает на 3–4 порядка по сравнению с индивидуально измельченными LiF и ПВХ. В УФ-

спектре комплекса появляется характерная полоса переноса заряда с максимумом при $\lambda_{\text{н}} = 835$ нм, а в спектре ЭПР наблюдается типичный для КПЗ узкий сигнал с шириной линии ~ 5 эрст и g' - фактором, близким к g - фактору свободного электрона, который не исчезает после отжига образцов в вакууме при $T = 1100$ К. Оценка по известной методике [4] показывает, что привитой ПВХ образует на поверхности частиц LiF слой толщиной приблизительно в одну макромолекулу, что при $C_{\text{ПВХ}} \approx 1.5\%$ составляет $\sim 10-15$ Å. Существенно при этом, что привитой слой имеет дискретную структуру со степенью покрытия частиц привитым полимером 5-10%. Это связано с дискретным характером распределения активных центров на свежеобразованной поверхности LiF , взаимодействующих с полимером. Ранее было показано [4, 6], что при механическом разрушении кристаллов LiF на свежеобразованной поверхности образуются активные центры электронной природы, представляющие собой „островки“ избыточных катионов лития вблизи заряженных дислокационных ступенек. Механохимическое взаимодействие таких островков металлического лития с системой сопряженных двойных связей, возникающей в процессе механодеструкции макромолекул ПВХ, приводит к образованию сильных поверхностных КПЗ. Затем, при дальнейшем спекании привитых порошков в вакууме при $T = 1100$ К, происходит, по-видимому, формирование графитоподобной паркетной структуры карбина [5], легированного металлическим литием, т.е. квазидвумерной проводящей фазы типа C_xLi [7].

Тогда можно было бы предположить, что резкое снижение удельного сопротивления ПНК (рис. 1) обусловлено образованием больших перколяционных кластеров [1, 2] проводящей фазы типа C_xLi . Однако из данных, представленных на рис. 1, следует, что при величине порога протекания, составляющей $\sim 2 \cdot 10^{-2}\%$, проводимость ПНК вблизи него не подчиняется перколяционным соотношениям [2, 8]. Кроме того, авторам неизвестны системы со столь низким ($\sim 10^{-2}\%$) порогом протекания.

Отсутствие альтернативных объяснений позволяет предположить, что аномальная электропроводность ПНК связана с особыми свойствами проводящей квазидвумерной фазы типа C_xLi , интеркалированной между диэлектрическими частицами LiF , которую можно рассматривать как сэндвич металл-диэлектрик [9]. Не исключено, что сами островки легированного карбина, имеющие плоскую замкнутую систему π -электронов, обладают сверхпроводящими свойствами, однако вследствие их дискретного распределения на поверхности частиц ПНК ее удельное сопротивление остается значительным ($\sim 10^3$ Ом·см). Для выяснения электрических и магнитных свойств этих квазидвумерных образований необходимы дальнейшие исследования.

Авторы благодарны Н.В. Заваринскому за обсуждение ряда экспериментальных результатов.

Л и т е р а т у р а

- [1] Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. - УФН, 1975, т. 117, в. 3. с. 401.
- [2] Лагариков А.Н., Панина Л.В., Сарычев А.К. - ЖЭТФ, 1987, т. 93, № 1, с. 215.
- [3] Heinicke G. Tribiochemistry, Berlin, Akademie-Verlag, 1984, 496 p.
- [4] Кузнецов В.А., Липсон А.Г., Саков Д.М. и др. - ДАН СССР, 1988, т. 299, № 5, с. 1170.
- [5] Органические полупроводники. Под ред. Каргина. М.: Наука, 1968, 546 с.
- [6] Липсон А.Г., Кузнецов В.А., Саков Д.М. и др. - ДАН СССР, 1987, т. 294, № 5, с. 1161.
- [7] Авдеев В.В., Жариков О.В., Налимова В.А. и др. - Письма в ЖЭТФ, 1986, т. 43, с. 376.
- [8] Виноградов А.П., Лагариков А.Н., Сарычев А.К. - Письма в ЖЭТФ, 1984, т. 40, с. 296.
- [9] Гинзбург В.Л., Киржнич Д.А. - УФН, 1987, т. 152, в. 4, с. 575.

Институт физической химии
АН СССР, Москва

Поступило в Редакцию
8 августа 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 20 26 октября 1988 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК СОСТАВА $Y\text{-Ba}_2\text{-Cu}_3\text{-O}_{7-x}$

С.В. Гапонов, М.А.Калагин,
Л.В. Малышева, С.А. Павлов,
Д.Г. Павельев, А.Д. Ткаченко,
И.А. Хребтов, А.Ю. Чурин

Резкая зависимость сопротивления сверхпроводников от температуры в области СП перехода является основой использования их в качестве чувствительных элементов тепловых приемников излучения (болометров) [1]. До сих пор в качестве чувствительного элемента таких приемников использовались СП пленки на основе материалов, работающих при гелиевых температурах.

В настоящее время в связи с открытием высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) [2] появилась возможность создания болометров, работающих на азотном уровне охлаждения. В данном сообщении приводятся результаты исследования болометрических свойств пленок из ВТСП, полученных методом лазерного распыления [3].