

- [2] О'Делл Т. Магнитные домены высокой подвижности. М.: Мир, 1978. 197 с.
- [3] Лисовский Ф.В. Физика цилиндрических магнитных доменов. М.: Сов. радио, 1979. 192 с.
- [4] Эшенфельдер А. Физика и техника цилиндрических магнитных доменов. М.: Мир, 1983. 496 с.
- [5] Элементы и устройства на цилиндрических магнитных доменах: Справочник / А.М. Балбашов, Ф.В. Лисовский, В.К. Раев и др./ Под ред. Н.Н. Евтихиева, Б.Н. Наумова. М.: Радио и связь, 1987. 488 с.
- [6] Seitshik G.A., Doyle W.P., Goldberg G.K. - J. Appl. Phys., 1971, v. 42, p. 1272-1274.
- [7] Логунов М.В., Рандошкин В.В., Сигачев В.Б. - ПТЭ, 1985, № 5, с. 247-248.
- [8] Кринчик Г.С. Физика магнитных явлений. М.: изд. МГУ, 1985. 336 с.
- [9] Набокин А.И. - Письма в ЖТФ, 1981, т. 7, в. 5, с. 308-312.
- [10] Григоренко А.Н., Мишин С.А., Рудашевский Е.Г. - Письма в ЖТФ, 1987, т. 13, в. 18, с. 1147-1151.
- [11] Бажажин Г.А., Ильинцева Е.Н., Мушенкова И.В., Федюнин Ю.Н., Шишков А.Г., Широкова Н.Б. - ЖТФ, 1985, т. 55, в. 2, с. 396-399.
- [12] Бажажин Г.А., Ильинцева Е.Н., Котов В.А., Телеснин Р.В., Шишков А.Г. - ФТТ, 1987, т. 29, в. 1, с. 257-260.
- [13] Набокин П.И., Николаев Л.В. - Микроэлектроника, 1981, т. 10, в. 6, с. 516-522.

Донецкий физико-технический  
институт АН УССР

Поступило в Редакцию  
28 июня 1988 г.  
В окончательной редакции  
4 ноября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 24

26 декабря 1988 г.

### ТВЕРДОТЕЛЬНО-ЖИДКОСТНЫЕ ПАССИВНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ЗАТВОРЫ

Г.Б. Альтшуллер, Е.Г. Дульниева,  
А.В. Ерофеев, И.А. Мокиенко

Пассивные лазерные затворы, благодаря своей простоте и надежности, получили чрезвычайно широкое распространение в лазерной технике. Рассматривая моноимпульсные неодимовые лазеры, следует выделить два наиболее часто используемых типа пассивных затворов: на основе центров окраски в щелочногалоидных кристаллах и на основе растворов органических красителей. Однако щелочногалоид-




Рис. 1. Зависимость пропускания затвора от плотности мощности излучения. 1 – раствор, 2 – МПС (микропористое стекло).


ные кристаллы обладают сравнительно невысокой лучевой прочностью, а к недостаткам жидкостных затворов следует отнести неудовлетворительные термооптические характеристики, узкий рабочий интервал температур и токсичность ряда растворителей. Указанные недостатки жидкостных затворов могут быть устранены путем использования активированных красителей полимерных композиций. В то же время термооптические характеристики известных полимеров ненамного превосходят характеристики жидкостей. В настоящей работе впервые рассматривается новый тип затворов моноимпульсных лазеров – твердотельно-жидкостные. Твердотельно-жидкостные лазерные среды успешно сочетают высокую оптическую однородность, присущую жидкостным затворам, и термооптические характеристики твердотельных матриц. Высокий ресурс работы обеспечивается как высокой фотостойкостью красителя (краситель № 1055), так и наличием „диффузионной прокачки“ красителя в объеме твердотельно-жидкостной матрицы.

Ранее нами сообщалось о создании твердотельно-жидкостных затворов на основе активированных красителем „сухого“ и пропитанного жидкостью кварцевого микропористого стекла [1]. Было показано, что их использование позволяет существенно повысить воспроизводимость параметров генерации лазера в режиме синхронизации мод, улучшает пространственное распределение генерируемого излучения и обеспечивает работу лазера в импульсно-периодическом режиме.

Спектр поглощения исследуемого красителя в микропористом стекле (МПС) не имеет каких-либо особенностей по сравнению с раствором красителя, что говорит о высокой степени сольватации молекул красителя в МПС.

С целью исследования характеристик твердотельно-жидкостного

Рис. 2. Зависимость угла расхождения излучения от плотности средней мощности внутриструйного излучения.  
1 - раствор, 2 - МПС.



затвора нами был проведен комплекс экспериментальных работ, включавший в себя измерение интенсивности насыщения поглощения, оптического контраста затвора, уровня термооптических искажений, а также коэффициента преобразования энергии свободной генерации в моноимпульс неодимового лазера с пассивной модуляцией добротности. Все измерения проводились по сравнительной методике путем сопоставления результатов исследования жидкостного и твердотельно-жидкостного затворов. Измерения интенсивности насыщения поглощения проводились на установке, позволяющей проводить измерения пропускания с погрешностью 10% в широком диапазоне интенсивностей излучения ( $0.1 \text{ МВт}/\text{см}^2 - 0.8 \text{ ГВт}/\text{см}^2$ ). В качестве исследуемых твердотельно-жидкостных затворов использовались пластины микропористого кварцевого стекла, пропитанные раствором красителя № 1055 в этил-ацетате. Концентрация красителя обеспечивала начальное пропускание затвора на рабочей длине волн  $T_o = 10-15\%$ . В качестве жидкостного затвора использовалась плоскопараллельная кварцевая кювета с зазором такой же толщины, заполненная раствором красителя, обеспечивающим ту же величину начального пропускания. Результаты экспериментов приведены на рис. 1. Видно, что с точностью до погрешности экспериментальной методики зависимость пропускания твердотельно-жидкостного затвора совпадает с жидкостным. При интенсивностях, существенно превышающих насыщающие, пропускание жидкостного затвора заметно уменьшается, в то время как у твердотельно-жидкостного остается стабильной величиной. Оптический контраст твердотельно-жидкостного затвора, определяемый как отношение оптической плотности „закрытого“ затвора к оптической плотности „открытого“, совпадает с контрастом жидкостного и составляет величину  $D_3/D_0 = 4.5 \pm 0.5$ .

Яркость генерируемого излучения во многом определяется термооптическими искажениями в лазерном затворе. Нами было проведено исследование зависимости угла расхождения излучения генерации частотного лазера на АИГ:  $Nd^{3+}$  с твердотельно-жидкостным и жидкостным пассивными затворами от величины плотности средней мощности внутриструйного излучения  $W$ . На рис. 2 приведена зависимость угла расхождения излучения от  $W$ . Известно, что расходимость лазерного излучения пропорциональна  $\alpha \sim \sqrt{n(\frac{dn}{dT})}$ , где

$\kappa$  - показатель преломления среды,  $(\frac{dn}{dT})$  - температурный показатель преломления. Подставив численные значения  $\kappa$ ,  $(\frac{dn}{dT})$  для жидкости и микропористого стекла, находим отношение расходимостей лазерного излучения  $\frac{\alpha_x}{\alpha_c} \approx 2$ , что хорошо согласуется с приведенным экспериментальным результатом. Из графиков следует, что в случае жидкостного затвора уровень  $W = 5 \text{ Вт}/\text{см}^2$  является предельно допустимым. В случае твердотельно-жидкостного затвора угол расхождения остается на допустимом уровне при  $W$  вплоть до  $20-25 \text{ Вт}/\text{см}^2$ .

Коэффициент преобразования энергии свободной генерации в моноимпульс характеризует уровень остаточных потерь в затворе и время релаксации красителя. Как в случае жидкостного, так и твердотельно-жидкостного затворов отношение величины энергии одиночного моноимпульса к энергии свободной генерации лазера на АИГ:

$Nd^{3+}$  составило  $\frac{E_{MI}}{E_{CB}} = 0.2-0.25$ , что уступает  $\frac{E_{MI}}{E_{CB}}$  для лазеров с пассивной модуляцией добротности кристаллами  $LiF:F^{2-}$  и может объясняться относительно невысоким контрастом исследуемых затворов.

Нами также исследовался ресурс работы твердотельно-жидкостного затвора. Измерения проводились по методике, состоящей в измерении времени работы частотного лазера с исследуемыми затвором, в течении которого при заданном уровне накачки затвор обеспечивает стабильный однопичковый моноимпульсный режим. В результате исследований установлено, что энергетическая экспозиция затвора  $P = 15-20 \cdot 10^4 \text{ Дж}/\text{см}^2$  не приводит к выходу лазера из диапазона моноимпульсности и, таким образом, эффективное сечение фотообесцвечивания молекулы красителя можно оценить величиной  $G \approx 10^{-24} \text{ см}^2$ , что более чем на 2-3 порядка меньше, чем у лучших полиметиновых красителей.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей работы, позволяют сделать вывод о перспективности использования твердотельно-жидкостных пассивных лазерных затворов в составе лазерных систем с повышенными требованиями к яркости и распределению генерационного излучения, в частотных лазерах, в лазерах на стекле с большой апертурой, в многокаскадных системах в качестве оптической развязки.

## Л и т е р а т у р а

- [1] Г.Б. Альтшуллер, Е.Г. Дульниева, А.В. Ерофеев, И.К. Мешковский, А.В. Окишев. - Квантовая электроника, т. 12, № 5, с. 1094, 1985.

Ленинградский институт  
точной механики и оптики

Поступило в Редакцию  
12 сентября 1988 г.