

Л и т е р а т у р а

- [1] Measor G.C., Afzulpurkar K.K. // Phal. Mag. 1964. V. 10. P. 1984; Chatterjee B. // Jhin Solid Films. 1977. V. 41. P. 227; Shanaberg M.R. // Phys. Rev. Lett. 1979. V. 43. P. 1964; Delmon B., Roman A. // J.C.J. FARADAY 1. 1973. V. 69. P. 941.
- [2] Борман В.Д., Пивоваров А.Н., Троян В.И. // Письма в ЖЭТФ. 1984. Т. 39. С. 458.
- [3] Борман В.Д., Гусев Е.П., Лебединский Ю.Ю., Троян В.И. Физика кластеров, сборник научных трудов ИТ СО АН СССР. Новосибирск, 1987.
- [4] Май Ш. Современная теория критических явлений. М.: Мир, 1980.
- [5] Kramers H.A. // Physica. 1940. N 7. P. 284-304.
- [6] Займан. Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1974.
- [7] Паташинский А.З., Покровский В.Л. Флуктуационная теория фазовых переходов. М.: Наука, 1982.

Московский инженерно-
физический институт

Поступило в Редакцию
10 октября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 2

26 января 1989 г.

06.2; 06.3

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОСТРУКТУР С W_0_3

Б.Ш. Г а л я м о в, И.Е. О б в и н ц е в а,
Ю.Е. Р о г и н с к а я, М.И. Я н о в с к а я

Объединение в единой планарной гетероструктуре (ГС) материалов с различным электрохимическим откликом на воздействие света и (или) потенциала для усиления характеристик индивидуальной компоненты или получения полифункционального устройства может иметь большое практическое значение. При этом желательно, чтобы в качестве внешнего покрытия таких ГС использовались коррозионностойкие материалы, например широкозонные оксиды переходных металлов.

Интересными оказались ГС с оксидами вольфрама и титана. Известно, что широкозонный оксид TiO_2 - фотоэлектрод с высоким квантовым выходом, но спектральной чувствительностью только в УФ-области [1]. Поликристаллические пленки W_0_3 являются оксидами, фоточувствительными в более длинноволновой области, но с низким КПД электрохимического преобразования солнечной энергии вследствие высокого положительного потенциала плоских зон [1, 2].




Рис. 1. Вольт-амперные характеристики пленок WO_3 (вверху) и ГС WT и TW (внизу) при периодическом освещении. Штриховой линией на зависимости фототока ГС WT показаны вклады от "фотогенераторов" TiO_2 и WO_3 .

Аморфные (и особенно гидратированные) пленки α - WO_3 , в отличие от кристаллического, имеют низкий квантовый выход, но обладают ярко выраженными электрохромными свойствами [2]. Однако α - WO_3 коррозионно не стоек.

Указанные недостатки ограничивают практическое использование этих оксидов. Обойти

эти ограничения позволяют ГС с WO_3 .

Использование поликристаллических пленок TiO_2 и WO_3 в качестве коррозионностойких внешних покрытий на узкозонных полупроводниках, в частности на кремнии, показало, что повышение стойкости таких ГС сопровождается уменьшением фотоэлектрохимической активности преобразования солнечной энергии на полупроводнике [3, 4]. В то же время фоторазложение воды, энергетически запрещенное на кремнии, становится возможным на ГС n -Si- WO_3 с электрохромным внешним покрытием благодаря необычному "обмену" с участием протонов оксида неосновных носителей полупроводника на более высокоэнергетические дырки на границе электрода с электролитом [4]. ГС с электрохромной компонентой WO_3 , но уже на кристаллической пленке TiO_2 , является бифункциональной: наряду с электрохромными свойствами появляются и фотохромные, практически отсутствовавшие в индивидуальных компонентах такой ГС [5]. Фотоэлектрохимические свойства ГС с поликристаллическими компонентами TiO_2 и WO_3 (в дальнейшем обозначаемые TW или WT , где правый символ указывает внешнее покрытие) были рассмотрены в [6]. Оказалось, что на ГС WT , сформированной на вольфрамовой подложке, имеет место смещение спектральной чувствительности в более длинноволновую область, близкую к $E_g WO_3$, но с сохранением отрицательного потенциала плоских зон TiO_2 .

В настоящей работе наряду с фотоэлектрохимическими свойствами ГС на основе WO_3 и TiO_2 проведено изучение их электрохромных свойств. Пленки получали гидролитическим разложением на титановой подложке спиртовых растворов алкоголятов металлов с последующей температурной обработкой [7]. Этот метод хорошо известен в практике нанесения оптических покрытий [8] и представляется




Рис. 2. Темновые квазистатические вольт-амперные характеристики аморфной пленки W_0_3 (1) и ГС TW (2). Скорость развертки потенциала 0.1 В с^{-1} .

перспективным для получения тонких пленок, в особенности при формировании ГС. Вольт-амперные характеристики снимались по обычной методике в электрохимической ячейке в однонормальном растворе серной кислоты. Электрод облучался прерывистым светом ксеноновой лампы через монхроматор. Все потенциалы приведены относительно хлорсеребряного электрода сравнения.

Зависимости фототока от электродного потенциала в условиях периодического освещения поликристаллической пленки W_0_3 , ГС WT и TW представлены на рис. 1. Полученные результаты в целом согласуются с рассмотренными в [6], согласно которым эквивалентная схема ГС WT может быть представлена в виде двух параллельно соединенных фотогенераторов W_0_3 и TiO_2 . Основное отличие от результатов [6] заключается в том, что в рассматриваемой здесь ГС при анодной поляризации имеет место последовательное „выключение“ фотогенератора TiO_2 и „включение“ W_0_3 . Совместная фотогенерация возможна только при облучении светом с энергией кванта, превышающей $E_g TiO_2$, и в узком интервале потенциалов вблизи 0.5 В, что подтверждается измерениями спектральных характеристик ГС WT ниже и выше этого потенциала. Фототоки ГС TW заметно уступают аналогичным параметрам как поликристаллических пленок W_0_3 , так и ГС WT .

На рис. 2 представлены темновые вольт-амперные характеристики ГС TW . Видно, что имеет место заметное увеличение темнового тока ГС по сравнению не только с кристаллическим, но и аморфным электрохромным α - W_0_3 . Так как в указанном диапазоне потенциалов токи характеризуют электрохимические явления, в основном связанные с процессами окрашивания – обесцвечивания, можно сделать заключение, что планарные ГС, сформированные из электрохимически плохо окрашиваемых, но коррозионностойких поликристал-

лических пленок TiO_2 и WO_3 , становятся электрохромными. Наличие электрохромного эффекта на этих ГС непосредственно контролировалось по изменению оптической плотности.

Этот неожиданный результат, а также рассмотренное выше „выключение“ фотогенератора TiO_2 объясняется с единой позиции тем, что в исследуемых ГС внешний оксид при достижении определенных потенциалов оказывается свободным от пространственного заряда. В фотоэлектроде WT это связано с переходом в состояние плоских зон оксида TiO_2 , в ГС TW – переходом типа полупроводник–металл в WO_3 [9]. Такое идеализированное рассмотрение может оказаться недостаточным, если на гетерогранице образуются диффузионные слои промежуточного состава или гетерополивольфрамовые соединения.

Таким образом, управляя технологией нанесения пленок WO_3 и соответствующим подбором компоненты ГС можно, в принципе, получить коррозионностойкие электро- и фотохромные ГС, фотоэлектроды для преобразования солнечной энергии (а также „электрохимические транзисторы“ и pH-датчики растворов [10]). Оксиды вольфрама проявляют удивительную способность к образованию ГС с интересными свойствами, и поиск новых композиций с WO_3 может привести к созданию полифункциональных устройств с неожиданными и важными для практики свойствами.

Л и т е р а т у р а

- [1] Гуревич Ю.Я., Плесков Ю.В. Фотоэлектрохимия полупроводников. М.: Наука, 1983. 312 с.
 - [2] Reichman B., Bard A.J. // J. Electrochem. Soc. 1979. V. 126. N 12. P. 2133–2139.
 - [3] Кулак А.И., Позняк С.К. // Поверхность. 1985. № 5. С. 85–89.
 - [4] Галымов Б.Ш., Обвинцева И.Е., Рогинская Ю.Е. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. № 3. С. 253–256.
 - [5] Ontani B., Atsumi T., Nishimoto S.-I., Kagiya T. // Chem. Lett. 1988. N 2. P. 295–298.
 - [6] Свиридов Д.В., Кулак А.И. // Электрохимия. 1986. Т. 22. № 1. С. 83–89.
 - [7] Обвинцева И.Е., Яновская М.И., Кучейко С.И., Шифрина Р.Р., Туррова Н.Я. // Неорг. материалы. 1988. Т. 24. № 5. С. 790–794.
 - [8] Суйковская Н.В. Химические методы получения тонких прозрачных пленок. Л.: Наука, 1971, с. 325.
 - [9] Галымов Б.Ш., Рогинская Ю.Е. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 3. С. 280–283.
 - [10] Natan M.J., Malloch T.E., Wrighton M.S. // J. Phys. Chem. 1987. V. 91. N3. P.648–654.
- Научно-исследовательский
физико-химический институт
им. Л.Я. Карпова, Москва
- Поступило в Редакцию
5 октября 1988 г.