

**ЭПИТАКСИАЛЬНЫЙ РОСТ ПЛЕНОК  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$   
НА ПОДЛОЖКАХ  $MgO$**

05.1; 05.4; 11

А.И. Головашкин, В.П. Мартовицкий,  
Е.В. Печень, В.В. Родин

Монокристаллические пленки  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  с осью "с", перпендикулярной плоскости срастания с подложкой, обладают максимальными стабильностью и критиками, т.к. слои  $Cu-O$  (которые ответственны за сверхпроводящие свойства и по которым происходит деградация структуры [1]) параллельны плоскости роста и имеют минимальный контакт с внешней поверхностью. Такие пленки были получены на подложках (001)  $SrTiO_3$  [2]. Это объясняется близостью параметров решеток  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  ( $a \approx 3.82 \text{ \AA}$ ;  $b \approx 3.89 \text{ \AA}$ ,  $c/3 \approx 3.90 \text{ \AA}$ ) с размером первовскитового куба титаната стронция ( $a = 3.905 \text{ \AA}$ ). Однако из-за большого значения диэлектрической проницаемости  $SrTiO_3$  ( $\epsilon \approx 310$  [3]) пленки на нем плохо подходят для работы в высокочастотных приборах. Поэтому желательно получение монокристаллических пленок на других подложках. В настоящее время известные успешные опыты выращивания  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  на  $MgO$ ,  $ZrO_2$ ,  $Al_2O_3$ ,  $YBaCuO_5$  [4-7]. Из этих материалов окись магния имеет близкий к керамике коэффициент термического расширения, относительно малое значение диэлектрической проницаемости ( $\epsilon = 9.8$  [3]) и совершенную спайность по {100}, позволяющей готовить ростовую поверхность без процессов химической обработки непосредственно перед напылением.

Пленки были получены на подложках  $MgO$ , нагретых примерно до  $800^\circ\text{C}$ , методами импульсного лазерного [2] и магнетронного на постоянном токе распылений.

Структурные исследования проводились на рентгеновском дифрактометре ДРОН -2.0 на  $CuK_\alpha$  - излучении с изогнутым графитовым монохроматором и дополнительной щелью, установленной непосредственно перед образцом. Такая схема позволяет получать высокие интенсивности отражений от локальных участков структуры.

Дифрактограммы пленок, выращенных обоими методами, состоят только из серии рефлексов (00l) сверхпроводящей фазы  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ . Наличие отражений высоких порядков до (0.0.13) и разделение  $K_{\alpha_1}$  -  $K_{\alpha_2}$  дублета свидетельствуют о структурном совершенстве пленок. Следовательно, кристаллиты пленки растут с осью "с", ориентированной перпендикулярно плоскости срастания. Значение параметра решетки "с" определялось по рефлексам (0.0.11) и (0.0.13) с использованием отражения (004)  $MgO$  как репера. Для метода лазерного распыления пленки имеют параметр  $c = 11.679 \text{ \AA}$ , а для магнетронного  $c = 11.708 \text{ \AA}$ .

Для оценки структурного совершенства пленок необходимо также измерять величину разориентации осей "с" в отдельных кристаллитах (радиальная текстура) и степень параллельности осей "а" и "в"




Рис. 1. Кривые качания рефлексов (002) подложки  $MgO$  (а) и (005) пленок, полученных лазерным (б) и магнетронным (в) напылениеми.

в плоскости срастания (аксиальная текстура). Величины радиальной текстуры определяются по кривым качания симметричных рефлексов (005) пленки в сравнении с угловой шириной отражения (002) подложки (рис. 1).

Подложка состоит из блоков, разориентированных в пределах нескольких угловых минут. Полуширина кривой качания пленки, полученной лазерным распылением, составляет 18 угловых минут, что в полтора раза превышает полуширину кривой качания подложки. Для пленок, полученных магнетронным распылением, полуширина составляет 36 угловых минут, что вдвое больше значения, чем у пленок, напыленных с помощью лазера.

Для исследования ориентационных соотношений в плоскости срастания применяются асимметричные отражения. Нами установлено, что наиболее оптимальными для этой цели являются рефлексы (2.0.11)-(0.2.11). Они имеют достаточно большую составляющую в плоскости срастания и близки по межплоскостному расстоянию и величине угла наклона к плоскости роста рефлекса (024) подложки  $MgO$ , служащего репером. В обычных схемах измерений с горизонтальной плоскостью дифракции рентгеновских лучей заметная интенсивность отражения наблюдается только от плоскостей, расположенных вблизи вертикального положения. При вертикальном расположении поверхности роста и вращении кристалла вокруг нормали к ней асимметрично расположенные плоскости будут занимать различные положения, в том числе и вертикальные. Частота появления дифракционного пика от данной системы плоскостей при вращении от нуля до  $360^\circ$  вокруг нормали будет определяться симметрией ростовой поверхности. Поверхность скола (001)  $MgO$  имеет симметрию  $4mm$ , поэтому система плоскостей {024} появляется в отражающем положении четыре раза через каждые  $90^\circ$  градусов (рис. 2, а). За начало отсчета принято вертикальное положение скола (010).




Рис. 2. Интенсивности отражений асимметричных рефлексов 024 подложки (а) и {2.0.11} - {0.2.11} пленок, полученных лазерным (б) и магнетронным (в) напылениеми.

Для монокристаллических пленок ромбической симметрии, которую имеет структура  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  при вращении вокруг оси [001] и с учетом наличия двойников перестановки (ось „с“ общая, а оси „а“ и „в“ меняются местами [8]) отражения от плоскостей {0.2.11} также будут появляться через 90 градусов. При случайных ориентациях зерен в плоскости срастания для любых угловых положений должна наблюдаться заметная интенсивность отражения.

Для пленок, полученных лазерным распылением (рис. 2, б), наблюдается некоторая интенсивность отражения при всех угловых положениях и две системы максимумов. Это значит, что часть зерен имеет хаотическое расположение осей „а“ и „в“ в плоскости роста, тогда как другая часть находится в эпитаксиальном срастании с подложкой. Для главной системы максимумов с пиками на 0°, 90°, 180° и т.д. ориентация оси [100]  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  параллельна оси [100]  $MgO$ . Менее выраженная система максимумов на 45°, 135° и т.д. свидетельствует, что у части зерен ось [100]  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  параллельна [110]  $MgO$  (45-градусная ориентация с осью [100]).

Для пленок, полученных магнетронным напылением (рис. 2, в), 99% интенсивности приходится на параллельную ориентацию осей [100] пленки и подложки и лишь 1% - на 45-градусную при полном отсутствии зерен в случайному срастании. Следовательно, наблюдается практически полностью эпитаксиальный рост пленок  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  на  $MgO$ .

При лазерном распылении размер строительных единиц крупнее, чем при магнетронном, и сил взаимодействия пленки с подложкой недостаточно для полностью ориентированного роста. Но принципиальные ориентационные соотношения для обоих методов одинаковы. Вполне вероятно, что возможность компенсации напряжений за счет вращения кристаллитов в плоскости срастания приводит к меньшей величине радиальной текстуры в пленках, полученных лазерным распылением.

Таким образом, в работе показана принципиальная возможность двух различных эпитаксиальных соотношений пленок  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  на подложках  $MgO$ . В пленках, полученных магнетронным напылением, достигнута практически полная параллельность осей <100> пленки и подложки в плоскости срастания.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Zandbergen H.W. et al. // Phys. status solidi. 1988. V. A105. P. 207-218.
- [2] Головашкин А.И. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 47. С. 157-159.
- [3] Акустические кристаллы. Справочник, М: Наука, 1982.
- [4] Головашкин А.И. и др. Пробл. высокотемп. сверхпроводимости, Свердловск, 1987, ч. 2, с. 216-217.
- [5] Char K. et al. // Revue Phys. Appl. 1988. V. 23. P. 257-264.
- [6] Adachi H. et al. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 51. P. 2263-2265.
- [7] Perrin A. et al. // Revue Phys. Appl. 1988. V. 23. P. 257-264.
- [8] Осильян Ю.А. и др. // Письма в ЖЭТФ, 1987. Т. 46. С. 189-192.

Физический институт  
им. П.Н. Лебедева АН СССР,  
Москва

Поступило в Редакцию  
2 декабря 1988 г.