

АВТОСТРУКТУРЫ НА СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
РАВНОМЕРНОВРАЩАЮЩЕГОСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ЦИЛИНДРА ПРИ НАГРЕВЕ ЕГО ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ

А.Г. Галкин, И.В. Зуев,
С.В. Селищев

Достаточно быстрое равномерное вращение вокруг своей оси цилиндрического столба жидкости приводит к потере устойчивости ее исходной цилиндрической поверхности [1]. Этот результат остается справедливым и в том случае, если внутри жидкого столба содержится концентрически расположеннное цилиндрическое тело [2]. Для возмущений поверхности жидкости h вида $h \sim \cos n\varphi \cos ky$ (рис. 1) равновесие устойчиво при

$$f \equiv \frac{\Omega_1 \omega^2 R_o^3}{\sigma} < (R_o^2 k^2 + m^2 - 1), \quad (1)$$

где Ω_1 — плотность жидкости, ω — частота вращения, R_o — радиус свободной невозмущенной цилиндрической поверхности, σ — коэффициент поверхностного натяжения жидкости [1, 2].

В данной работе показано, что на свободной поверхности равномерно вращающегося металлического цилиндра образуются автоструктуры вследствие нагрева и оплавления его электронным лучом с постоянной во времени плотностью потока энергии. Автоструктуры образуются с $m \sim \sqrt{f}$, где $f \gg 3$. Геометрические характеристики гофра (число ребер, их высота и т.п.) существенным образом зависят от плотности потока энергии электронного луча, частоты вращения, ориентации нормали поверхности относительно электронного луча в зоне воздействия его на металл.

Металлические цилиндрические образцы (медь, нержавеющая сталь) с внешним радиусом $R_o = 5-50$ мм помещались в вакуумную камеру. Образцы раскручивались с частотой вращения $\omega = 20-100$ Гц и перемещались под лучом вдоль оси y с равномерной скоростью V . Электронный луч с ускоряющим напряжением 40 кВ и постоянным во времени током луча 50-100 мА направлялся на поверхность металла (радиус $R_b \sim 0.5$ мм). При плотности потока энергии электронного луча $q = 10^6$ Вт/см², на поверхности металла возникали автоструктуры (см. рис. 2, 3).

Число ребер при $\alpha = 0$ хорошо соответствует формуле $m \sim \sqrt{f}$. Из рис. 2 видно, что могут образовываться как винтовые, так и не винтовые параллельные ребра. При изменении скорости вращения число ребер также хорошо соответствует формуле $m \sim \sqrt{f}$. Однако число ребер, их вид существенно зависят от плотности потока энергии электронного луча, скорости подачи V , угла α .




Рис. 1.

Для медного образца при уменьшении скорости подачи в два раза число ребер увеличилось в 1.5 раза. При этом, чем больше на образце ребер, тем меньше их высота.

При изменении α от 0 до 45° при незначительном изменении высоты ребер их число уменьшается до единицы (рис. 3).

Угол α определяет эффективность взаимодействия испаряющегося металла с электронным лучом. Так как число ребер зависит от α , то из этого результата следует, что механизм образования ребер в значительной степени определяется экранировкой электронного луча приповерхностной плазмой.

При испарении и термоэмиссии металла под воздействием электронного луча в диапазоне частот $\nu = 0.1 - 10$ кГц могут возникать автоколебания его температуры поверхности [3-5]. Поэтому основываясь на [6], представленные результаты можно рассматривать, как резонансное взаимодействие двух неустойчивостей [1, 2] и [3-5]. Минимальное рассогласование достигается при $m\omega \sim \nu$. При этом достигаются наиболее благоприятные условия для образования ауструктур.

Список литературы

- [1] Бабский В.Г., Копачевский Н.Д., Мишикис А.Д. и др.). Гидромеханика невесомости. М.: Наука, 1987. 504 с.




Рис. 2.

- [2] Gillies J., Suh K.S. // Phys. Fluids. 1962. V. 5. N 10. P. 1149-1155.
- [3] Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Зуев И.В., Скобелкин В.И., Селищев С.В. // ЖЭТФ. 1983. Т. 85. № 6. С. 1953-1961.
- [4] Углов А.А., Селищев С.В. Автоколебательные процессы при воздействии концентрированных потоков энергии. М.: Наука, 1987. 150 с.
- [5] Гамарский В.П., Селищев С.В., Углов А.А., Хмара В.А., Яшнов Ю.М. // Письма в ЖТФ. 1987. № 4. С. 854-858.
- [6] Углов А.А., Селищев С.В. // ЖТФ. 1985. Т. 55. № 4. С. 649-654.

Московский
энергетический институт

Поступило в Редакцию
30 ноября 1988 г.