

[8] Лихарев К.К., Ульрих Б.Т. Системы с джозефсоновскими контактами. Основы теории. М.: МГУ, 1978. 447 с.

Новосибирский электротехнический
институт

Поступило в Редакцию
16 января 1989 г.


Письма в ЖТФ, том 15, вып. 7
05.2

12 апреля 1989 г.

ФАЗОВЫЙ НАКЛЕП ПРИ МАГНИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В СПЛАВАХ ХРОМА

А.К. Бутыленко

Охрупчивание хрома и его сплавов в области нормальных температур связывалось с антиферромагнетизмом [1]. Однако корреляция между температурой Нееля (T_N), температурой перехода в хрупкое состояние (T_x), микротвердостью (H_v) в сплавах систем $\text{Cr} - \text{Re}$, $\text{Cr} - \text{Ru}$, $\text{Cr} - \text{Os}$, $\text{Cr} - \text{Fe}$, отличающихся по характеру зависимости T_N от концентрации добавок (Re , Ru , Os повышают, а Fe понижает T_N), не была обнаружена [2, 3]. Это послужило основанием для отрицания влияния магнитных превращений в сплавах хрома на их прочностные свойства.



Характеристика	T _x , °C				H, МПа			
	Исх	100	300	Исх	10	25	100	300
Число циклов ЦО								
Образец								
1	58	55	60	1180	-	1190	1190-1120	1160-1190
2	76	98	100	1195	1264	1290 1326	1312-1303	1305-1320

В настоящем сообщении приведены результаты исследования изменений T_x и H_V сплавов хрома (1-й - с 0.25 ат.%, 2-й - с 0.8 ат. % Re) в зависимости от циклической термообработки нагрев-охлаждение (ЦО) в интервале температур от 77 до 500 К, в котором в сплавах происходят превращения согласно магнитной фазовой диаграммы системы $Cr-Re$ [4]: в 1-м сплаве только $P \rightleftharpoons AF_1$, во 2-м сплаве $P \rightleftharpoons AF_0$ и $AF_0 \rightleftharpoons AF_1$, где P - парамагнитная фаза, AF_1 - фаза со структурой несоизмеримой волны спиновой плотности, AF_0 - фаза со структурой соизмеримой волны спиновой плотности. 1-й и 2-й сплавы были выбраны по результатам исследований теплового расширения сплавов системы $Cr-Re$ (см. рисунок). При превращении $P \rightarrow AF_1$ в 1-м сплаве наблюдалось относительное увеличение объема $\Delta V/V = 4.3 \cdot 10^{-4}$. Во 2-м сплаве при превращении $P \rightarrow AF_0$ также наблюдалось увеличение $\Delta V/V = 9.0 \cdot 10^{-4}$, но при превращении $AF_0 \rightarrow AF_1$ уменьшение $\Delta V/V = -1.8 \cdot 10^{-3}$, что значительно превышает по абсолютной величине $\Delta V/V = 1.2 \cdot 10^{-5}$ превращения $P \rightleftharpoons AF_1$ в чистом хроме [5]. $\frac{\Delta V}{V}$ определялось как $\frac{347}{7}$. Следовательно, фазовый наклеп во 2-м сплаве при ЦО из-за величины и изменений знака $\Delta V/V$ при магнитных превращениях можно было ожидать с большей вероятностью, чем в 1-м сплаве.

Результаты измерений T_x и H_V 1-го и 2-го сплавов приведены в таблице.

Из таблицы следует, что уже после 10 циклов ЦО во 2-м сплаве наблюдается упрочнение, которое стабилизируется после 25 циклов ЦО, в то время как в 1-м сплаве никаких изменений не происходит.

Таким образом, при магнитных превращениях в сплавах хрома в результате ЦО возможно упрочнение, которое определяется знаком и величиной относительных изменений объема при превращениях.

Список литературы

- [1] Агеев Н.В., Быков В.Н., Трапезников В.А. Современные проблемы металлургии. М.: АН СССР, 1958. С. 556-563.

- [2] Б у т ы л е н к о А.К., Г р и д н е в В.Н. // УФЖ. 1964.
Т. 9. № 3. С. 325–333.
- [3] Б у т ы л е н к о А.К., Г р и д н е в В.Н. В сб.: Вопро-
сы физики металлов и металловедения. № 18, Киев: АН УССР.
1964. С. 3–17.
- [4] Б у т ы л е н к о А.К., Н е в д а ч а В.В. // Доклады АН
УССР. 1980. Серия А. № 5. С. 67–70.
- [5] S t e i n i t z M.O., S c h w a r t z L.H.,
M a r c u s J.A., F a w c e t t E., R e e d W.A.//
J. Appl. Phys. 1970. V. 41. N 3. P. 1231–1232.

Институт металлофизики
АН УССР

Поступило в Редакцию
2 декабря 1988 г.