

- [5] Tanaka K., Kikuchi M. // Sol. State Comm. 1973. V. 13. N 6. P. 669-671.
- [6] Любин В.М., Федоров В.А.//ФТТ. 1981. Т. 23. № 8. С. 2315-2320.
- [7] Ганин В.М., Коломиец Б.Т., Любин В.М., Федоров В.А. А.с. № 704396. Опубл. в Б.И. 1982. № 10. С. 297.
- [8] Мамырин Б.А., Карагаев В.И., Шмикк Д.В// ЖЭТФ. 1973. Т. 64. № 1. С. 82-89.
- [9] Berkess J.S., Ing S.W., Hille-  
gas W.J. // J. Appl. Phys. 1971. V. 42. N 12.  
P. 4908-4916.
- [10] Janai M., Riess I., Rudman P.S. //  
Sur. Sci. 1978. V. 74. N 1. P. 13-20.

Физико-технический институт  
им. А.Ф. Иоффе АН СССР,  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
29 марта 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 9

12 мая 1989 г.

05.2; 09

ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ ДОМЕННЫХ СТЕНОК  
В МАГНИООПТИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ ФЕРРИТ-ГРАНАТОВ  
В ПРИСУТСТВИИ ПЛАНАРНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

М.В. Логунов, В.В. Рандошкин,  
А.Я. Червоненкис

Быстродействие таких магнитооптических устройств, как управляемые транспаранты (МОУТ) определяется скоростью движения доменных стенок (ДС) [1]. В качестве носителя информации в МОУТ используют висмут-содержащие монокристаллические пленки феррит-граната ( $B_C$ -МПФГ) [2, 3]. Один из путей повышения быстродействия МОУТ состоит в использовании  $B_C$ -МПФГ с повышенным гиromагнитным отношением [4-6]. Однако эти материалы обладают недостаточно высокой термостабильностью параметров. Другой путь состоит в использовании  $B_C$ -МПФГ с орторомбической анизотропией [7, 8]. Недостатком этих материалов является более сложная технология получения подложек и пленок с ориентацией (110) или (210), а также, как показывает наш опыт, нестационарность движения ДС со скоростями  $\sigma \geq (0.1-1)$  км/с.

В настоящей работе использовался третий путь повышения скорости ДС в  $B_C$ -МПФГ, который состоит в приложении постоянного маг-




Рис. 1. Зависимость скорости ДС  $v$  от импульсного продвигающего поля  $H$  при  $H_{\text{пл}}$ , кЭ: 1 - 0, 2 - 0.4, 3 - 0.85, 4 - 1.5, 5 - 2.3.

нитного поля  $H_{\text{пл}}$  в плоскости пленки (планарное поле) [9, 10]. При этом впервые в Вс-МПФГ, не обладающих повышенным гиромагнитным отношением и орторомбической анизотропией, наблюдалось квазистационарное движение ДС со скоростью  $v \geq 3$  км/с, близкой к минимальной фазовой скорости спиновых волн.

Исследовались Вс-МПФГ состава  $(Y, Lu, Gd, Bi)_3(Fe, Ga)_5O_{12}$  с ориентацией (111), выращенные методом жидкокристаллической эпитаксии из раствор-расплава. Скорость движения ДС измеряли методом высокоскоростной фотографии с временным разрешением  $\sim 5$  нс [5, 6]. В исходном состоянии пленку намагничивали до насыщения магнитным полем смещения  $H_{\text{см}}$ , приложенным перпендикулярно плоскости пленки. Импульсное магнитное поле  $H_i$  прикладывали в противоположном направлении. Исследовали движение ДС домена с обратной намагниченностью (ДОН), зарождающегося на точечном дефекте, при этом размер ДОН составлял  $\gtrsim 100$  мкм. В настоящей работе приводятся данные для пленки со следующими параметрами: толщина  $h = 7.2$  мкм, характеристическая длина  $l = 2.1$  мкм, намагниченность насыщения  $4\pi M_s = 124$  Гс, поле одноосной анизотропии  $H_k = 7400$  Э, константа обменного взаимодействия  $A = 1.5 \cdot 10^{-7}$  эрг/см, гиромагнитное отношение  $\gamma = 1.77 \cdot 10^7$  Э $\cdot$ с $^{-1}$ .

В отсутствие планарного поля зависимость  $v(H_i)$  имеет вид, характерный для пленок с малым затуханием [10]. Участок линейной динамики ДС с начальной подвижностью  $\mu_0 (> 10^3 \text{ см}/(\text{с} \cdot \text{Э}))$  наблюдается в полях не более 1 Э. Нелинейной динамике ДС соответствует участок насыщения скорости (рис. 1, кривая 1). Движение ДС на этом участке не сопровождается уширением ее изображе-




Рис. 2. Зависимость скорости ДС  $\sigma$  от планарного поля  $H_{\text{пл}}$  в продвигающем поле  $H = 372$  Э.

ния. Более того, даже при  $H_i = 10^2 - 10^3$  Э и  $H_{\text{пл}} = 3-5$  кЭ движение ДС не сопровождается зарождением микродоменов [11].

Приложение планарного магнитного поля приводит к повышению порогового поля и предельной скорости срыва стационарного движения ДС, которые могут увеличиваться вплоть до  $\approx 10^3$  раз (рис. 1, кривые 2-4). Максимальная скорость ДС, наблюдавшаяся в эксперименте при  $H_i = 372$  Э и  $H_{\text{пл}} = 4.5$  кЭ, составляла 3 км/с. При этом уширение изображения ДС не превышало ожидаемого вследствие конечного времени экспозиции ( $\sim 5$  нс) и составляло  $\sim 15$  мкм.

Типичная зависимость  $\sigma(H_{\text{пл}})$  при фиксированном  $H_i$  приведена на рис. 2. Видно, что на ней можно выделить линейный участок с наклоном  $\mu^* = \partial\sigma/\partial H_{\text{пл}} \approx 80$  см/(с·Э). Этот участок при экстраполяции к оси абсцисс отсекает на ней отрезок  $H_{\text{пл}}^* \sim 1$  кЭ. Наличие критического поля  $H_{\text{пл}}^*$  не находит теоретического объяснения.

Необходимость создания планарного поля не приводит к существенному усложнению конструкции МОУТ, поскольку это поле легко можно создать с помощью постоянных самарийкобальтовых магнитов. Оценка показывает, что при  $\sigma \approx 3$  км/с и размере ячеек МОУТ до 100 мкм время из переключения может составлять 0.03 мкс.

#### Список литературы

- [1] Губарев А.П., Рандошкин В.В., Сигачев В.Б., Чани В.И., Червоненкис А.Я.// ЖТФ. 1985. Т. 55. В. 7. С. 1393-1399.

- [2] Рандошкин В.В., Рыбак В.И., Сигачев В.Б., Чани В.И., Червоненкис А.Я. // Микроэлектроника. 1985. Т. 15. В. 1. С. 16-24.
- [3] Рандошкин В.В., Червоненкис А.Я. // Радиоэлектроника (состояние и тенденции развития). НИИЭИР\_1985. тетр. П., С. 70-78.
- [4] Заболотная Н.В., Осико В.В., Рандошкин В.В., Сигачев В.Б., Тимошечкин М.И.// Письма в ЖТФ. 1984. Т. 10. В. 13. С. 788-792.
- [5] Рандошкин В.В., Сигачев В.Б. // Письма в ЖЭТФ. 1985. Т. 42. В. 1. С.34-37.
- [6] Рандошкин В.В., Сигачев В.Б. // ЖТФ. 1988. Т. 58. № 12. С. 2350-2354.
- [7] Рандошкин В.В., Сигачев В.Б., Чани В.И., Червоненкис А.Я. // Тезисы докладов X Всесоюзной школы-семинара „Новые магнитные материалы микроэлектроники. Рига, 1986. С. 21-22.
- [8] Васильева Н.В., Клин В.П., Кузнецов И.А., Нам Б.П., Рандошкин В.В., Сигачев В.Б., Чани В.И., Червоненкис А.Я. Тезисы докладов XI Всесоюзной школы-семинара „Новые магнитные материалы микроэлектроники“. Ташкент, 1988. С. 300-301.
- [9] Иванов Л.П., Логгинов А.С., Никитин Д.К., Рандошкин В.В., Телеснин Р.В. // Письма в ЖТФ. 1977. Т. 3. В. 9. С. 424-426.
- [10] Бахтеузов В.Е., Ким Т.А., Рандошкин В.В., Сигачев В.Б., Чани В.И., Червоненкис А.Я. // ЖТФ. 1985. Т. 55. В. 6. С. 1227-1230.
- [11] Рандошкин В.В., Сигачев В.Б. // ФТТ. 1986. С. 28. В. 5. С. 1522-1525.

Поступило в Редакцию  
10 февраля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 9

12 мая 1989 г.

06.3; 07

**ВНУТРЕННЯЯ ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ  
В  $InGaAsP/InP$  ( $\lambda = 1.55$  мкм) ЛАЗЕРАХ  
С РАЗДЕЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ**

А.И. Гуриев, А.Г. Дерягин,  
Ф.И. Димов, Д.В. Куксенков,  
В.И. Кучинский, Е.Л. Портной,  
В.Б. Смирницкий

К настоящему времени опубликован ряд работ, посвященных исследованию внутренней генерации второй гармоники (ВГВГ) в полупроводниковых лазерах на основе  $GaAs$ ,  $InP$ , двойных гетеро-