

06.3

МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ ФЕРРИТ-ГРАНАТОВ
ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ
УПРАВЛЯЕМЫХ ТРАНСПАРАНТОВ

В.В. Рандошкин, В.И. Чани,
М.В. Логунов, Ю.А. Сажин,
В.П. Клин, Б.П. Нам,
А.Г. Соловьев, А.Я. Червоненкис

При изготовлении магнитооптических управляемых транспарантов (МОУТ) в качестве носителя информации, как правило, используют висмут-содержащие монокристаллические пленки феррит-гранатов (Вс-МПФГ) с ориентацией (111), в которых информационные ячейки с типичным размером ~ 100 мкм формируют диффузионным отжигом [1] или ионным травлением до подложки [2]. В первом случае для поддержания монодоменного состояния ячеек необходимо локальное снижение намагниченности насыщения $4\pi M_s$, что приводит к уменьшению скорости доменных стенок (ДС) v и увеличению времени переключения ячеек τ_{ll} до 10–40 мкс [3]. Во втором случае допустимы более высокие значения $4\pi M_s$, вследствие чего τ_{ll} составляет 1–2 мкс [4]. Однако монодоменное состояние ячеек является метастабильным, поэтому повышается вероятность самопроизвольной потери информации.

Перспективными материалами для использования в качестве носителя информации МОУТ являются Вс-МПФГ с орторомбической анизотропией, обладающие одновременно высокими подвижностью и скоростью ДС, магнитооптической добротностью и термостабильностью параметров [5].

В настоящей работе исследована динамика ДС в Вс-МПФГ состава $(Y, Lu, Bi, Pr)_3(FeGa)_5O_{12}$ с ориентацией (210), выращенных методом жидкофазной эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава на подложках из немагнитного граната состава $(GdCa)_3(MgZrGa)_5O_{12}$ с параметром решетки 1.2495 нм. Изменено также время переключения ячеек МОУТ, изготовленного на базе таких Вс-МПФГ. По сравнению с известным материалом [5] введение в состав пленки празеодима позволило снизить константу одноосной анизотропии и за счет этого повысить скорость ДС. В отсутствие Pr в составе Вс-МПФГ при действующем магнитном поле $H \approx 100$ Э для ориентации пленки (210) скорость ДС не превышала 70 м/с, а для ориентации (111) – 10 м/с. Заметим, что выбор ориентации (210) позволил повысить скорость роста пленок и их однородность.

В работе приводятся данные для образца с параметрами: толщина $h=7.0$ мкм, период полосовых доменов $P_0=23$ мкм, поле колапса ЦМД $H_0=63$ Э, намагниченность насыщения $4\pi M_s=102$ Гс.




Рис. 1. Зависимость скорости движения доменной стенки σ от магнитного поля H_u .




Рис. 2. Зависимость обратной величины времени переключения ячеек τ_n^{-1} от магнитного поля H_u .

Исследование динамики ДС проводили методом высокоскоростной фотографии по методике, описанной в [6].

Типичная зависимость $\sigma(H_u)$ приведена на рис. 1. Видно, что скорость ДС достигает 1.5 км/с, при этом подвижность ДС μ составляет 10.0 см/(с · Э). Во всем исследованном интервале полей форма расширяющегося домена с обратной намагниченностью была близка к круговой.

Удельное фарадеевское вращение в исследованной Вс-МПФГ, измеренное на длине волны $\lambda=0.63$ мкм, составляло $\theta = 1.3$ град/мкм, а магнитооптическая добротность $\Psi = 68$ град.

Исследование влияния температуры на период полосовых доменов и поле коллапса ЦМД показало, что P_0 и H_0 в интервале температур 20–70 °С изменяются не более чем на 5%, температура Нееля Т составляла 125 °С.

Информационные ячейки МОУТ формировали диффузионным отжигом в присутствии кремния. Зависимость обратной величины времени переключения ячеек от импульсного магнитного поля H_i приведена на рис. 2. Для характерных полей переключения ячеек МОУТ $H_i=50$ Э время переключения τ_{pl} не превышает 0.3 мкс, т.е. МОУТ на базе Вс-МПФГ состава $(Y, Lu, Bi, Pr)_3(FeGa)_5O_{12}$ обладает на 1–2 порядка повышенным быстродействием по сравнению с традиционными МОУТ [3, 4]. При увеличении H_i до ≈ 500 Э значение τ_{pl} снижается до ≈ 0.05 мкс.

В заключение авторы выражают свою благодарность Н.В. Васильевой, И.А. Кузнецовой и В.Б. Сигачеву за помощь в выполнении настоящей работы.

Список литературы

- [1] Клин В.П., Нам Б.П., Павлов В.Т., Соловьев А.Г., Тюменцева С.И. // Электронная техника, сер. Материалы. 1981. № 12. С. 20–22.
- [2] Ross W., Psoltis D., Andersson R.M. // Optical Engineering. 1983. V. 22. P. 485–490.
- [3] Губарев А.П., Рандошкин В.В., Сигачев В.Б., Червоненкис А.Я. // ЖТФ. 1985. Т. 55. В. 7. С. 1393–1399.
- [4] Pulliam G.R., McNeal B.E., Warren P.M., Fernandes de Castro J.J. Magneto-optic array for spatial light modulator applications. – Abstracts of Intermag, 1983, paper EB-1.
- [5] Рандошкин В.В., Сигачев В.Б., Чани В.И., Червоненкис А.Я. // Тезисы докладов X Всесоюзной школы-семинара „Новые магнитные материалы микроэлектроники”, Рига, 1986. С. 21–22.
- [6] Рандошкин В.В., Сигачев В.Б. // ЖТФ. 1988. Т. 58. № 12. С. 2350–2354.

Институт
общей физики
АН СССР,
Москва

Поступило в Редакцию
10 апреля 1989 г.